

لكودة

الخرسانة سابقة الإجهاد

وضعت من قبل

الجمعية العلمية الملكية

وكز بحوث البناء

لصالح مجلس البناء الوطني الأردني

اعداد

الدكتور اسامة ماضي

الفريق المشارك في اعداد

كودات البناء الوطني الأردني

الدكتور وليد الريملي

المهندس حاتم غنيم

المهندس غسان غانم

المهندس محمد عجور

الدكتور سميح قاقيش

المهندس اكرم عباسي

الدكتور اسامة ماضي

الدكتور رزق شعبان

المهندسة شادية روكات

الدكتور فيصل الصياغ

المهندس كريم خماش

الفريق العامل على اعداد

كودات البناء الوطني الاردني

الدكتور داود جبجي

المهندس خضر عكلوي

المهندس حسن عكور

المهندس فارس الداود

المهندس كامل مجدي صالح

المهندس محمود الشيشاني

المهندس مقدر عكروش

المهندس عبد المنعم النهار

تحرير لغوي

المهندس حيدر المومني

- صادرة وفق أحكام قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993
 - قرار مجلس البناء الوطني الأردني رقم 1 لسنة 1993
 - قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2064 لسنة 1993
 - نشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 3998 لسنة 1994
 - نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ 24/11/1994
- أعدت هذه الكودة بموجب الاتفاقية المعقودة بين مجلس البناء الوطني الاردني بصفته الفريق الاول والجمعية العلمية الملكية بصفتها الفريق الثاني .

ممثل الفريق الاول	ممثل الفريق الثاني
امين سر مجلس البناء الوطني الاردني	مدير مركز بحوث البناء
المهندسة نهي جمعه	الدكتور سيف الدين معاذ

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الاشغال العامة والاسكان

مجلس البناء الوطني	اللجنة الفنية لكودات
الأردني	البناء الوطني الأردني

- | | | | | | |
|--------|--|-----|--------|---|----|
| رئيسا | امين عام وزارة الأشغال العامة | -1 | رئيسا | وزير الاشغال العامة والإسكان | -1 |
| نائباً | امين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة | -2 | نائباً | وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة | -2 |
| لرئيس | المهندس رشدان الرشدان | | لرئيس | | |
| عضوا | مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس | -3 | عضوا | وزير الطاقة والثروة المعدنية | -3 |
| | المهندس حسان السعودي | | | | |
| عضوا | مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية | -4 | عضوا | امين عمان الكبرى | -4 |
| | الدكتور سيف الدين معاذ | | | | |
| عضوا | ممثل وزارة الاشغال العامة والإسكان | -5 | عضوا | رئيس الجمعية العلمية الملكية | -5 |
| | المهندسة نهي جمعه | | | | |
| عضوا | ممثل سلطة المياه | -6 | عضوا | مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري | -6 |
| | المهندس يمن توفيق حدادين | | | | |
| عضوا | ممثل سلطة الكهرباء | -7 | عضوا | عميد كلية الهندسة في الجامعة الأردنية | -7 |
| | المهندس عادل مرعي | | | | |
| عضوا | ممثل القوات المسلحة الأردنية | -8 | عضوا | نقيب المهندسين | -8 |
| | | | | | |
| | المهندس اسامة مدانات | | | نقيب المقاولين | -9 |
| عضوا | ممثل مدوية الدفاع المدني | -9 | عضوا | <u>اللجنة الفرعية المتخصصة</u> | |
| | المهندس عدنان عنابي | | | | |
| عضوا | الدكتور فلوق يغمور | -10 | | المهندس احمد زكي الحسيني | -1 |
| عضوا | الدكتور اسامة العناني | -11 | | المهندس درويش بسيسو | -2 |
| عضوا | الدكتور فوزي الريان | -12 | | الدكتور موسى رشيدات | -3 |
| عضوا | المهندس احمد الكيلاني | -13 | | الدكتور حكمت قطيشات | -4 |

للوصول الى صناعة بناء متقدمة ولتنظيم ما يتعلق بها من دراسات وتصميم وتنفيذ كان لابد من وضع اسس سليمة موحدة يلتزم بها المتعاملين في صناعة البناء .

من اجل ذلك فقد واصل مجلس البناء الوطني الاردني اصدار كودات البناء الوطني الاردني من خلال الخطة المعدة لهذا المشروع بالتعاون مع مركز بحوث البناء التابع للجمعية العلمية الملكية .

وبهذه المناسبة ، اتقدم بالشكر والتقدير لجميع من عملوا في اعداد الكودات ومن شاكوا في مراجعتها من خلال عضويتهم للجان الفنية المختلفة ، راجيا من كافة الجهات ذات العلاقة الالتزام بتطبيق ما ورد بها تمشيا مع احكام قانون البناء الوطني الاردني من اجل تحقيق الهدف المنشود وخدمة هذا الوطن في ظل قيادة صاحب الجلالة الهاشمية الحسين بن طلال المعظم وسمو ولي عهده الامين ادامهما الله .

والله ولي التوفيق .

وزير الاشغال العامة والاسكان
رئيس مجلس البناء الوطني الاردني
الدكتور عبد الزاق النصور

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

(1)

جلول المحتويات

الباب الاول	: <u>عموميات</u>	
1/1	<u>مقدمة</u>(6)
2/ 1	<u>المجال والهدف</u>(6)
1/3	<u>الوحدات</u>(7)
4/ 1	<u>الرموز</u>(7)

الباب الثاني : تصميم الخرسانة سابقة الاجهاد باستعمال حالات الحلود

(11).....	أسس التصميم	2/1
(12)	تصنيف التشغيل	2/2
(12).....	حالة الحد المرجحة	2/3
(12).....	المتانة ومقاومة الحريق	2/4
(13).....	الثبات والاعتبارات الأخرى	2/5
(13).....	الاحمال	2/6
	عام	2/6/1
	الاحمال	2/6/2
	لوضاع الاحمال	2/6/3
(16)	مقاومة المواد	2/7
	تعريف المقاومة	2/7/1
	المقاومة الممزة للخرسانة	2/7/2
	المقاومة الممزة لوتار اسباق الاجهاد	2/7/3
	المقاومة الممزة لفولاذ التسليح	2/7/4
	معامل خفض المقاومة للمواد	2/7/5
	الباب الثالث :	
(22)	التحليل الانشائي	3/1
	خواص المواد	3/1/1
	معايير المرونة للخرسانة	3/1/2
	نسبة واسبون	3/1/3
	معايير المرونة لفولاذ التسليح ووتار اسباق الاجهاد	3/1/4
	التحليل الانشائي لحالات الحد الاقصى	3/1/5
	التحليل الانشائي لحالات حد التشغيل	3/1/6
	التحليل بواسطة الاختبارات والنماذج	3/1/7
(28)	اعادة توزيع العزوم	3/2
	عام	3/2/1
	ضوابط اعادة توزيع العزوم في المنشآت ذات الهاكل الانشائية المحققة	3/2/2
	لاتران الجانبي والتي يزيد عدد طوائقها عن لربعة طوائق .	

عام.....	4/1
(30)	4/1/1
<u>الخصائص الهندسية للجوزان</u>	4/1/2
<u>المجاز</u>	4/1/3
<u>العرض الفعال لمقاطع الجوزان نوات الشفاه</u>	4/2
الجوزان النحيفة.....	4/3
(31)	4/4
الجوزان المستمرة.....	4/4/1
0(32)	4/4/2
(33).....	4/4/3
<u>حالة حد التشغيل</u>	4/5
<u>تحليل المقاطع</u>	4/5/1
<u>حدود الاجهاد تحت ظروف التشغيل</u>	4/5/2
<u>حدود الاجهاد عند منطقة انتقال الاجهادات</u>	4/5/1
تريحم الجوزان.....	4/6
(39).....	4/6/1
<u>عام</u>	4/6/2
<u>طريقة الحساب</u>	4/6/3
حالة الحد الاقصى (الانحناء).....	4/6/4
(40)	4/6/5
<u>تحليل المقاطع</u>	4/6/6
<u>معادلة التصميم</u>	4/6/7
<u>الخفض المسوح به في مساحة فولاذ التسليح الناجم عن التسليح الاضائي في منطقة الشد</u>	4/6/8
<u>الجوزان غير المستطيلة</u>	4/6/9
<u>مقاومة القص في الجوزان</u>	4/7
الليّ.....	الباب الخامس
(49)	الباب السادس
(50).....	الباب السابع
(51).....	الباب الثامن
(52).....	الباب التاسع
(53).....	9/1
<u>متطلبات اسباق الاجهاد</u>	
(54)	

(54).....	<u>الفقدان في اساق الاجهاد عدا عن فقدان الاحتكاك</u>	9/2
	<u>عام</u>	9/2/1
	<u>الفقدان في اساق الاجهاد نتيجة لاسترخاء الفولاذ</u>	9/2/2
	<u>فقدان اساق الاجهاد الناتج عن التشوه المرن للخرسانة</u>	9/2/3
	<u>فقدان اساق الاجهاد الناجم عن انكماش الخرسانة</u>	9/2/4
	<u>الفقدان في اساق الاجهاد الناجم عن زحف الخرسانة</u>	9/2/5
	<u>فقدان اساق الاجهاد نتيجة الارساء</u>	9/2/6
	<u>فقدان اساق الاجهاد نتيجة الانواع بالبخار</u>	9/2/7
(59).....	<u>فقدان اساق الاجهاد بالاحتكاك</u>	9/3
	<u>عام</u>	9/3/1
	<u>الاحتكاك في اجزة الشد والماسي</u>	9/3/2
	<u>الاحتكاك في مجري نتيجة للخطأ غير المقصود في تحديد المسار العمودي للاوتار</u>	9/3/3
	<u>الاحتكاك في مجري الاوتار نتيجة لانحناء الاوتار المرة بما</u>	9/3/4
	<u>الاحتكاك في العناصر الدائرية</u>	9/3/5
	<u>الشحوم</u>	9/3/6
(63)	<u>طول تطوير الاجهاد في العناصر الخرسانية سابقة الشد</u>	9/4
	<u>عام</u>	9/4/1
	<u>العوامل المؤثرة على طول تطوير الاجهاد</u>	9/4/2
	<u>حساب طول تطوير الاجهاد</u>	9/4/3
(65).....	<u>الكتل الطرفية في العناصر الانشائية تالية الشد</u>	9/5
	<u>عام</u>	9/5/1
	<u>حالة حد التشغيل</u>	9/5/2
	<u>حالة الحد الأقصى</u>	9/5/3

الباب العاشر : الاعتبارات المؤثرة في تفاصيل التصميم

(68).....	<u>عام</u>	10/1
(68)	<u>الحد الاعلى لمساحة لوتار اساق الاجهاد وعددها</u>	10/2
(68)	<u>الغطاء الخرساني لاوتار اساق الاجهاد</u>	10/3
	<u>عام</u>	10/3/1
	<u>الاوتار المسموكة</u>	10/3/2

	وتار اساق الاجهاد في المجري	10/3/3
	وتار اساق الاجهاد الخرجة	10/3/4
	أوتار اساق الاجهاد المنحنة	10/3/5
(72)	تباعد اوتار اساق الاجهاد	10/4
(4)	كودة الخرسانة سابقة الإجهاد	
	وتار اساق الاجهاد المموكة	10/4/2
	وتار اساق الاجهاد في المجري	10/4/3
	وتار اساق الاجهاد المنحنة	10/4/4
(76)	وتار اساق الاجهاد المنحنة	10/5
	عام	10/5/1
	الغطاء الخرساني	10/5/2
	مسافة التباعد	10/5/3
	اجراءات خاصة تهدف الى خفض مسافة التباعد بين المجري	10/5/4
(77)	التسليح الطولي في الجزان الخرسانة سابقة الاجهاد	10/6
(78)	الكانات في الجزان الخرسانة سابقة الاجهاد	10/7
(78)	التحمل الفجائي	10/8

الباب الحادي عشر : [المواصفات والشروط المتعلقة بتنفيذ الخرسانة سابقة الاجهاد](#)

(79)	عام	11/1
(79)	تصميم الخلطات الخرسانية	11/2
(80)	ضبط جودة الكام	11/3
(81)	القياسي	11/4
(82)	ضبط جودة الخرسانة	11/5
	الفحص الانتدائي للمكعبات	11/5/1
	فحص المكعبات في اثناء تقدم العمل	11/5/2
	الطريقة العادية للتحكم في جودة الخرسانة المنتجة	11/5/3
	الطريقة الخاصة للتحكم في جودة الخرسانة المنتجة	11/5/4
(85)	تحديد قوة الخرسانة عند انتقال الاجهادات	11/6

الباب الثاني عشر : [المواصفات والشروط الخاصة بتنفيذ اساق الاجهاد](#)

(86)	عام	12/1
(86)	المنولة والتخرين	12/2
(87)	حالة السطح	12/3
(87)	الاستقامة	12/4
	الاسلاك	12/4/1
	جدائل الاسلاك	12/4/2
	القضبان	12/4/3
(88).....	القطع	12/5

(5)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

(89)	تحديد مواضع اوتار اسباق الاجهاد واغماد الأوتار	12/6
(90)	شد اوتار اسباق الاجهاد	12/7
	عام	12/7/1
	احتياطات الامان	12/7/2
	اجهزة الشد	12/7/3
	اسباق الشد	12/7/4
	الشد التالي	12/7/5
(96)	تماسك اوتار اسباق الاجهاد وحماتها	12/8
	عام	12/8/1
	تماسك اوتار اسباق الاجهاد الداخلية وحماتها	12/8/2
	تماسك اوتار اسباق الاجهاد الخلجحة وحماتها	12/8/3
(97)	حقن مجري اوتار اسباق الاجهاد بالحقن	12/9
	عام	12/9/1
	المجري	12/9/2
	خواص الحقن	12/9/3
	تكوين الحقن	12/9/4
	خلط الحقن	12/9/5
	خطوات الحقن	12/9/6

الباب الثالث عشر : مراقبة المنشآت وعناصرها واختبارها

عام.....(109)	13/1
الفحوص والاختبارات التي تجرى على الخرسانة.....(109)	13/2
الخرسانة الطلجة	13/2/1
الخرسانة المتصلدة	13/2/2
دقة الأبعاد وشقوق السطح.....(111)	13/3
المصطلحات الفنية.....(112)	
المصادر.....(120)	

معاملات التحويل من النظام المترى الى النظام اللولى

وحدات النظام اللولى والوحدات المستعملة معها

الاسس المتبعة فى تيوب كودات البناء الوطنى الاردنى وترقيمها

الباب الأول

عموميات

مقدمة

1/1

للخرسانة سابقة الاجهاد تطبيقات عملية كثيرة ادت الى احداث تطورات جوهرية في اساليب الانشاء وامكاناته . ونظرا
للامكانات الضخمة التي يتيحها استعمال الخرسانة سابقة الاجهاد ، وللاسباب الفنية الاقتصادية التي تحتم استعمالها في
الكثير من التطبيقات وتبرره ، فقد انتشر استعمالها وادخلت الى الاردن في عدد من التشريعات . وقد جعل انتشار استعمال
هذه الخرسانة في الاردن وما تتيحه من امكانات من الضروري اعداد كودة اردنية للخرسانة سابقة الاجهاد تنظم استعمالها
بطريقة امينة واقتصادية وتعرف المهندس بخصائصها وامكاناتها .

المجال والهدف

2/ 1

المجال :

2/1/1

- (أ) تتعامل هذه الكودة مع الاستعمال الانشائي للخرسانة سابقة الاجهاد في الابنية والمنشآت عدا الجسور . وهي
تحدد شروط التصميم والتنفيذ الدنيا الواجب اتباعها والقواعد التطبيقية لاستعمال مواد الخرسانة سابقة الاجهاد
ومواصفاتها واستعمالها ، وتتضمن كذلك طرق الاختبار والتفتيش للمنشآت .
- (ب) لا تنطبق هذه الكودة على المنشآت المصنوعة من الخرسانة خفيفة الوزن ولا على المنشآت المشتركة
(Composite Structures) التي تنشأ بعناصر معدنية وخرسانية مشتركة .
- (ج) تفترض هذه الكودة ان عمليات التصميم والاشراف سيعهد بها الى مهندسين مسموح لهم بمزاولة المهنة في المملكة
الاردنية الهاشمية وذوي مؤهلات كافية . وقد اعدت هذه الكودة لارشادهم وتحديد الاصول المناسبة التي عليهم
مراعاتها .

الهدف :

2/2/1

تتلخص اغراض استعمال هذه الكودة في ان يحقق المنشأ في اجرائه المختلفة متطلبات الاستعمال والتشغيل التي انشئ من اجلها طوال الفترة المفترضة لبقائه صالحا للاستعمال ، مع توخي معامل امان كاف لمواجهة أي من الاسباب التي قد تعيق مثل هذا الاستعمال او تؤثر عليه .

ويشمل ذلك الانهيار وعدم الاتزان والترخيم والتشقق المعيب والاهتزاز . ويتم التحقق من ذلك في هذه الكودة باتباع طريقة حالات الحدود بحيث لا يتم بلوغ أي من حالات الحدود او عدم الصلاحية .

1/3 الوحدات

تتبع الوحدات المعتمدة في هذه الكودة النظام الدولي (SI) .

4/ 1 الرموز

Yield Stress for Reinforcement	اجهاد الخضوع للحديد	=	f_y
Yield Stress of the stirrups Steel	اجهاد الخضوع لحديد الكانات	=	f_{yv}
Tensile Stress in the Prestressing Tendon at Failure	اجهاد الشد في وتر اسباق الاجهاد عند الانهيار	=	f_{pb}
Compressive Stress at Central Axis Due to Prestressing	اجهاد الضغط عند المحور المركزي الناجم عن اسباق الاجهاد	=	f_{cp}
Effective Prestress Constant	اسباق الاجهاد الفعال	=	f_{pe}
Characteristic Dead Load	الحمل المميز الميت	=	G_k
Characteristic Live Load	الحمل المميز الحي	=	Q_k

(8)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

Characteristic Wind Load	الحمل المميز للرياح	=	W_k
Breadth of Web	عرض الوتيرة	=	b_w
Breadth of Compression Face	عرض وجه الضغط	=	b_c

Ultimate Moment	العمم الاقصى =	M_u
Required Moment to Produce Zero Stress in the Concrete at a Depth (d)	العمم اللازم لاحداث إجهاد يسوي صفرا في الخرسانة على عمق (d)	M_o
Depth to Neutral Axis	عمق محور الخمول =	X
Depth of Compressive Stress Block	عمق مستطيل مخطط إجهاد الضغط =	d_n
Effective Depth of Section	العمق الفعال للمقطع =	d
Prestressing Force at a Distance (X)	قوة اسباق الإجهاد على مسافة (X)	P_x
Prestressing Force in the Tendon at the Prestressing End	قوة اسباق الاجهاد في الوتر عند التقائه مع اجهزة الشد =	P_o
Bursting Tensile Force	قوة الشد الانفطرية =	F_{bst}
Concrete Strength at Transfer	قوة الخرسانة عند النقل =	F_{ci}
The assessed Load in the Prestressing Tendon	القوة المقدره في وتر اسباق الاجهاد =	P_k
Concrete Density	كثافة الخرسانة =	D_c
Area of Prestressing Steel	مساحة حديد اسباق الاجهاد =	A_{ps}
Area of Reinforcing Steel	مساحة مقطع حديد التسليح =	A_s
Area of Shear Reinforcement	مساحة حديد التسليح للقص =	A_{sv}

(9)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

Stirrups Spacing	مسافة تباعد الكانات =	S_v
The Distance from the Furthest Compression Fibre to the Longitudinal Reinforcing Bars or to the Centre of Prestressing Tendons Whichever Is Further	المسافة من ابعاد شريحة بالضغط الى قضبان التسليح الطولية او الى مركز أوتار اسباق الاجهاد أيهما ابعد =	d_t
Partial Safety Factor For Load	معامل الامان الجزئي للاحمال =	γ_f
Partial Safety Factor For Strength of Materials Or Material Strength Reduction Factor	معامل الامان الجزئي لمقاومة المواد او معامل خفض مقاومة المواد =	γ_m

Friction Coefficient	معامل الاحتكاك	=	μ
Elastic Modulus of Steel	معايير مرونة الحديد	=	E_s
Elastic Modulus of Concrete	معايير مرونة الخرسانة	=	E_c
Tensile Strength of Concrete	مقاومة الخرسانة في الشد	=	F_t
Shear Strength of Concrete	مقاومة الخرسانة في القص	=	V_c
Ultimate Shear Strength of Concrete in cracked Section By Bending	المقاومة القصوى للخرسانة في القص لمقطع متشقق بالانحناء	=	V_{cr}
Ultimate Shear Strength of Concrete in Uncracked Section	المقاومة القصوى للخرسانة في القص لمقطع غير متشقق	=	V_{co}
Ultimate Strength of Prestressing Tendons	المقاومة القصوى لوتار اسباق الاجهاد	=	f_{pu}
Material Characteristic Strength	المقاومة المميزة للمواد	=	K
Concrete Characteristic Strength	المقاومة المميزة للخرسانة	=	f_{cu}

(10)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

Percentage of Redistribution Of Moments	نسبة اعادة توزيع العزوم	=	β_{red}
Bending Radius	نصف قطر الانحناء	=	r_{ps}
Half the Side of the End Block	نصف عرض كتلة الطرف	=	y_o
Half the Side of Loaded Area	نصف عرض المنطقة المحملة	=	\square

الباب الثاني**تصميم الخرسانة سابقة الاجهاد باستعمال حالات الحدود**

اسس التصميم	2/1
تعتمد هذه الكودة فلسفة حالات الحدود في التحليل والتصميم الانشائي .	2/1/1
تعرف حالة الحد بانها الحالة التي عند بلوغها يصبح العنصر الانشائي او المنشأ غير صالح للاستعمال الذي صمم من اجله .	2/1/2
لما كان من غير الممكن افتراض ان حالة حد بعينها هي دائما حالة الحد الحرجة ، فان طرق التصميم تعنى بالتصميم لحالة الحد الاقصى والحالات حدود التشغيل .	2/1/3
تحدد هذه الكودة طرق تحليل منشآت الخرسانة سابقة الاجهاد وتصميمها والتي تضمن بشكل عام تحقيق الاهداف الواردة فيها .	2/1/4
يسمح باستخدام طرق تحليل وتصميم اخرى غير تلك الواردة في هذه الكودة شريطة ان تحقق المتطلبات الواجب توافرها في المنشأ او العنصر موضع الدراسة .	2/1/5
يهدف التصميم الانشائي الى توفير الامان المقبول للمنشأ المصمم لمواجهة حلوث ما يعيق تحقيقه لمتطلبات الاستعمال التي صمم من اجلها او يؤثر عليه طوال الفترة المفترضة لبقائه .	2/1/6

22 / تصنيف التشغيل

عند تعيين السلوك المحتمل لمنشأ او عنصر من الخرسانة سابقة الاجهاد ، فان كمية اجهاد الشد في الانحناء (Flexural

(Tensile Stress) المسوح بها تحت تأثير حمل التشغيل (Service Load) تحدد صنف التشغيل على النحو التالي :-

- صنف (1) : لا توجد اجهادات شد في الانحناء .
 - صنف (2) : توجد اجهادات شد في الانحناء ، ولكن لا توجد شقوق مرئية .
 - صنف (3) : توجد اجهادات شد في الانحناء ، الا ان عرض الشقوق السطحية لا يزيد عن (0.1) ملمتر
- للعناصر الانشائية المعرضة لظروف قاسية (Severe Environments) [انظر الجدول (28) من (كودة الخرسانة العادية والمسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني] كما لا يزيد عرض تلك الشقوق عن (0.2) ملمتر لجميع العناصر الانشائية الاخرى .

2/3 حالة الحد الحرجة

على وجه العموم فان حد اجهاد الشد في الانحناء عند احمال التشغيل يعتبر الحد الحرج في تصميم العناصر التابعة للسنن (1) و (2). ويتم التأكد من عدم بلوغ حالة الحد الاقصى في الانحناء او القص او اللي . اما بالنسبة لعناصر الصنف (3) فيكون الحد الحرج عادة هو الحد الاقصى او حالة حد الترخيم.

2/4 المتانة ومقاومة الحريق

يتم الرجوع الى التوصيات الواردة في (كودة الخرسانة العادية والمسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني بشأن حدود المتانة ومقاومة الحريق .

(13)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

2/5 الثبات والاعتبارات الاخرى

لتحقيق أغراض الثبات وأي اعتبارات اخرى يتم الرجوع الى (كودة الخرسانة العادية والمسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني .

2/6 الأحمال

2/6/1 عام :

(أ) في هذه الكودة سيشار الى حمل التصميم على انه الحمل الاقصى عند اعتبار حالة الحد الاقصى وعلى انه حمل

التشغيل عند اعتبار حالات حد التشغيل.

- (ب) تحدد الاحمال والمقاومات المميزة للمواد المستخدمة في التصميم باخذ التغيرات المحتملة فيها في الاعتبار ، وبحيث يكون احتمال زيادة الاحمال الحقيقية عن الاحمال المميزة واحتمال نقص المقاومات الحقيقية عن المقاومات المميزة في اثناء العمر التشغيلي للمنشأ احتمالاً ضئيلاً بالقدر المقبول
- (ج) يتم حساب الاحمال والمقاومات المميزة باستخدام المعلومات الاحصائية . وفي حالة عدم توافر تلك المعلومات فانه يتم تحديدها بالاعتماد على الخبرة وبالرجوع الى الكودات المعنية .
- (د) يتم توفير الامان المطلوب في التصميم باستخدام معامل امان للاحمال ومعامل خفض مقاومة للمواد .

2/6/2 الاحمال :

(أ) يمكن ايجاز الاحمال وتعريف كل منها على النحو التالي :-

- * الحمل المميز الميت : الحمل المميز الميت (G_k) هو وزن المنشأ كاملاً مع كل التشطيبات والزوائد والقسمات الثابتة .

(14)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

- * الحمل المميز الحي : الحمل المميز الحي (Q_k) هو وزن أي اشخاص متحركين او مواد او عربات يتوقع تعرض المنشأ لها في اثناء استعماله ، ويعتمد على طبيعة المنشأ والغاية التي شيد من اجلها .
- * الحمل المميز للرياح او الزلازل : الحمل المميز للرياح او الزلازل (W_k) هو أعلى قوة يتوقع ان يتعرض المنشأ لها بتأثير من الرياح او الزلازل في المنطقة التي شيد فيها .

- (ب) يجب ادخال حالات التحميل التي يحتمل تعرض المنشأ لها في اثناء مدة بنائه في اعتبار المصمم بحيث لا تؤثر بشكل ضار على التحقيق اللاحق للمنشأ لمتطلبات حالات الحد الاقصى وحالات حدود التشغيل .
- (ج) يعتبر حمل التصميم لحمل معين وحالة حد معينة حاصل عملية ضرب الحمل المميز (F_k) في معامل الامان الجزئي للاحمال (γ_f) .

(د) يعتمد معامل الامان الجزئي للاحمال المأخوذة في الاعتبار على الامور التالية:-

- * احتمال زدياد الحمل عن التقديرات التي اعتمدت في حساب الحمل المميز .
- * عدم الدقة في تقدير تأثير الاحمال واعادة التوزيع غير المتوقعة للاجهاد في عناصر المنشأ
- * أخطاء عملية الانشاء وتأثير ذلك على الابعاد الواقعية للعناصر الانشائية .

* اهمية حالة الحد الذي يتم التصميم لها . ويعتبر حمل التصميم لحالات الحد الاقصى (الحمل الاقصى) كما يلي :

- الاحمال الميتة والحية :

$$1.4 G_k = \text{حمل التصميم الميت}$$

$$1.6 Q_k = \text{حمل التصميم الحي}$$

(15)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

- الاحمال الميتة واحمال الرياح او الزلازل :

$$0.9 G_k = \text{حمل التصميم الميت}$$

$$1.4 W_k = \text{حمل التصميم للرياح او الزلازل}$$

- الاحمال الميتة والحية واحمال الرياح او الزلازل

$$1.2 G_k = \text{حمل التصميم الميت}$$

$$1.2 Q_k = \text{حمل التصميم الحي}$$

$$1.2 W_k = \text{حمل التصميم للرياح او الزلازل}$$

(هـ) عند التصميم يجب دراسة حالات الاحمال المشتركة الثلاث المنوه عنها واعتماد الحالة التي تحدث التأثير الاقصى . وعلى وجه العموم فان تأثير زحف الخرسانة وانكماشها وتأثير التغيرات الحرارية عند اعتبار حالة الحد الاقصى ستكون ذات اعتبار ثانوي مما يبرر تجاهلها وعدم ادخالها في الحسابات لمعظم الحالات .

(و) اما حمل التصميم لحالات حد التشغيل (حمل الاستعمال) فهو كما يلي :-

* الاحمال الميتة والحية :

$$1.0 G_k = \text{حمل التصميم الميت}$$

$$1.0 Q_k = \text{حمل التصميم الحي}$$

* الاحمال الميتة واحمال الرياح او الزلازل :

$$1.0 G_k = \text{حمل التصميم الميت}$$

$$1.0 W_k = \text{حمل التصميم للرياح او الزلازل}$$

* الاحمال الميتة والحية واحمال الرياح او الزلازل :

$$1.0 G_k = \text{حمل التصميم الميت}$$

$$0.8 Q_k = \text{حمل التصميم الحي}$$

$$0.8 W_k = \text{حمل التصميم للرياح او الزلازل}$$

(ز) عند حساب الترخيم في المنشأ بوصفه كلا او في اجزاء منه يجب ان تكون الاحمال الحية موزعة بالشكل الذي يحدث اكبر توخيم ممكن.

(16)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

ومن الجدير بالذكر انه يمكن اعتماد احمال التصميم المذكورة في هذا البند لحساب الترخيم الآني في المنشآت . اما لحساب الترخيم على المدى البعيد فيجب اخذ التغيرات المتأثرة بالزمن التي تحدث في الخرسانة كالوحدف والانكماش والحلرة بعين الاعتبار .

ان الترخيم الناتج عن الوحدف يتأثر كثيرا بالاحمال الميتة والاحمال الحية التي تؤثر بصورة ثابتة لمدة طويلة . وفي معظم الحالات التي لا يتوقع فيها تأثير دائم للقسم الاكبر من الاحمال الحية ، حيث لا يظن ان معظم الحمولة الحية ستكون مؤثرة لمدة ، يجب حساب الترخيم الناتج عن الوحدف باعتبار ان المنشأ خاضع لتأثير الاحمال الميتة وجزء الاحمال الحية الذي يتوقع ان يكون مؤثرا بصورة دائمة .

كذلك يجب اخذ تأثير الحلرة بعين الاعتبار اذا كان متوقعا ان يزيد تأثيرها عما يمكن اعتباره عدم الاهمية بحكم الخبرة .

أوضاع الاحمال :

2/6/3

بصورة عامة ، وعند اعتبار تأثير معين للاحمال ، يجب ان تكون اوضاع الاحمال بالشكل الذي يحدث اكبر قيمة لهذا التأثير ، على ان تؤخذ طبيعة هذه الاحمال بعين الاعتبار .

كما يجب ادخال تأثير طريقة البناء وتعاقب الانشاء والتأثيرات الثانوية لعملية الاجهاد وبخاصة لحالات حدود التشغيل في حساب التأثيرات الكلية التي يجب اعتبارها في التصميم .

مقاومة المواد

2/7

المقاومة المميزة بالنسبة للخرسانة تعني قوة كسر مكعب منها بعد مرور 28 يوماً على تحضيره أو اجتهاد الخضوع بالنسبة لحديد التسليح أو الحمل الأقصى لوتر اسباق الاجتهاد الذي تشير النتائج المخبرية الى ان ما لا يقل عن (95) بالمائة من العينات على الاقل قد تحملته . وعند تحليل المقاطع أو المنشآت ، فيحصل

على المقاومة التصميمية لمادة معينة عند دراسة حالة حد معينة ، بتقسيم المقاومة المميزة (f_k) لتلك المادة على معامل خفض المقاومة المناسب (γ_m) ، أي ان :-

$$\frac{f_k}{\gamma_m} = \text{المقاومة التصميمية}$$

ويجرى ادخال معامل الامان الجزئي لمقاومة المواد (γ_m) للتعويض عن احتمال اختلاف المقاومة الحقيقية للمادة عند استعمالها في المنشأ عن النتائج المخبرية ويطبق هذا المعامل عند دراسة المنشأ بوصفه كلا أو عند دراسة أي من اجزائه وما لم يشر الى غير ذلك فان جميع المعادلات والجداول في هذه الكودة تكون متضمنة لمعامل الامان الجزئي لمقاومة المواد (γ_m) .

المقاومة المميزة للخرسانة :

(1) الجدول (1) المقاومة المميزة للخرسانة (f_{cu}) لدرجات الخرسانة المختلفة التي يمكن استعمالها للخرسانة سابقة الاجتهاد ، كما يبين قيم قوة كسر المكعبات لاعمار مختلفة . ويجب ملاحظة ان القيم المدرجة في الجدول هي للخرسانة التي يتم فيها استعمال الاسمنت البورتلندي العادي . وفي حال استعمال انواع اخرى من الاسمنت ، فيجب الرجوع الى اجاث منشورة او مصادر معتمدة تتعلق بالموضوع .

الجدول (1)

المقاومة المميزة للخرسانة التي يمكن

استخدامها في العناصر سابقة الاجتهاد

درجة الخرسانة	المقاومة المميزة (f_{cu})	7 ايام	شهرين	ثلاثة اشهر	سنة اشهر	سنة
30	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2
33	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2
35	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2
36	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2
37	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2

50	47.5	45.5	44	28	40	40
60	57.5	55.5	54	36	50	50
*70	*67.5	*65.5	*64	45	60	60

* يمكن استعمال المقاومة التي تفوق المقاومة المميزة عند زيادة عمر الخرسانة عندما تبين الدراسات الوافية للمواد المستعملة القدرة على اعطاء هذه المقاومات الرائدة .

(18)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

(2) تعتمد القوة المميزة للوحة الخرسانة المستعملة او القوة المعطاة في [الجدول \(1\)](#) عند عمر التحميل اذا رتأى المهندس المصمم ان ذلك مناسب .

2/7/3 المقاومة المميزة لاوتار اسباق الاجهاد :

يمكن تفصيل المقاومة المميزة المعينة لاوتار اسباق الاجهاد كما هو مبين في الجداول التالية :-

الجدول (2)

المقاومة المميزة لاسلاك اسباق الاجهاد

المساحة الدنيا	القوة المميزة	القطر الأدنى
للمقطع	المعينة	(ϕ)
Aps	Aps x fps	(مم)
(مم)	(كن)	
3.14	6.34	2.00
5.50	10.30	2.65
7.10	12.20	3.00
8.30	14.30	3.25
12.60	21.70	4.00
15.90	25.70	4.50
19.60	30.80	5.00

38.50

60.40

7.00

(19)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

الجدول (3)

المقاومة المميزة لجداول اسلاك اسباق الاجهاد

المساحة الدنيا	القوة المميزة	القياس الادنى	عدد
للمقطع	المعينة	(ϕ)	الاسلاك
Aps	Aps x fpu	(ملم)	
(ملم 2)	(كن)		
24.5	44.5	6.4	7
37.4	69.0	7.9	
52.3	93.5	9.3	
71.0	125.0	10.9	
94.2	165.0	12.5	
138.7	227.0	15.2	
210.0	370.0	18	19
423.0	659.0	25.4	
535.0	823.0	28.6	
660.0	979.0	31.8	

(20)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

الجدول (4)

المقاومة المميزة لقضبان اسباق الاجهاد

المساحة الدنيا	القوة المميزة	القطر الادنى
للمقطع Aps	المعينة Aps x fpu	(ملم)
(ملم2)	(كن)	
314	325	*20
380	375	22
491	500	*25
615	625	28
804	800	*32
961	950	35
1257	1250	*40

* القياس المفضل للقضبان

ملاحظة : ان هذه الجداول هي جداول لرشادية ، ويمكن استعمال مواد اخرى بخصائص افضل شريطة التحقق من صحة تلك الخصائص عن طريق فحصها في مختبرات معتمدة .

2/7/4 المقاومة المميزة لفولاذ التسليح :

تعرف المقاومة المميزة لفولاذ التسليح بأنها قيمة اجهاد الخضوع او قيمة اجهاد الضمان التي يقل عنها ما لا يزيد عن (5) بالمائة من نتائج الاختبارات لوع فولاذ التسليح المستعمل حسب اسلوب الاختبار المعتمد . ويراعى ما ورد في الباب الثاني من (كودة الخرسانة العادية والمسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني بالنسبة للمقاومة المميزة لفولاذ التسليح .

(21)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

2/7/5 معامل خفض المقاومة للمواد :

عند تقدير قوة منشأ ما او أي جزء منه ، فان القيمة المعتمدة لمعامل الامان الجزئي للمواد (γ_m) تكون (1.5) بالنسبة للخرسانة و (1.15) بالنسبة لفولاذ التسليح . اما عند التحليل لاحمال مفرطة او لتلف موضعي فيمكن اعتماد قيمة

(1.3) بالنسبة للخرسانة وقيمة (1.0) بالنسبة لفولاذ التسليح .

الباب الثالث

المنشآت والهياكل الإنشائية

التحليل الإنشائي

3/1

يجرى التحليل الإنشائي للمنشآت والهياكل الإنشائية بغرض التأكد من مطابقتها لمتطلبات حالات الحدود المختلفة بصورة تمثل التصرف الحقيقي للمنشأ بأكبر دقة ممكنة . ويمكن الحصول على تمثيل يفني بمتطلبات اغلب التطبيقات بالآخذ بالفرضيات اللاحق ذكرها في هذا الباب . إلا ان من الممكن تحقيق بعض الفائدة في عدد من الحالات عند الآخذ بفرضيات أساسية أكثر واساليب تحليل تمثل تصرف المنشأ بصورة أكثر دقة .

خواص المواد :

3/1/1


عند تحليل المنشأ او جزء منه بغية تحديد التوزيع الداخلي للقوى فيه ، يمكن اعتماد خواص المواد المرتبطة بمقاومتها النوعية بغض النظر عن حالة الحد التي يجري التحليل من اجلها . وعند تحليل المقاطع في داخل المنشأ يجب اخذ خواص المواد المرتبطة بالمقاومة المعتمدة في التصميم لحالة الحد المعينة . ويمكن اعتماد علاقات الانفعال بالاجهاد التالية للمدى الآني لتصرف المواد :-

* بالنسبة للخرسانة عادية الوزن ، فان العلاقة موضحة في [الشكل \(1\)](#) مع اعتبار قيمة (γ_m) حسب ما ورد في [البندين \(2/7/1\)](#) و [\(2/7/2\)](#) .

* بالنسبة لفلواذ التسليح ، فان العلاقة موضحة في [الشكل \(2\)](#) مع اعتماد القيمة المناسبة لمعامل خفض المقاومة للمواد (γ_m) .


* بالنسبة لأوتار اسباق الاجهاد ، فان العلاقة موضحة في [الشكل \(3\)](#) مع اعتماد القيمة المناسبة لمعامل خفض المقاومة للمواد (γ_m) . وفي حالات الاحمال الدائمة ، فيمكن اعتماد منحنى الانفعال والاجهاد الآني بالنسبة لفلواذ التسليح مع اخذ الاسترخاء في اوتار اسباق الاجهاد والانكماش والرحف في الخرسانة بعين الاعتبار .

(٢٣)



الشكل (١)

المنحني التصميمي للانفعال - الإجهاد للخرسانة عادية الوزن




الشكل (٢)

المنحني التصميمي للانفعال - الإجهاد لفولاذ التسليح

(24)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد



الشكل رقم (3)

المنحنى التصميمي للإنفعال - الاجهاد لأوتار إسباق الإجهاد

(25)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

3/1/2 معايير المرونة للخرسانة :

في غياب معلومات واسس اوضح ، يمكن اعتماد القيم الواردة في [الجدول \(5\)](#) بوصفها قيما لمعاير مرونة الخرسانة عادية الوزن في المدى الآتي بالنسبة لحالات حدود التشغيل .

الجدول (5)

معاير المرونة للخرسانة عادية الوزن

معاير المرونة	درجة الخرسانة
كن/ملم ²	ن/ملم ²

25	20
26	25
28	30
31	40
34	50
36	60

اما بالنسبة للخرسانة خفيفة الوزن التي تتراوح كثافتها بين (1400) كغم/م³ و (2300) كغم/م³ ، فان القيم المعطاة في [الجدول \(5\)](#) يجب أن تضرب في معامل قيمته $(D_c / 2300)^2$ للحصول على القيمة الحقيقية لمعايير المرونة ، حيث (D_c) هي كثافة الخرسانة خفيفة الوزن بالكغم/م³ .

وكذلك فانه في حالات الاحمال الدائمة يجب ان تعدل قيمة معايير المرونة لتأخذ الانكماش والوحدف في الخرسانة في الاعتبار .

3/1/3 نسبة بواسون :

لغايات حدود التشغيل يمكن اعتماد القيمة (0.2) بوصفها نسبة بواسون للخرسانة .

(26)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

3/1/4 معايير المرونة لفولاذ التسليح واورار اسباق الاجهاد :

تؤخذ القيم التالية لمعايير المرونة لكل من فولاذ التسليح وأوتار اسباق الاجهاد :-

* فولاذ التسليح لكل انواع التحميل

$$E_s = 200 \text{ كن/ملم}^2$$

* أوتار اسباق الاجهاد

- للأسلاك وجدائل الاسلاك فوات القطر الصغير

$$E_s = 200 \text{ كن/ملم}^2$$

- لقضبان السبائك وجدائل الاسلاك فوات القطر الكبير

$$E_s = 170 \text{ كن/ملم}^2$$

كما يجب اخذ الاسترخاء الذي يحدث في حالات التحميل الدائم بعين الاعتبار .

(أ) تحليل المنشآت :

- عند استعمال التحليل المرن لتحديد توزيع القوى في داخل المنشأ ، فان الجساءة النسبية في العناصر المختلفة يمكن ان تبني على احد المقاطع التالية شريطة ان يطبق هذا الاسلوب على العناصر كافة :-
- * مقطع الخرسانة : مقطع العنصر الخرساني بكامله مع تجاهل وجود فولاذ التسليح .
 - * المقطع الكلي : المقطع الكلي الذي يحتوي خرسانة المقطع بكاملها وفولاذ التسليح محولا الى مقطع معادل من الخرسانة على اساس معايير المرونة المكافئ .
 - * المقطع المحول : المقطع المكون من الخرسانة المعرض للضغط وفولاذ التسليح في الشد محولا الى مقطع معادل من الخرسانة على اساس معامل المرونة المكافئ .

(27)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

(ب) تحليل المقاطع :

- يتم الحصول على قوة تحمل مقطع ما عن طريق التحليل اللامرن للمقطع والذي يعتمد على اشكال الانفعال والاجهاد (انظر الأشكال من 1 الى 3) مع احتساب معاملات خفض مقاومات المواد .

(أ) تحليل المنشآت :

- عند استعمال التحليل المرن لتحديد توزيع القوى في المنشأ ، فان الجساءة النسبية للعناصر يمكن حسابها على اساس مقطع الخرسانة او المقطع الكلي او المقطع المحول كما تم تعريفها في [البند الفرعي \(3/1/5أ\)](#) .

(ب) تحليل المقاطع :

- عند حساب تشوه المنشآت ، يجب حساب التقوس عند أي مقطع مع اخذ تأثير الزمن والانكماش والتشقق بعين الاعتبار .

- يمكن اعتماد تصميم لمنشأ معين بالاستناد الى نتائج اختبارات مجرأة على نموذج لهذا المنشأ واستعمال اسس تحليل النماذج

لتحديد تصرف المنشأ الحقيقي بالاعتماد على تصرف النموذج ، على ان يكون مثل هذا العمل قد تم من قبل مهندسين ذوي خبرة ودراية في هذا المجال ، وشريطة توافر اجهزة مناسبة تمكنهم من القيام بهذا العمل بالدقة المطلوبة .

(28)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

3/2 اعادة توزيع العزوم

3/2/1 عام :

- * يمكن اعادة توزيع العزوم التي تم الحصول عليها بوساطة تحليل انشائي مرن لغايات الحد الاقصى ضمن الشروط التالية :-
- * تحقيق الاتزان بصورة دائمة بين القوى الداخلية والقوى الخارجية لكافة الاحمال القصوى وتجميعاتها المختلفة .
- * الا تقل المقاومة القصوى للعزوم عند أي مقطع في المنشأ عن (80) بالمائة من العزم عند ذلك المقطع الناتج عن منحني العزوم لكافة تجميعات الاحمال القصوى الذي تم الحصول عليه بوساطة التحليل المرن للمنشأ .
- * الا يتم انقاص العزم عند أي مقطع في عنصر ما بأكثر من (20) بالمائة من القيمة الرقمية لأعلى عزم في ذلك العنصر تم الحصول عليه من أي تجميعات للاحمال القصوى .
- * نتيجة لاعادة توزيع العزوم ، وحيثما يقل العزم الاقصى للمقاومة عند مقطع معين ، فان عمق محور الخمول الذي يقاوم العزم المصغر يجب الا يقل عن :

$$(2) \quad X = (0.5 - \beta_{red}) \cdot d$$

حيث :-

- X = عمق محور الخمول مقاسا من اكثر الالياف انضغاطا (ملمتر) ،
- d = العمق الفعال للمقطع (ملمتر) ،
- β_{red} = نسبة انقاص العزوم لاعلى قيمة رقمية للعزوم في ذلك العنصر تم الحصول عليها من أي تجميعات للاحمال القصوى .

(29)

كودة الخرسانة سابقة الاجهاد

3/2/2 ضوابط اعادة توزيع العزوم في المنشآت ذات الهياكل الانشائية المحققة للاتزان الجانبي والتي يزيد عدد طوابقها

عن اربعة طوابق :

في المنشآت التي يزيد عدد طوابقها عن اربعة ، وحيث يوفر الهيكل الانشائي المقاومة اللازمة لتحقيق الاتزان الجانبي ، فان اعلى قيمة لاعادة توزيع العزوم حسب ما ورد في [الشروط الثالث من البند \(3/2/1\)](#) يجب أن تحدد ب (10) بالمائة . وعلى وجه العموم ، فان [الشروط الرابع من البند \(3/2/1\)](#) سيلغى امكانية اعادة توزيع العزوم في الاعمدة بغية انقاصها ما لم يكن لكل من الحمل المحوري وقوة اسباق الاجهاد قيم بسيطة .

الباب الرابع

الجيزان

4/1 عام

4/1/1 الخصائص الهندسية للجيزان :

يطبق ما ورد في الباب الرابع من (كودة الخرسانة العادية المسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني فيما يتعلق بالخصائص الهندسية للجيزان من الخرسانة المسلحة على الجيزان من الخرسانة سابقة الاجهاد ، الا انه يجب استخدام العمق الكلي للعنصر الانشائي من الخرسانة سابقة الاجهاد بدلا من استخدام العمق الفعال في الخرسانة المسلحة

4/1/2 المجاز :

(أ) تؤخذ اصغر القيمتين التاليتين لغاية احتساب مجاز الجيزان البسيطة :-

* المسافة بين مراكز المساند .

* المسافة الحرة بين المساند مضافا اليها العمق الفعال للمقطع .

(ب) بالنسبة للجيزان المستمرة فان المجاز هو المسافة بين مراكز المساند .

(ج) بالنسبة للجيزان المعتلية (الكابولية) (Cantilever) فان المجاز الفعلي يسلوي طول الجزء المعتلي الى وجه المسند

مضافا اليه نصف العمق الفعال الا عندما يكون الجزء المعتلي هو آخر مجاز مستمر فيصبح عندها المجاز هو المسافة الى مركز المسند .

4/1/3 العرض الفعال لمقاطع الجيزان ذوات الشفاه :

(أ) في غياب طرق اكثر دقة ، فان العرض الفعال لشفاه الجيزان ذوات المقطع (T) يجب الا يتجاوز عرض الوتيرة

مضافا اليه خمس المسافة بين نقاط صفر العزوم او العرض الحقيقي للشفة ايهما اقل .

(ب) بالنسبة للجزان ذات المقطع (L) فان العرض الفعلي للشفاه يجب الا يتجاوز عرض الوتيرة مضافا اليه عشر المسافة بين نقاط صفر العزوم او العرض الحقيقي للشفة ايهما اقل . وبالنسبة للجزان المستمرة فان المسافة بين نقاط صفر العزوم يمكن اعتبارها حاصل ضرب القيمة (0.7) في المجاز الفعال .

4/2 العجزان النخيفة

4/2/1 يجب الا تكون الجزان نخيفة بقدر لا ضرورة له . وتراعى حدود النخافة الواردة في الباب الرابع من (كودة الخرسانة العادية والمسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني.

4/2/2 يجب توجيه عناية خاصة الى احتمال عدم ثبات (Instability) العنصر الانشائي في اثناء الانشاء بالاضافة الى تأثير الاحمال عليه في اوضاعها النهائية .

4/2/3 يجب اخذ احتمال انهيار العناصر الانشائية بالميل حول محور طولي يمر بنقاط الرفع (Lifting Points) في الاعتبار . وقد ينجم هذا الميل الابتدائي عن عيوب في الشكل الهندسي للجائز او خطأ في تحديد مواضع نقط رفع العنصر الانشائي .

2/4/4 يجب اعتبار احتمال ان تؤدي عزوم الانحناء الجانبية (Lateral Bending Moments) الى عدم الثبات الجانبي (Lateral Instability) وبخاصة عندما تكون تلك العزوم عالية القيمة .

وتتطلب معالجة هذا الموضوع استعمال نماذج معقدة . ولعل الخبرة العملية هي خير وسيلة للتعامل مع هذا الاحتمال .

(32)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

4/2/5 لتقدير الثبات الجانبي ، قد تقتضي الضرورة اخذ العوامل التالية في الاعتبار :-

- * الشكل الهندسي للجائز (أي نوع المقطع) ونسب مجاز الجائز الى عرض الجذع ، والى عمق المقطع.....الخ .
- * مواضع نقاط الرفع .
- * طريقة الرفع ، (باستخدام مقالع مائلة او رأسية) (Inclind or Vertical Slings) ونوع الوصلات بين الجزان والمقالع .

* التفوت في الانشاء ، وعلى سبيل المثال ، الانحناء الجانبي الاقصى (Maximum Lateral Bow) .

4/2/6 قد يتطلب الامر تقييم الاجهادات التصميمية الناجمة عن التأثيرات المشتركة للانحناء الجانبي (Lateral Bending) والحمل الميت واسباق الاجهاد . فاذا كان هناك احتمال لحدوث تشققات ، فانه يجب تغيير ترتيبات الرفع (Lifting Arrangements) او تويد الجائز بدعم جانبي مناسب .

3/4 الجيزان المستمرة

4/3/1 يمكن استعمال تحليل مون للمنشآت في حالة الجيزان المستمرة مع اخذ اوضاع الاحمال التالية في الاعتبار واستعمال معاملات الامان المناسبة لحالات الحدود المختلفة كما ورد في [المادة \(2/2\)](#) :-

- * وجود حمل ميت على كافة المجزات .
 - * وجود حمل حي على مجاز بعد مجاز ، بمعنى ان هناك مجرا لا يحمل بين كل مجزين يحملان
 - * وجود حمل حي على أى مجزين متجاورين مع عدم وجود مثل هذا الحمل على باقي المجزات .
- ويمكن اعادة توزيع العروم لحالات الحد الاقصى فقط حسب ما ورد في [المادة \(3/2\)](#).

(33)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

4/4 حالة حد التشغيل

4/4/1 تحليل المقاطع :

- تؤخذ الفرضيات التالية في الاعتبار عند التحليل لحالات حد التشغيل :-
- * ان المقاطع المستوية قبل الانحناء تبقى مستوية بعده .
- * ان التصرف المرن للخرسانة يستمر حتى تصل اجهادات الضغط الى القيم المبينة في [البندين \(4/4/2\)](#) و [\(4/4/3\)](#) .
- * ان معايير مرونة الخرسانة يمكن اخذه حسب ما ورد في [البند \(3/1/2\)](#) .
- * امكانية تجاهل تأثير الاحمال الميتة والحية على انفعال اوتار اسباق الاجهاد والقوة المؤثرة فيها .

(أ) اجهادات الضغط :

يجب الا تزيد اجهادات الضغط في الخرسانة تحت ظروف التشغيل عن القيم الموضحة في [الجدول \(6\)](#) .

الجدول (6)

اجهادات الضغط المسموح بها في

الخرسانة لحالات حد التشغيل

طبيعة الأحمال	إجهاد الضغط المسموح به
حمل التصميم في	$0.33 f_{cu}$ ويمكن زيادة هذه
الانحناء	القيمة الى $0.4 f_{cu}$ عند
	التعامل مع عزوم المساند في
	الجزان المستمرة.
	$0.25 f_{cu}$
حمل التصميم في الضغط	
الرأسي .	

(34)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

(ب) اجهادات الشد في الخرسانة الناجمة عن الانحناء:

(1) يجب عدم السماح بتولد اجهادات شد عند الوصلات المصنوعة من الملاط والخرسانة والواقعة بين

العناصر الانشائية سابقة الصب وذلك عندما تؤثر الاحمال التصميمية على تلك العناصر .

(2) يجب الا تزيد اجهادات الشد في الاجزاء الاخرى من العنصر الانشائي سابق الاجهاد، وحسب صنف

تشغيله الوارد في [المادة \(2/2\)](#) ، عن القيم التالية :-

* عناصر انشائية من الصنف (1) : لا يسمح باي اجهادات شد .

* عناصر انشائية من الصنف (2) : يجب الا تزيد اجهادات الشد التصميمية عن مقاومة الخرسانة

التصميمية للشد الناجمة عن الانحناء للعناصر الانشائية سابقة الشد ، وعن (0.8) من المقاومة

التصميمية للشد الناجمة عن الانحناء للعناصر الانشائية تالية الشد . ويكون اجهاد الشد المسوح به في العناصر الانشائية سابقة الشد مساويا $(0.45 \sqrt{f_{cu}})$ وللعناصر الانشائية تالية الشد مساويا $(0.36 \sqrt{f_{cu}})$. ويبين [الجدول \(7\)](#) قيم اجهادات الشد المسوح بها كما يسمح بزيادة اجهاد الشد التصميمي المبين في [الجدول \(7\)](#) بقيمة تصل الى (1.7) نيوتن/ملمتر مربع شريطة ان تبين نتائج الفحوص عدم تجاوز الاجهاد المراد قيمة تعادل (0.75) من قيمة اجهاد الشد المحسوب من التحميل في اختبار الاداء (Performance Test) وذلك عند ظهور اول شق . وعند استخدام مثل هذه الزيادة في اجهاد الشد التصميمي فانه يجب الا يقل الاجهاد في الخرسانة الناجم عن سبق الاجهاد وبعد حسم الفقدان كله عن (10) نيوتن/ملمتر مربع .

وعندما يكون حمل التشغيل التصميمي ذا طبيعة مؤقتة وقيمة عالية على نحو استثنائي بالمقارنة مع قيمة الحمل الذي يحمله العنصر الانشائي في العادة ، فانه يسمح بزيادة القيم المعطاة في [الجدول \(7\)](#) بقيمة تصل الى (1.7) نيوتن/ملمتر مربع شريطة ان تكون الاجهادات المؤثرة في ظروف التشغيل العادية اجهادات ضغط وذلك لضمان اغلاق أي شق يكون قد ظهر .

(35)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

وعندما تتجاوز الاجهادات المؤثرة على العنصر الانشائي القيم المعطاة في [الجدول \(7\)](#) لأي من الأسباب المبينة في هذه الفقرة ، فانه يجب توزيع أي اوتار سابقة الشد (Pre-Tensioned Tendons) في كل منطقة الشد من المقطع وفي حالة الأوتار تالية الشد (Post-Tensioned Tendons) يتم تزود المقطع بتسليح اضافي يوضع بالقرب من وجه الشد (Tension Face) اذا دعت الحاجة لذلك.

الجدول (7)

اجهادات الشد التصميمية الناجمة عن الانحناء

في العناصر الانشائية من الصنف (2)

حالة حد التشغيل : التشقق

درجة الخرسانة				
60	50	40	30	
الاجهاد التصميمي				
ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	
3.5	3.2	2.9	-	سابقة الشد
2.8	2.6	2.3	2.1	تالية الشد

* عناصر انشائية من الصنف (3) : على الرغم من السماح بتشققات في العناصر الانشائية من هذا الصنف ، الا انه يفترض عدم تشقق المقطع الخرساني ووجود اجهادات شد تعادل في قيمتها اجهادات الشد التصميمية المفترضة ، وذلك عندما تبلغ سماكة الشق الحد المبين في [المادة \(2/2\)](#) . ويبين [الجدول \(8\)](#) قيم اجهادات الشد

(36)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

المفترضة التصميمية المستخدمة في هذه الحسابات للعناصر الانشائية ذات الاوتار سابقة الشد (Pre-Tensioned) او تالية الشد المحقونة بالملاط (Grouted Post-Tensioned) . وتعديل القيم المبينة في [الجدول \(8\)](#) بأي من المعاملات المبينة في [الجدول \(9\)](#) وكذلك وفقا لما هو ورد في الفقرات الفرعية التالية :-

الجدول (8)

اجهادات الشد التصميمية المفترضة
للعناصر الانشائية من الصنف (3)

الاجهاد التصميمي للخرسانة		الحد الأعلى	
درجة		لسمك الشق	
50 واكثر	40	30	المجموعة
ن/ملم 2	ن/ملم 2	ن/ملم 2	ملم

4.8	4.1	-	0.1	(أ) أوتار سابقة الشد
5.8	5.0	-	0.2	
4.8	4.1	3.2	0.1	(ب) أوتار تالية الشد محقونة
5.8	5.0	3.8	0.2	
6.3	5.3	-	0.1	(ج) أوتار سابقة الشد موزعة
7.3	6.3	-	0.2	

في منطقة الشد وموضوعة

بالقرب من وجه الشد

للخرسانة

الجدول (9)

معاملات العمق لاجهادات الشد التصميمية

للعناصر الانشائية من الصنف (3)

المعامل	عمق العنصر الانشائي (ملم)
1.1	200 و اقل
1.0	400
0.9	600
0.8	800
0.7	1000 واكثر

(37)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

- يعتمد التشقق في العناصر الانشائية سابقة الاجهاد المعرضة للانحناء على عمق المقطع وقيمة الاجهاد التصميمي

المبين في [الجدول \(8\)](#) التي يجب تعديلها بضرها في معامل مناسب من [الجدول \(9\)](#) .

- عند تعديل اجهادات الانحناء (Flexural-Stresses) في الانشاءات للأكبة (Composite

Constructions) والتي يتم استنتاجها من [الجدول \(8\)](#) ، يستخدم عمق المقطع الكلي حيث يضرب ذلك

الاجهاد في المعامل المستنتج من [الجدول \(9\)](#) .

- عند حصر تسليح اضافي ضمن منطقة الشد بحيث يقع قريبا من وجوه الشد في الخرسانة والسماح بزيادة

اجهادات الشد التصميمية المعدلة (Modified Design Hypothetical Tensile Stresses) بقيمة تناسب

مع مساحة مقطع التسليح الاضافي (التي يعبر عنها بوصفها نسبة من مساحة مقطع الخرسانة في منطقة الشد) ،

(4)

(1.0)

فيسمح عند زيادة التسليح الاضافي بنسبة قدرها بالمائة زيادة الاجهادات بقيمة قدرها نيوتن/ملمتر مربع وذلك للعناصر الانشائية من **المجموعتين (أ) و (ب)** وبقيمة قدرها (3) نيوتن/ملمتر مربع للعناصر الانشائية من **المجموعة (ج)** . اما لنسب التسليح الاضافية الاخرى فانه يسمح بزيادة الاجهادات بنسبة تتناسب مع نسب التسليح الاضافي وبحد اقصى قدره ($0.25 f_{cu}$) . وعندما يكون جزء كبير من حمل التشغيل التصميمي (Design Service Load) حملا مؤقتا بحيث يكون المقطع كله مضغوطا تحت تأثير الحمل الدائم (الحمل الميت بالاضافة الى الحمل المؤثر بصورة متكررة) ، فانه يسمح بتجاوز اجهادات الشد المفترضة تحت تأثير حمل التشغيل الكلي .

(38)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

4/3/4 حدود الاجهاد عند منطقة انتقال الاجهادات :

(أ) اجهادات الضغط عند انتقال الاجهادات :

يجب الا تزيد اجهادات الضغط في الخرسانة عند منطقة انتقال الاجهادات عن القيم الموضحة في **الجدول (10)** .

الجدول (10)

اجهادات الضغط المسموح بها في

الخرسانة عند انتقال الاجهادات

إجهاد الضغط المسموح به	طبيعة توزيع الإجهاد
0.5 fci	اجهاد اسباق اجهاد عند
	الوجه المعرض للضغط الاكبر
0.4 fci	اجهاد اسباق اجهاد متماثل
	او شبه متماثل

حيث ان fci هي قوة الخرسانة عند انتقال الاجهادات .

(ب) اجهادات الشد التصميمية في الانحناء :

يجب الا تزيد اجهادات الشد التصميمية في الانحاء عن القيم التالية :-

- * عناصر انشائية من الصنف (1) : (1) نيوتن/ملمتر مربع .
- *عناصر انشائية من الصنف (2) : $(0.45 \sqrt{f_{ci}})$ للعناصر الانشائية سابقة الشد او $(0.36 \sqrt{f_{ci}})$ للعناصر الانشائية تالية الشد ، حيث (fci) هي مقاومة الخرسانة عند منطقة انتقال الاجهادات . ويجب ان تحوى العناصر الانشائية ذات الاوتار سابقة الشد على عدد من الأوتار او تسليح اضافي يتم توزيعه بانتظام في كل منطقة الشد من المقطع . اما العناصر الانشائية تالية الشد فيجب - اذا دعت الضرورة الى ذلك - أن تتضمن تسليحا اضافيا يوضع بالقرب من وجه الشد للعنصر الانشائي .

(39)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

- * عناصر انشائية من الصنف (3) : بصفة عامة ، يجب الا يزيد اجهاد الشد التصميمي للعناصر الانشائية من هذا الصنف عن القيم الخاصة بالعناصر الانشائية من [الصنف \(2\)](#) . وفي الحالات التي يتم فيها تجاوز قيم هذا الاجهاد ، فانه يجب اعتبار المقطع عند التصميم مقطعا متشققا .

4/5 ترخيم الجزان

5/1/4 عام :

تراعى متطلبات حالة حد الترخيم الواردة في الباب الثاني من (كودة الخرسانة العادية والمسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني . الا انه لا توجد حدود رقمية لقيم سهم الترخيم ، اذ انه في العناصر الانشائية من الخرسانة المسلحة (وفي جميع الحالات العادية) يتم ضبط قيم الترخيم الحاصل فيها بوضع حدود لنسبة المجاز الى العمق الفعال . وبصفة عامة ، فانه يتعدر اتباع هذا الاسلوب لضبط قيم الترخيم في العناصر الانشائية من الخرسانة سابقة الاجهاد بسبب التأثير الكبير لقيمة اسباق الشد الذي يتم عنده اسباق الاجهاد .

وفي الحالات التي يعتبر فيها حساب الترخيم الحاصل في العناصر الانشائية سابقة الاجهاد ضروريا ، فانه يمكن استخدام الطرق الواردة في [البند \(4/5/2\)](#) لهذه الغاية .

5/2/4 طريقة الحساب :

(أ)

في العناصر الانشائية سابقة الاجهاد من الصنفين (1) و (2) يسمح بحساب كل من الترخيم الآني والترخيم طويل الامد باستخدام تحليل إنشائي مرن (Elastic Analysis). كما يسمح بذلك للعناصر الانشائية سابقة الاجهاد من الصنف (3) التي لا ينجم عن تأثرها بالاحمال التصميمية الدائمة (Design Permanent Loads) اجهادات تزيد عن القيم الواردة في الجدول (7).

(40)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

(ب) في غير ذلك من الحالات يجب اتباع طرق اكثر دقة لحساب الترخيم تعتمد على العلاقة بين عزم الانحناء والتقوس للمقاطع المتشققة .

(ج) عند حساب الترخيم يجب اختيار قيم مناسبة للاحمال ومنهجية تصميم (Design Criteria) ملائمة . وبراى بهذا الخصوص ما ورد في الباب الثاني من (كودة الخرسانة العادية والمسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني ، او تؤخذ معالجة زحف الخرسانة في الاعتبار كما سيوضح في البند (9/2/5) .

((د)) لحساب الترخيم طويل الامد يؤخذ معايير مرونة الخرسانة الفعال (Effective Modulus of Elasticity) حسب ما ورد في الباب الثاني من (كودة الخرسانة العادية والمسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني .

4/6 حالة الحد الاقصى (الانحناء)

4/6/1 تحليل المقاطع :

يمكن اعتماد الفرضيات التالية عند التحليل لحالات الحد الاقصى :-

* ان توزع الانفعال (Strain Distribution) في الخرسانة عند تعرضها للضغط يبنى على اساس افتراض ان المقاطع المستوية قبل الانحناء تبقى مستوية بعده .

* امكانية الحصول على توزع الاجهاد (Stress Distribution) في الخرسانة عند تعرضها للضغط باعتماد منحنى الانفعال - الاجهاد الموضح في الشكل (1) مع اعتبار هذا الاجهاد مساويا ($0.45 f_{cu}$) فوق منطقة ضغط بعمق ($0.9 d$) ، مع التنويه بان الانفعال في الحالتين في اعلى المقطع قد اعتبر مساويا (0.0035) .

* امكانية تجاهل قوة الخرسانة في الشد .

(41)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

* ان الانفعال في اوتار اسباق الاجهاد الملتصقة بالخرسانة او أي حديد تسليح اضافي في الضغط والشد يمكن

الحصول عليه بالاستناد الى فرضية ان المقاطع المستوية تبقى مستوية .

* ان الاجهاد في اوتار اسباق الاجهاد المتصقة بالخرسانة سابقة الشد او اللامشودة او اي حديد تسليح اضافي يمكن الحصول عليه من اشكال الانفعال - الاجهاد المناسبة ، وقد تم التنويه بهذه الاشكال سابقا . [فالشكل \(3\)](#) يمثل تصرف اوتار اسباق الاجهاد بينما يمثل [الشكل \(2\)](#) تصرف فولاذ التسليح . ويمكن الحصول على الاجهاد بطريقة بديلة كما هو موضح في [النند \(4/6/2\)](#) وفي [الجنول \(11\)](#) .

* ان الاجهاد في الاوتار في العناصر تالية الشد التي لا تلتصق اوتار اسباق الاجهاد فيها بالخرسانة يجب الا يزيد عن القيمة الموضحة في [المعادلة \(4\)](#) الا اذا اثبتت الفحوص او التحاليل الدقيقة غير ذلك.

معادلة التصميم :

6/2/4

في غياب تحليل يعتمد على الفرضيات الموضحة في [النند \(4/5/1\)](#) ، فان عزم مقاومة أي جائر يمكن الحصول عليه من المعادلة (3) بغض النظر عن شكل الجائر .

$$(3) \quad M_u = f_{pb} \cdot A_{ps} (d - d_n)$$

حيث :-

$$\begin{aligned} M_u &= \text{عزم مقاومة المقطع ،} \\ f_{pb} &= \text{اجهاد الشد في وتر اسباق الاجهاد عند الانتهاء ،} \\ b &= \text{العرض الفعال للمقطع او الشفه في منطقة الضغط ،} \\ d &= \text{العمق الفعال للمقطع مقاسا حتى مركز اوتار اسباق الاجهاد ،} \end{aligned}$$

(42)

كودة الخرسانة سابقة الاجهاد

$$\begin{aligned} d_n &= \text{العمق حتى مركز مخطط اجهاد الضغط ،} \\ A_{ps} &= \text{مساحة مقطع اوتار اسباق الاجهاد .} \end{aligned}$$

وفي الجيزان المستطيلة والجيزان ذات الشفاه التي لا يقل عمق الشفه فيها عن $(0.9x)$ ، فان (d_n) يمكن ان تؤخذ مساوية $(0.45x)$.

وكذلك فان قيم (f_{pb}) و (x) معطاة في [الجدول \(11\)](#) للعناصر سابقة الشد والعناصر تالية الشد ذات الالتصاق الفعلي لأوتار اسباق الاجهاد بالخرسانة .

اما بالنسبة لأوتار اسباق الاجهاد غير المتصقة بالخرسانة فيمكن الحصول على (f_{pb}) و (x) من المعادلتين التاليتين شريطة ان لا تزيد قيمة (f_{pb}) عن $(0.7 f_{pu})$.

$$(4) \quad f_{pb} = f_{pe} + \frac{7000}{\ell/d} \left(1 - 1.7 \frac{f_{pu} A_{ps}}{f_{cu} \cdot b \cdot d} \right)$$

$$(5) \quad X = 2.47 \left[\left(\frac{f_{pu} A_{ps}}{f_{cu} \cdot b \cdot d} \right) \left(\frac{f_{pb}}{f_{pu}} \right) d \right]$$

حيث :-

f_{pe} = الاجهاد السابق للأوتار بعد حسم جميع المفايد ،

X = عمق محور الخمول .

وعند استعمال هذه المعادلة لتحديد عزم مقاومة المقاطع ، يجب تجاهل اوتار اسباق الاجهاد وحديد التسليح الاضائي في منطقة الضغط من المقطع .

وقد استنتجت المعادلة التصميمية على اساس ان طول منطقة اللامرونة (Zone of Inelasticity) في الخرسانة تسوي $(10 x)$.

وؤخذ الطول (ℓ) في العادة مساويا لطول وتر اسباق الاجهاد بين النهايات الخرجية للمراسي . ويسمح بخفض الطول في

العناصر الانشائية المستمرة متعددة البحور (Continuous Multi-span Members) عند القيام بتحليل لتحديد العدد الادنى

من مناطق اللامرونة المرتبطة بكل حالة لتجميع الاحمال التصميمية وتوزيعها .

(43)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

الجدول (11)

الحالة عند الحد الاقصى لجزان مستطيلة المقطع

ذات أوتار اسباق اجهاد سابقة الشد او أوتار

اسباق اجهاد تالية الشد ملتصقة فعليا بالخرسانة

الاجهاد التصميمي
في الأوتار محسوبا
بصفته نسبة من
المقاومة التصميمية

نسبة عمق محور الحمل
الى عمق الأوتار
في منطقة الشد

x / d			$(f_{pb} / 0.87 f_{pu})$			$\frac{f_{pu} A_{ps}}{f_{cu} b d}$
f_{pe} / f_{pu}			f_{pe} / f_{pu}			
0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	
0.11	0.11	0.11	1.00	1.00	1.00	0.05
0.22	0.22	0.22	1.00	1.00	1.00	0.10
0.31	0.32	0.32	0.95	0.97	0.99	0.15
0.38	0.39	0.40	0.88	0.90	0.92	0.20
0.46	0.47	0.48	0.84	0.86	0.88	0.25
0.52	0.54	0.55	0.80	0.83	0.85	0.30
0.58	0.60	0.63	0.76	0.80	0.83	0.35
0.62	0.67	0.70	0.72	0.77	0.81	0.40
0.66	0.72	0.77	0.68	0.74	0.79	0.45
0.69	0.77	0.83	0.64	0.71	0.77	0.50

4/6/3 الخفض المسوح به في مساحة فولاذ التسليح الناجم عن التسليح الاضافي في منطقة الشد :

في حالة غياب تحليل انشائي دقيق يسمح بان تستبدل بمساحة فولاذ التسليح (A_s) مساحة مكافئة من اوتار اسباق الاجهاد قدرها $(A_s f_y / f_{pu})$.

4/6/4 الجزان غير المستطيلة :

يجب ان تحلل الجزان غير المستطيلة باستعمال الفرضيات الواردة في [البند \(4/4/1\)](#) او باستعمال معادلة التصميم (3) المشار اليها في [البند \(4/6/2\)](#) .

4/6/5 مقاومة القص في الجزان :

(أ) عام :

ان اجراء التدقيق بالنسبة لمقاومة القص في الجزان ضروري لحالات الحد الاقصى فقط في حين لا داعي له في حالات حد التشغيل . ويجب حساب المقاومة القصوى للقص في الخرسانة لوحدها (V_c) لحالة المقطع

اللامتشقق [انظر البند الفرعي (4/6/5ب)] وحالة المقطع المشقق [انظر البند الفرعي (4/6/5ج)] مع اعتماد الحالة الاقل بالاضافة الى توفير حديد تسليح لمقاومة قوى القص حسب الضرورة [انظر البند الفرعي (4/6/5د)].

(ب) المقاطع اللامتشقة في الانحناء :

تتمثل المقاومة القصوى لمقطع غير متشقق في الانحناء (V_{co}) بملوث اجهاد رئيسي اقصى عند المحور المركزي للمقطع بقيمة تسوي $(f_t = 0.24 \sqrt{f_{cu}})$. وعند احتساب (V_{co}) فان قيمة اسباق الاجهاد عند المحور المركزي يجب ان تؤخذ مساوية $(0.8 f_{cp})$. ويمكن الحصول على قيمة (V_{co}) بواسطة المعادلة (6).

$$(6) \quad V_{co} = 0.67 b \cdot h \sqrt{f_t^2} + 0.8 f_{cp} \cdot f_t$$

حيث :-

$$0.24 \sqrt{f_{cu}} = f_t$$

$$= f_{cp}$$

$$= b$$

جهد الضغط عند المحور المركزي الناتج عن اسباق الاجهاد مأخوذا باعتبارها موجب الاشارة ،
عرض مقطع العنصر . وفي حالات الجوزان نوات الأشكال I و T و L فان عرض المقطع يجب ان
يستبدل به عرض الوتيرة (b_w) ،

$$= h$$

العمق الكلي لمقطع العنصر .

ويمكن تبويب قيم $(V_{co} / b h)$ الناتجة من (المعادلة 6) في الجدول (12) .

(45)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

الجدول (12)

قيم $(V_{co} / b h)$

درجة الخرسانة				f_{cp}
60	50	40	30	ن/ملم/2
ن/ملم/2	ن/ملم/2	ن/ملم/2	ن/ملم/2	
1.70	1.60	1.45	1.30	2
2.05	1.95	1.80	1.65	4
2.35	2.20	2.10	1.90	6

2.65	2.50	2.30	2.15	8
2.85	2.70	2.55	2.35	10
3.10	2.95	2.75	2.55	12
3.30	3.15	2.95	2.70	14

وفي المقاطع فوات الشفاه حيث يقع المحور المركزي في الشفة ، فان الاجهاد الرئيسي في الشد يجب ان يحدد بقيمة $(0.24 \sqrt{f_{cu}})$ عند التقاء الشفة والوترية . وفي هذه الحالة ، فان (0.8) من الاجهاد الناشئ عن اسباق الاجهاد عند التقاء الشفه والوترية يجب ان يستعمل في الحساب . ولمقطع غير متشقق بالانحناء مع وجود اوتار اسباق اجهاد مائلة او مع أسباق إجهاد رأسي ، فان وكبة قوة اسباق الاجهاد الموزية للمقطع (العمودية علي محور العنصر الطولي) يمكن ان تضاف الى (V_{co}) لتحديد المقاومة الكلية للقص .

(ج) المقاطع المتشقة بالانحناء :

يمكن الحصول على المقاومة القصوى للقص لمقطع متشقق بالانحناء من المعادلة (7) :

$$(7) \quad V_{cr} = \left(1 - 0.55 \frac{f_{pe}}{f_{pu}}\right) v_c bd + M_o \frac{V}{M}$$

(46)

كودة الخرسانة سابقة الاجهاد

حيث :-

d = المسافة من اقصى طرف منطقة الضغط الى مركز اوتار اسباق الاجهاد في المقطع تحت الدراسة .

M_o = العزم اللازم لاجداث اجهاد يسوي صفرا في الخرسانة على عمق (d)

وبهذا فهو يسوي $\left(M_o = 0.8 f_{pe} \frac{I}{y}\right)$ حيث (f_{pe}) الاجهاد الناتج عن اسباق

الاجهاد فقط على عمق (d) ومسافة (y) من مركز مقطع الخرسانة الذي له عزم

العطالة (I)

f_{pe} = اسباق الاجهاد الفعال بعد حسم جميع المفاهيم ولأغراض هذا البند لا يجوز ان تزيد قيمة

(f_{pe}) عن $(0.6 f_{pu})$.

v_c = الاجهاد الأقصى للقص في الخرسانة يمكن الحصول عليه من الجلول (13)

M, V

$$= \text{قوة القص وعزم الانحناء في المقطع تحت الدراسة وجود الاحمال القصوى.}$$

$$= V_{cr} \text{ المقاومة القصوى للمقطع المشقق بالانحناء التي لا يجوز ان تقل عن } (0.1 b d \sqrt{f_{cu}})$$

ومن الجدير بالذكر ان قيمة (V_{cr}) التي يتم حسابها من [المعادلة \(7\)](#) لمقطع معين يمكن افتراض استمرارها بثبات لكل المقاطع على مسافة ($d / 2$) من هذا المقطع في الاتجاه الذي يزيد فيه العزم . وكذلك فانه للمقاطع المشققة بالانحناء التي تحتوي اوتار اسباق اجهاد مائلة ، فان وكبة قوة اسباق الاجهاد في الاتجاه العمودي على المحور الطولي للعنصر يجب تجاهلها في حساب مقاومة القص .

(47)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

الجدول (13)

الاجهاد الاقصى بالقص في الجيزان (V_c)

40 فما فوق	درجة الخرسانة				$\frac{100 A_s}{b d}$
	30	25	20	20	
ن/ملم/2	ن/ملم/2	ن/ملم/2	ن/ملم/2	ن/ملم/2	0.25
0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.50
0.55	0.55	0.50	0.45	0.45	1.00
0.75	0.70	0.65	0.60	0.60	2.00
0.95	0.90	0.85	0.80	0.80	3.00
1.00	0.95	0.90	0.85	0.85	

* A_s هي مساحة فولاذ التسليح المستمر بالشد وبطول التثبيت اللازم بعد المقطع تحت الدراسة إلا في حالة مقاطع المساند حيث (A_s) مساحة حديد التسليح الكلي بالشد في المقطع .

(د) التسليح للقص :

عندما تقل قيمة قوة القص القصوى (V) نتيجة للاحمال القصوى عن مقاومة الخرسانة القصوى للقص (V_c)

التي تتحملها الخرسانة ، فانه لا حاجة الى توفير حديد تسليح للقص في الحالات التالية :-

* اذا قلت قيمة (V) عن ($0.5 V_c$) .

* اذا كان العنصر تحت الدراسة قليل الاهمية . وفي الحالات الباقية حيث لا تزيد قوة اجهاد القص عن

$(V_c + 0.4 b d)$ يجب توفير حديد تسليح ادنى للقصر على شكل كانات على النحو التالي :-

$$(8) \quad \frac{A_{sv}}{S_v} = \frac{0.4 b}{0.87 f_{yv}}$$

حيث :-

$$\text{المقاومة الممزة لحديد التسليح المستعمل على الا تزيد} = f_{yv}$$

عن (425) ن/ملم² .

(48)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

$$\text{مساحة مقطع رجل الكانات الموفرة (تحتسب مساحة مقطع رجلي كل كانة) .} = A_{sv}$$

$$\text{مسافة تباعد الكانات على طول العنصر .} = S_v$$

وفي الحالات التي تزيد فيها قوة القصر القصوى (V) عن $(V_c + 0.4 b d)$ ، يجب توفير حديد تسليح للقصر بحيث لا يقل عن متطلبات المعادلة (8) وفي متطلبات المعادلة (9).

$$\frac{A_{sv}}{S_v} = \frac{V - V_c}{0.87 f_{yv} d_t}$$

(9)

وفي الجوزان المستطيلة ، فان أي كانة يجب ان تحيط بقضيب تسليح طولي او وتر اسباق اجهاد او مجموعة من هذه الاوتار بقطر لا يقل عن قطر الكانة عند كل زاوية من زوايتي منطقة الشد في مقطع الخرسانة . وقد اعتبرت (d_t) في هذا البند العمق من ابعاد شريحة في الضغط في مقطع الخرسانة الى قضبان التسليح الطولية او الى مركز اوتار اسباق الاجهاد ايهما ابعد . ويجب ان تكون هذه الكانة قريبة ما امكن الى اطراف العنصر الخرساني الخرجية مع مراعاة توفير الغطاء الخرساني المطلوب . وكذلك يجب ان تحيط الكانة الموجودة عند مقطع ما بكل اوتار اسباق الاجهاد وحديد التسليح الموجود في هذا المقطع مع مراعاة ان تكون هذه الكانة ذات تثبيت جيد في الخرسانة .

أما تباعد الكانات في اتجاه طول العنصر فيجب الا يزيد عن $(0.75 d_t)$ او عن ربعة امثال عرض الوتيرة للعناصر فوات الشفاه . وعندما تزيد (V) عن $(1.8 V_c)$ ، فان الحد الاعلى لتباعد الكانات يجب ان ينقص ليصبح $(0.5 d_t)$ ، وكذلك فان تباعد رجلي الكانة بعضها عن بعض في الاتجاه العرضي يجب الا يزيد عن $(0.75 d_t)$.

(هـ) الحد الاعلى لقوة القصر :

(v)

يجب الا يزيد اجهاد القص التصميمي تحت أي ظرف كان [انظر البندين الفرعيين (4/6/5ب) و(4/6/5ج)] عن $(0.8 \sqrt{f_{cu}})$ او (5) ن/ملم 2 ايهما اقل [يتضمن ذلك اعتماد قيمة (γ_m) مساوية 1.25] .

(49)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

4/7 اللّي

4/7/1 عند تصميم العناصر الانشائية سابقة الاجهاد لا تؤخذ عزوم اللّي في الاعتبار الا اذا كان اللّي عنصرا اساسيا يؤثر على اتزانها او كانت اجهادات اللّي ذات قيم كبيرة .

4/7/2 عند حساب عزوم اللّي في الجيزان سابقة الاجهاد يسمح باتباع ما ورد في الباب الرابع من (كودة الخرسانة العادية والمسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني بهذا الخصوص .

الباب الخامس

البلاطات

يمكن القيام بالتحليل الانشائي للبلاطات حسب قواعد التحليل المرن بأي طريقة تماثل الطرق المستعملة من قبل بجواد ووستجاول (Pegaud and Westgaol) كما يمكن استعمال طريقة جوهانسن (خطوط الانهيار) (Johansen's Yield Line Method) او طريقة هيلروج (وحدة الشريط) (Hillerborg's Strip Method) شريطة ان تكون نسبة العزم على المسند الى العزم في المجاز مشابهة للقيم التي يتم الحصول عليها بطريقة التحليل الانشائي المرن ، وينصح بقيم تقع بين (1.0) و (1.5) . اما التصميم الانشائي للبلاطات فتنتطبق عليه اسس تصميم الجيزان ([الباب الرابع](#)) بتفاصيلها مع تغيير يتمثل في عدم ضرورة وضع أي حديد تسليح للقص في البلاطات اذا قلت قيمة (V) عن قيمة (V_c) .

الباب السادس

الأعمدة

في الأعمدة ضمن الإطارات الانشائية ، وفي الحالات التي يقل فيها معدل الاجهاد في الخرسانة نتيجة قوة اسباق الاجهاد المنقولة بواسطة اوتار اسباق الاجهاد عن (2.5) ن/ملم²، يمكن اعتبار هذه الاعمدة اعمدة خرسانة مسلحة عادية والتعامل معها على هذا الاساس من دون أي اعتبار لاسباق الاجهاد .

الباب السابع

عناصر الشد

ان قوة الشد في عناصر الشد يجب ان تبنى على اساس قوة التصميم $(0.87 f_{pu})$ لأوتار اسباق الاجهاد وحديد التسليح الاضافي . ولمعظم الحالات والغايات يمكن اعتبار ان حديد التسليح الاضافي يتعرض لاجهاد يعادل اجهاد التصميم له $(0.87 f_{pu})$. وفي بعض الحالات الخاصة قد يتطلب الامر تدقيق حد الاجهاد في حديد التسليح باستعمال اسس الاتساق في الانفعال (Strain Compatibility)

الباب الثامن

الخرسانة خفيفة الوزن سابقة الإجهاد

نص مجال هذه الكودة على عدم انطباق بنودها على الخرسانة خفيفة الوزن . وقد اوج هذا الباب للتنبيه الى بعض المشاكل التي ستبرز اذا ما طبقت اساليب اسباق الاجهاد على الخرسانة خفيفة الوزن بغرض صنع خرسانة خفيفة الوزن سابقة الاجهاد . لذا تجدر الاشارة الى انه عند استعمال هذا النوع من الخرسانة يجب الاعتماد على المراجع المتخصصة لتحديد اسس الاختلاف في التصرف بين هذه الخرسانة والخرسانة العادية، بالاضافة الى الطرق الواجب اتباعها لملاءمة اسس التصميم المعروضة في هذه الكودة لتصرف الخرسانة خفيفة الوزن . ومن البديهي هنا ان تكون خسائر اسباق الاجهاد في الخرسانة خفيفة الوزن اكثر منها في الخرسانة عادية الوزن على سبيل المثال .

الباب التاسع

متطلبات اسباق الاجهاد

الحد الاعلى لاسباق الاجهاد الابتدائي

9/1

يجب الا تزيد قوة الشد في اوتار اسباق الاجهاد عند استعمال اجهزة الشد عن (75) بالمائة من المقاومة المميزة لهذه الاوتار ، وهي $(0.75 f_{pu})$. الا انه يمكن زيادة هذه المقاومة الى $(0.8 f_{pu})$ اذا تم اتخاذ اجراءات اضافية للعناية بالسلامة وبخصائص المنحنى الذى يربط بين الاجهاد والانفعال لاوتار اسباق الاجهاد ولتحديد الفقدان في اسباق الاجهاد بالاحتكاك .

وكذلك فانه عند تحديد قوة الشد يجب اخذ فاعلية اجهزة المراسي والمقايض بعين الاعتبار . وعند استعمال اوتار اسباق الاجهاد المنحرفة (deflected) في اجهزة اسباق الشد يجب العناية عند تحديد الحد الاعلى لاسباق الاجهاد الابتدائي بالتأثير المحتمل لقياس قضبان تغيير الاتجاه على قوة اوتار اسباق الاجهاد وبالفقدان المتوقع في قوى اسباق الاجهاد بالاحتكاك .

الفقدان في اسباق الاجهاد عدا عن فقدان الاحتكاك

9/2

عام :

9/2/1

عند تحديد قوى اسباق الاجهاد في المراحل المختلفة التي تدقق في التصميم يجب اخذ الفقدان المختلف الذي يلحق باسباق الاجهاد نتيجة العوامل التالية بعين الاعتبار :-

- * الاسترخاء في فولاذ اوتار اسباق الاجهاد .
- * التشوه المرن في الخرسانة ، وتأثيرات التقلص والرحف التالين فيها .
- * الانزلاق او التحرك الذي يحدث لاوتار اسباق الاجهاد عند المراسي في اثناء عملية الارساء .

* الأسباب الاخرى في الحالات الخاصة كحالات استعمال الانواع بالبخار عند اسباق الشد . وفي حالة عدم توافر

ادلة مخبرية تجريبية ، يجب الاعتماد على خصائص الحديد والخرسانة عند حساب الفقدان في اسباق الاجهاد في هذه الحالات .

وفي كثير من المنشآت وبخاصة الابنية فان التوصيات اللاحقة في البنود التالية تشكل اساسا صالحا وعمليا لتحديد الفقدان في اسباق الاجهاد مع ملاحظة ان هذه التوصيات تبقى عامة وتقريبية .

9/2/2 الفقدان في اسباق الاجهاد نتيجة لاسترخاء الفولاذ :

(أ) عام :

(1) يتم الحصول على الفقدان طويل الأمد للقوة (Long Term Loss Force) في وتر اسباق الاجهاد

بضرب قيمة مناسبة لمعامل استرخاء يؤخذ من [الجدول \(14\)](#) في قيمة الاسترخاء عند (1000%) المبين

في [البند الفرعي \(9/2/2 ب\)](#) حيث (h) الزمن بالساعات .

(2) يجب اعتبار القوة المبدئية لاسباق الاجهاد مساوية لتلك المؤثرة بعد اسباق الاجهاد مباشرة في حالة اسباق

الشد (Pre-Tensioning) ، ومساوية لتلك المؤثرة مباشرة عند انتقال الاجهادات (At Transfer)

في حالة الشد التالي (Post-Tensioning).

(3) عند وضع قيم معامل الاسترخاء في [الجدول \(14\)](#) اخذ في الاعتبار ان تتضمن هذه القيم تأثيرات خفض

الانفعال (Strain Reduction) الناجم عن زحف الخرسانة وانكماشها . وفي حالة اسباق الشد ، فان

خفض الانفعال ينجم عن تشوه الخرسانة المرنة عند انتقال الاجهادات .

الجدول (14)

معامل الاسترخاء

قضب

سلك او جديلة

تصنيف الاسترخاء حسب ما ورد في

المواصفة القياسية البريطانية

(BS 5896)

قضب	سلك او جديلة	تصنيف الاسترخاء حسب ما ورد في المواصفة القياسية البريطانية (BS 5896)	سابق الشد
-	2	1	1.5
-	1.2	1.5	2.0
2.0	1.5	2.0	تالي الشد

(ب) قيمة الاسترخاء ($\frac{1}{2}$ 1000):

(1) يجب ان تؤخذ قيمة الاسترخاء ($\frac{1}{2}$ 1000) من الشهادة البريطانية لقبول المنتجات (The

Manufacturer's UK Certificate of Approval) ، والتي توفر عادة معلومات عن قيمة

الاسترخاء ($\frac{1}{2}$ 1000) لاحمال ابتدائية قدرها (60) و (80) (70) بالمائة من حمل الكسر . ويتم

استنتاج قيم الاسترخاء ($\frac{1}{2}$ 1000) للاحمال التي تقع قيمها بين القيم المذكورة اعلاه بالتقريب الخطي .

(2) يسمح بافترض ان قيمة الاسترخاء ($\frac{1}{2}$ 1000) لاحمال ابتدائية تقل عن (60) بالمائة من حمل الكسر

تتناقص خطيا من قيمتها المحددة عند (60) بالمائة من حمل الكسر حتى تصل الى الصفر عند حمل ابتدائي

قدره (30) بالمائة من حمل الكسر .

(3) في حالة غياب الشهادة المخبرية المعتمدة لقبول المنتجات ، فانه يجب اعتبار قيمة الاسترخاء مساوية

لقيمتها القصوى المناظرة للحمل الابتدائي والوردة في المواصفة القياسية البريطانية (BS 4486)

للقضبان الفولاذية عالية المقاومة وفي المواصفة القياسية البريطانية (BS 5896) للاسلاك والجدائل عالية

المقاومة .

(ج) فقدان استرخاء الفولاذ غير العادي :

قد يتعرض الفولاذ الى فقدان غير عادي ناجم عن الاسترخاء وذلك في حالات خاصة مثل تعرض اوتار اسباق

الاجهاد الى درجات حرارة عالية او الى احمال جانبية كبيرة . وفي مثل هذه الحالات يجب الرجوع الى مراجع اكثر

تخصصا لتحديد قيمة الاسترخاء .

فقدان اسباق الاجهاد الناتج عن التشوه المرن للخرسانة :

9/2/3

لغايات حساب الفقدان الايني لقوة اسباق الاجهاد في الاوتار عند انتقال الاجهادات نتيجة للتشوه المرن في الخرسانة ، وفي

حال عدم توافر نتائج تجريبية لمعايير المرونة للخرسانة ، يمكن اعتماد قيم معايير المرونة للخرسانة الوردة في [البند \(3/1/2\)](#) .

اما معايير مرونة اوتار اسباق الاجهاد فيمكن الحصول عليه من [البند \(3/1/4\)](#)

وفي حالات اسباق الشد ، فان فقدان اسباق الاجهاد عند انتقال الاجهادات ، يجب ان يحسب على اساس النسبة المعيارية (Modular Ratio) مع اعتبار الاجهاد الموجود في الخرسانة المجورة للاوتار .

وفي حالات الشد التالي وعندما لا تشد كافة الاوتار في وقت واحد ، يحدث فقدان تدريجي في اسباق الاجهاد نتيجة التطبيق المحلي لقوة اسباق الاجهاد . وفي هذه الحالات ، يمكن حساب فقدان اسباق الاجهاد نتيجة تشوه الخرسانة على اساس انه نصف النسبة المعيارية مضروباً في معدل الاجهاد في الخرسانة المجورة للاوتار على طول الوتر الكلي . كما يمكن ان يحسب بصورة دقيقة مع ادخال ترتيب الشد بعين الاعتبار . وعند القيام بكل هذه الحسابات يمكن افتراض وجود اوتار اسباق الاجهاد في نقط مراكزها (كل وتر في وكوه) .

فقدان اسباق الاجهاد الناجم عن انكماش الخرسانة :

2/4/9

(أ) يحسب الفقدان في اسباق الاجهاد الناجم عن انكماش الخرسانة باعتباره حاصل ضرب الانكماش لكل وحدة طول من الخرسانة في معامل مرونة اوتار اسباق الاجهاد [انظر المواصفة القياسية البريطانية (BS 4486) للقضبان عالية المقاومة والمواصفة القياسية البريطانية (BS 5896) للاسلاك والجدائل عالية المقاومة] .

(ب) يتوقف انفعال الانكماش (Shrinkage Strain) في الخرسانة على العوامل

التالية :-

- * نوع الاكام المستخدم .
- * محتوى الماء الأصلي .
- * العمق الفعال عند انتقال الاجهادات .
- * السماكة الفعالة للمقطع .
- * الرطوبة النسبية المحيطة .

وعند غياب نتائج الفحوص المخبرية ، يسمح باستخدام قيمة لمعامل انكماش الخرسانة تبلغ (0.0003) .

الفقدان في اسباق الاجهاد الناجم عن زحف الخرسانة :

9/2/5

(أ) عام :

- (1) يسمح بحساب الفقدان في اسباق الاجهاد في الاوتار والناجم عن زحف الخرسانة بافتراض تناسب الموحف مع الاجهاد في الخرسانة
- (2) يتم تحديد الفقدان في اسباق الاجهاد الناجم عن زحف الخرسانة من حاصل ضرب الموحف لكل وحدة طول من الخرسانة المجورة للاوتار في معايير مرونة اوتار اسباق الاجهاد. [انظر المواصفة القياسية البريطانية (BS 4486) للقضبان عالية المقاومة والمواصفة القياسية البريطانية (BS 5896) للاسلاك والجدائل عالية المقاومة]. وعند حساب الفقدان في اسباق الاجهاد يفترض عادة وقوع أوتار اسباق الاجهاد في مراكزها .

(ب) انفعال الموحف النوعي (Specific Creep Strain) :

- (1) يسمح باعتبار قيمة انفعال الموحف النوعي (الموحف لكل وحدة طول لكل وحدة إجهاد) مساوية لنتائج قسمة معامل الموحف على معايير مرونة الخرسانة عند انتقال الاجهادات [انظر البند (9/2/3)].
- (2) يتوقف معامل زحف الخرسانة على العوامل التالية :-
- * محتوى الماء الأصلي .
 - * العمق الفعال عند انتقال الاجهادات .
 - * السماكة الفعالة للمقطع .
 - * الرطوبة النسبية المحيطة .
 - * درجة الحرارة المحيطة .
- (3) عند تعرض الخرسانة الى ظروف خلرجية ، يسمح بصفة عامة باعتبار قيمة معامل الموحف متروحة بين (1.8) عندما يتم انتقال الاجهادات في زمن لا يتجاوز (3) ايام و (1.4) عندما يتم انتقال الاجهادات بعد (28) يوما . ويسمح باستخدام هذه القيم ايضا لتصميم تقليدي (Conventional Design) لعناصر انشائية معوضة لقوى داخلية من الصنف (1) او الصنف (2) .
- (4) يجب ان يعتبر الاجهاد في الخرسانة مساويا لقيمه الابتدائية بعد انتقال الاجهادات مباشرة .

- (5) في حالات اخرى او في ظروف استثنائية ، يجب الرجوع الى مراجع اكثر تخصصا .

فقدان اسباق الاجهاد نتيجة الارساء :

9/2/6

في حالات الشد التالي يجب اعتبار أي تحرك لاورتار اسباق الاجهاد عند المراسي عندما يتم انتقال قوة اسباق الاجهاد من اجهزة الشد الى المراسي . ويكتسب الفقدان في قوة اسباق الاجهاد الناتج عن هذه الحوكة اهمية خاصة في العناصر القصيرة حيث يجب ان يتم تدقيق كمية الحوكة التي افترضها المصمم عن طريق قياس التحرك الفعلي في الموقع .

فقدان اسباق الاجهاد نتيجة الايناع بالبخار :

9/2/7

عندما يتم استعمال الايناع بالبخار في عملية صناعة العناصر الخرسانية سابقة الشد سابقة الاجهاد ، فانه يجب اعتبار تصرف المواد عند درجات حرارة اعلى من درجات الحرارة العادية . وكذلك عند استعمال طريقة الخط الطويل لاسباق الشد فانه قد يحصل فقدان اضافي لاسباق الاجهاد نتيجة للالتصاق الذي قد يحدث بين وتر اسباق الاجهاد والخرسانة عندما يكون الوتر حلرا ومسترخيا .

فقدان اسباق الاجهاد بالاحتكاك

9/3

عام :

9/3/1

في اثناء عملية الشد تحدث حوكة للجرء الاكبر من اوتار اسباق الاجهاد بالنسبة لمجربها . واذا اتصل وتر اسباق الاجهاد بمجره او أي من العوارض الموجودة ، فان الاحتكاك سيحدث فقدا في قوة اسباق الاجهاد تزايد بتزايد البعد عن اجهزة الشد . وبالإضافة الى ذلك فان بعض الاحتكاك سيتولد في اجهزة الشد نفسها والمراسي التي تمر الاوتار خلالها.

وفي غياب نتائج صادرة عن مختبر معتمد ، يمكن حساب تغيّر الاجهاد في اتجاه طول الاوتار نتيجة

(60)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

الفقدان الناجم عن الاحتكاك بالرجوع الى [النود \(9/3/2\)](#) و [\(9/3/3\)](#) و [\(9/3/4\)](#) و [\(9/3/5\)](#) ، وبالتالي تحديد قوة اسباق الاجهاد في المقاطع المختلفة التي ستعتمد في التصميم . وكذلك يجب حساب الاستطالة في اوتار اسباق الاجهاد مع اعتبار تغير الإجهاد في المناطق المختلفة من طول الاوتار .

الاحتكاك في اجهزة الشد والمراسي :

3/2/9

يتناسب هذا الاحتكاك تناسبا طرديا مع الضغط في اجهزة الشد ، الا انه يختلف اختلافا كبيرا بتغير الانظمة المستعملة .

ويجب ان يتم التأكد بدقة من مقدار الفقدان الناتج عن هذا الاحتكاك بالنسبة لنوعية اجهزة الشد المستعملة ونظام المراسي المستعمل .

9/3/3

الاحتكاك في المجاري نتيجة للخطأ غير المقصود في تحديد المسار العمودي للاوتار :

سواء اكان المسار العمودي للاوتار مستقيما ام منحنيا ام خليطا من الاثنين ، فلا بد ان يقع هناك بعض الخطأ في تحديد المسار الحقيقي للاوتار الامر الذي يحدث نقط التقاء إضافية بين الاوتار وجوانب المجري بشكل يؤدي الى الاحتكاك .

ويمكن حساب قوة اسباق الاجهاد في الاوتار على مسافة (x) من اجهزة الشد باستعمال المعادلة (10) :-

$$(10) \quad P_x = P_0 e^{-kx}$$

وعندما لا تزيد (k x) عن (0.2) فانه يمكن اعتبار (e^{-kx}) مساوية $(1-kx)$ ،

حيث :-

$$= P_x \quad \text{قوة اسباق الاجهاد عند مسافة (x) من اجهزة الشد .}$$

$$= P_0 \quad \text{قوة اسباق الاجهاد عند طرف الوتر الملاصق لاجهزة الشد .}$$

$$= e \quad \text{أساس اللوغاريتمات الطبيعية (2.718 تقريبا) .}$$

$$= k \quad \text{ثابت تعتمد قيمته على مجموعة عوامل تشمل نوع المجري المستعملة ، ونوعية الوجه الداخلي}$$

(61)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

لها ، وكمية صناعتها ، وكمية اللوج الذي تعرضت له الخرسانة في اثناء صبها .

وفي الأحوال العادية يجب الا تقل قيمة (k) المستعملة في [المعادلة \(10\)](#) لطول متر واحد من الحبال عن

(0.0033). ولكن عندما تكون المجري قوية وصلبة ويجرى تدعيمها على مسافات قصيرة بحيث لا تتحرك في اثناء

عملية الصب ، فانه يمكن اعتبار قيمة (k) مساوية (0.0017). كما يمكن اعتماد قيم اخرى ل (k) اذا تم

التوصل اليها عن طريق اجراء تجارب حقيقية في مختبرات معتمدة .

=x المسافة من طرف الاوتار الملاصق لاجهزة الشد الى المقطع الذي يجري

حساب قوة اسباق الاجهاد عنده .

الاحتكاك في مجاري الأوتار نتيجة لانحناء الأوتار المرة بها :

عندما يتم ثني اوتار اسباق الاجهاد ، فان الفقدان في قوة اسباق الاجهاد الناتج عن الاحتكاك يعتمد على زاوية الانحناء وعلى معامل الاحتكاك (μ) بين الأوتار ولإكائر .

ويمكن احتساب قوة اسباق الاجهاد على بعد (x) مقاسا على منحنى الأوتار من نقطة التماس من المعادلة (11):-

$$(11) \quad P_x = P_0 e^{-\mu x / r_{ps}}$$

حيث :-

$$\begin{aligned} P_x &= \text{قوة اسباق الاجهاد على بعد (x) ،} \\ P_0 &= \text{قوة اسباق الاجهاد في الأوتار عند نقطة التماس قرب الطرف الملتصق} \\ &\text{بأجهزة الشد ،} \\ r_{ps} &= \text{نصف قطر الانحناء ،} \\ \mu &= \text{معامل الاحتكاك ،} \\ x &= \text{المسافة بين نقطة التماس على منحنى اوتار اسباق الاجهاد والمقطع الذي} \\ &\text{يجري حساب قوة اسباق الاجهاد عنده .} \end{aligned}$$

(62)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

وعندما لا تزيد قيمة $(\mu x / r_{ps})$ عن (0.2) ، فان $(e^{-\mu x / r_{ps}})$ يمكن ان تعتبر مساوية $[1 - (\mu x / r_{ps})]$ وكذلك فعندما لا تزيد قيمة $[k x - (\mu x / r_{ps})]$ عن (0.2) ، فان $[e^{kx + (\mu x / r_{ps})}]$ يمكن ان تعتبر مساوية $[k x + \mu x / r_{ps}] - 1$.

وفي الحالات العامة يمكن اعتماد قيم (μ) معامل الاحتكاك على النحو التالي :-

0.55 لجديلة خفيفة الصداً تتحرك على مجرى خرساني غير مبطن .

0.30 لجديلة خفيفة الصداً تتحرك على مجرى فولاذي خفيف الصداً .

0.25 لجديلة خفيفة الصداً تتحرك على مجرى مغلفن .

0.20 لجديلة لامعة تتحرك على مجرى مغفلن .

0.12 لجديلة مشحمة تتحرك ضمن اعماد بلاستيكية .

ويمكن انقاص قيمة (μ) عن القيم المبينة في هذا البند عندما تتخذ اجراءات خاصة لتقليل الاحتكاك ويثبت مخبريا عن طريق تجارب تمت مراقبتها بعناية ان قيمة معامل الاحتكاك الحقيقي تقل فعليا عن هذه القيم . فعلى سبيل المثال ، تمت ملاحظة قيمة ل (μ) تسوي (0.1) عندما تحوكت مجموعة اسلاك فوق ركائز حديدية جامدة (Rigid Steel Spacers) مدهونة بمواد لوجة خاصة .

الاحتكاك في العناصر الدائرية :

9/3/5

عندما يتم شد حبال اسباق الاجهاد الدائرية ، يمكن استعمال [المعادلة \(11\)](#) لتحديد الفقدان الناتج عن الاحتكاك . الا ان

قيمة (μ) يجب ان تعدل على النحو التالي :-

0.45 للحديد الذي يتحرك على خرسانة ملساء .

0.25 للحديد الذي يتحرك على محامل حديدية مربوطة بالخرسانة .

0.10 للحديد الذي يتحرك على دحرجات حديدية (Steel Rollers) .

الشحوم :

9/3/6

يمكن استعمال الشحوم بموافقة الجهات الرسمية المختصة لتسهيل حوكة الاوتار في المجري . وعندها يمكن استعمال قيم ل

(μ) تقل عن القيم الموضحة في [البندين \(9/3/4\)](#) و [\(9/3/5\)](#) ، على ان يتم

(63)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

الحصول على هذه القيم عن طريق تجارب دقيقة مجراة في مختبر معتمد . الا انه في هذه الحالات يجب الانتباه الى الشروط

الوردة في [المادة \(12/3\)](#) اذا لريد تحقيق التصاق بين الخرسانة والوتار في ان لاحق.

طول تطوير الاجهاد في العناصر الخرسانية سابقة الشد

9/4

عام :

9/4/1

يعرف طول تطوير الاجهاد (Transmission Length) بانه الطول اللازم في العنصر ليتم نقل قوة اسباق الاجهاد من

وتر اسباق الاجهاد الى الخرسانة .

9/4/2

العوامل المؤثرة على طول تطوير الاجهاد :

(أ) يعتمد طول تطوير الاجهاد على عدة عوامل اهمها :-

* درجة دمك الخرسانة .

* قياس وتر اسباق الاجهاد ونوعه .

* قوة الخرسانة .

* التشوه ، بمعنى خشونة الوتر .

(ب) يمكن أن يتفاوت طول تطوير الاجهاد بدرجة كبيرة بتغير اوضاع المصانع او المواقع . فعلى سبيل المثال ، تم اثبات ان طول تطوير الاجهاد للسلك يمكن ان يتفاوت بحيث يتراوح بين (50) و (160) ضعفا من قطر السلك. لذا فان على الجهة الرسمية المختصة ان تحدد طول تطوير الاجهاد على اساس تجارب مخبرية تجري تحت اوضاع مطابقة لأوضاع الموقع او المصنع المعني .

(ج) في الحالات التي لا تثبت فيها اوتار اسباق الاجهاد الى الخرسانة بالقرب من نهايات الوحدات باستخدام اكمام (Sleeves) او شريط (Tape) ، فانه يجب اعتبار اطوال تطوير الاجهاد مقاسة من نهايات الاجزاء غير المثبتة (De-bonded) .

(64)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

(د) قد تكون اطوال تطوير الاجهاد لاوتار اسباق الاجهاد اكبر من تلك الخاصة بالاوتار الموضوعه في مواضع ابعد ، وذلك لاحتمال ان تكون درجة دمك الخرسانة القريبة من اعلى الوحدات اقل من درجة دمك الخرسانة في المواضع الابعد .

(هـ) يؤدي الإفلات المفاجئ لأوتار اسباق الاجهاد (Sudden Release of Tendons) الى زيادة معتبرة

(Release Position)

(Considerable Increase)

في اطوال تطوير الاجهاد بالقرب من موضع الافلات

حساب طول تطوير الاجهاد :

9/4/3

(أ) يسمح باستخدام العلاقة التالية لحساب طول تطوير الاجهاد ($l_{t,i}$) في حالة غياب ادلة عملية مستقاة من معرفة لظروف موقع او مصنع ، وذلك لقوة اسباق اجهاد ابتدائية تصل الى (75) بالمائة من المقاومة المميزة لوتر اسباق الاجهاد وعندما تكون نهايات الوحدات مدكوكة تماما :

$$(12) \quad l_{t,i} = \frac{k_{t,i}}{\sqrt{f_{t,i}}} \phi$$

حيث :-

$f_{t,i}$ = مقاومة الخرسانة المميزة عند انتقال

الاجهادات (نيوتن/ملمتر مربع) .

ϕ = القطر الاسمي لوتر اسباق الاجهاد (ملمتر) .

$k_{t,i}$ = معامل يعتمد على صنف وتر اسباق الاجهاد

حسب ما هو منصوص عليه في [البند الفرعي \(9/4/3 ب\)](#) .

(ب) تكون قيمة المعامل ($k_{t,i}$) كما يلي :-

* سلك أملس او محرز (ويشمل ذلك

الاسلاك الموجهة ذات الارتفاع الموجي

600 :

الصغير)

* سلك موج ذو ارتفاع موجي كلي لا

400 :

يقبل عن (0.15)

(65)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

240 :

* جديلة ذات سبعة اسلاك او جديلة فائقة

360 :

* جديلة ذات سبعة اسلاك مسحوبة

عند تصميم الكتل الطرفية في العناصر الانشائية تالية الشد ، يجب اخذ ما يلي في الاعتبار :-

- * القوى الانفطرية (Bursting Forces) المحيطة بكل مرسى على حدة [انظر البندين (9/5/2) و (9/5/3)] .
- * الاتزان الكلي (Overall Equilibrium) للكتلة الطرفية ، ويتم الرجوع في ذلك الى مراجع اكثر تخصصا .
- * تشظي الخرسانة من الجانب المحمل وحول المراسي ، ويتم الرجوع في ذلك الى مراجع اكثر تخصصا .

9/5/2 حالة حد التشغيل :

- (أ) في حالة حد التشغيل يسمح باستنتاج قوة الشد الانفطرية التصميمية (F_{bst}) (Design Bursting Tensile Force) في كتلة منفردة طرفية مربعة محملة بصفيحة تحميل (Bearing Plate) مربعة موضوعة بشكل متماثل باستخدام [الجدول \(15\)](#) وعلى أساس قوة الشد في الوتر (Tendon Jacking Force) .
- (ب) عند استخدام مراسي مستطيلة (Rectangular Anchorages) و /او كتل طرفية مستطيلة، فان تقدير قوى الشد الانفطرية في الاتجاهين الرئيسيين يجب ان يرتبط بالعلاقة (Y_{po} / Y_o) لكل اتجاه ؛ حيث :-

(66)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

$$\begin{aligned} Y_o &= \text{نصف الجانب للكتلة الطرفية (ملمتر) ،} \\ Y_{po} &= \text{نصف الجانب للمساحة المحملة (ملمتر) ،} \\ P_o &= \text{قوة الشد في الوتر (نيوتن) .} \end{aligned}$$

- (ج) يجب معاملة صفائح التحميل الدائرية كما لو كانت صفائح مربعة ذات مساحة مكافئة لمساحة صفيحة التحميل الدائرية .

الجدول (15)

قوة الشد الانفطرية التصميمية في الكتل الطرفية

0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	Y_{p0} / Y_0
0.11	0.14	0.17	0.20	0.23	0.23	F_{bst} / P_0

يتم الحصول على القيم غير الوردية في الجدول بالتقريب الخطي

(د) توزع القوة (F_{bst}) في منطقة تمتد من ($0.2 Y_0$) الى ($2 Y_0$) من الوجه المحمل . ويجب ان تقاوم تلك القوة

بتسليح ذي شكل حلزوني (Spiral) او على هيئة كانات مغلقة . كما يجب ان يوزع هذا التسليح بانتظام في

هذه المنطقة ، وان تكون الاجهادات المؤثرة عليه (200) نيوتن/ملمتر مربع

(هـ) عندما تحتوي كتلة كبيرة على عدة مراسي (Several Anchorages) ، فانه يجب تقسيم الكتلة الى سلسلة من

الموشورات المتماثلة التحميل (Symmetrically – loaded Prisms) . ويعامل كل موشور بالاسلوب المشار

اليه في [البند الفرعي \(9/5/2\)](#) .

(و) يستخدم تسليح إضافي حول مجموعات المراسي (Groups of Anchorages) لضمان الاتزان الكلي للكتلة

الطرفية .

(ز) يجب توجيه عناية خاصة الى الكتل الطرفية التي تختلف اشكال مقاطعها عن الشكل العام لمقطع الجائز .

(67)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

9/5/3 حالة الحد الأقصى :

(أ) تحسب قوة الشد الانفطرية التصميمية (F_{bst}) للعناصر الانشائية تالية الشد ذات الاوتار غير الممسوكة

(Unbonded Tendons) من [الجدول \(15\)](#) وعلى أساس القوة المميزة للوتر (Characteristic Tendon

Force) . أي انه يفترض ان تؤثر على التسليح اجهادات مساوية لمقاومة التسليح التصميمية ($0.87 f_y$) .

(ب) لا توجد حاجة للتحقق من الافتراض الورد في [البند الفرعي \(9/5/3\)](#) في حالة العناصر الانشائية تالية الشد ذات

الاورتار الممسوكة .

الباب العاشر

الاعتبارات المؤثرة في تفاصيل التصميم

1/10 عام

تحتوي البنود الواردة في هذا الباب المتطلبات المتعلقة بالتفاصيل الخاصة بتصميم الخرسانة سابقة الإجهاد. ويمكن الرجوع الى (كودة الخرسانة العادية والمسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني للحصول على معلومات تتعلق بمتطلبات تفاصيل تصميم الخرسانة الانشائية بصورة عامة وحديد التسليح غير سابق الاجهاد المحتمل تواجدده في العناصر الخرسانية سابقة الاجهاد .

2/10 الحد الاعلى لمساحة اوتار اسباق الاجهاد وعددها

2/1/10 يجب ان يتم تحديد مقاسات اوتار اسباق الاجهاد واعدادها بحيث تتشقق الخرسانة ولا ثم يلي ذلك انهيار الجائر . ويسمح باعتبار هذا الامر متحققا اذا تجوز عزم المقاومة الاقصى [انظر المادة (4/6)] عزم الانحناء المطلوب لتوليد اجهاد شد انحنائي (Flexural Tensile Stress) في الخرسانة عند ابعده الالياف المشدودة قيمته $0.6 \sqrt{f_{cu}}$.

2/2/10 لإجراء الحسابات أعلاه يسمح باعتبار قيمة اسباق الاجهاد في الخرسانة مساوية قيمته بعد حسم جميع المفايد في اسباق الاجهاد .

10/3 الغطاء الخرساني لاوتار اسباق الاجهاد

3/1/10 عام :

تحدد كمية الغطاء الخرساني اللازم بصورة عامة بتحقيق متطلبات المتانة ومقاومة الحريق . وفي العناصر سابقة الشد فان نهايات اوتار اسباق الاجهاد لا تحتاج في العادة الى أي غطاء ، ويستحسن قطعها تماما مع الوجه الخلجي لنهاية العنصر .

(أ) متطلبات عامة :

يجب ان تفي سماكة الغطاء الخرساني لاوتار اسباق الاجهاد بالتوصيات الواردة في الباب الثالث عشر من (كودة الخرسانة العادية والمسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني والباب السابع عشر من (كودة الوقاية من الحرائق) من كودات البناء الوطني الاردني ، مع اخذ ما هو ورد في البنود الفرعية التالية بعين الاعتبار .

(ب) الغطاء الخرساني المقاوم للتآكل :

يجب ان يتم تحديد ظروف التعرض للعنصر الانشائي حسب ما ورد في الباب الثالث عشر من (كودة الخرسانة العادية والمسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني ، كما يجب تحديد السماكة الاسمية للغطاء الخرساني وفقا لحدود نسب الخلط حسب ما هو ورد في [الجدول \(16\)](#). ويجب الا يقل محتوى الاسمنت في الخلطة الخرسانية عن (300) كغم/متر مكعب .

(ج) سماكة الغطاء الخرساني للوقاية من الحريق :

يراعى ما ورد في الباب السابع عشر من (كودة الوقاية من الحرائق) من كودات البناء الوطني الاردني .

(أ) يجب الاتقل سماكة الغطاء الخرساني لاي مجرى عن (50) ملمترا .

(ب) يجب اتخاذ التدابير المناسبة لضمان ان تكون خرسانة الغطاء الخرساني كثيفة ، وبخاصة عند استخدام مجري كبيرة او واسعة .

(70)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

الجدول (16)

السماكة الاسمية للغطاء الخرساني للتسليح كله

(بما في ذلك الكانات) للوفاء بمتطلبات الديمومة

السماكة الاسمية للغطاء الخرساني

ظروف التعرض	ملم	ملم	ملم	ملم
	20	20*	20*	20*

بسيط

20	25	30	-	معتدل
25	30	40	-	شديد
30	40+	50+	-	شديد جدا
50	60+	-	-	قاسي
0.45	0.50	0.55	0.60	القيمة القصوى لنسبة الماء الحر الى الإسمنت
400	350	325	300	محتوى الاسمنت الادي (كغم/م ³)
50	45	40	35	اقل درجة للخرسانة

* يسمح بخفض السماكة الاسمية للغطاء الخرساني الى (15) ملمترا شريطة الا يزيد المقاس الاعتبلي الاكبر لولاكام عن (15) ملمترا .

+ عندما تتعرض الخرسانة الرطبة الى التجمد ، فانه يجب استعمال مضافات الهواء المحبوس .

يستخدم هذا الجدول لولاكام ذي الوزن العادي الذي لا يزيد مقاسه الاعتبلي الأكبر عن (20) ملمترا .

(71)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

الجدول (17)

السماكة الاسمية للغطاء الخرساني للتسليح كله لمقاومة

الحريق للفترات الزمنية الميينة ازاء كل منها

الغطاء الخرساني

معيار	جيزان	أرضيات	أعصاب
مقاومة	مسترة	مسترة	مسترة
الحريق	الارتكاز	الارتكاز	الارتكاز

ملم	ملم	ملم	ملم	ملم	ملم	ملم
20	20	20	20	20+	20+	0.5
20	35	20	25	20+	20	1.0
35	45	25	30	20	35	1.5
45	55	35	40	35	60	2.0
55	65	45	55	60	70	3.0
65	75	55	65	70	80	4.0

+ يسمح بخفض السماكة الاسمية للغطاء الخرساني الى (15) ملمترا شريطة الا يزيد المقاس الاعتبلي الاكبر للكام عن (15) ملمترا .

تتطلب الحالات الواقعة تحت الخطوط الافقية زيادة في سماكة الغطاء الخرساني لتقليل اخطار تشظي الخرسانة عند تعرضها للحريق . ويتم الرجوع في ذلك الى القسم الرابع من المواصفة القياسية البريطانية (BS 8110 :Part 2 , 1985) .

(72)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

10/3/4 أوتار اسباق الاجهاد الخرجية :

(أ) عند حماية أوتار اسباق الاجهاد الخرجية بخرسانة كثيفة لا تقل درجتها عن (40) ، فانه يجب الاتقل سماكة ذلك الغطاء الخرساني عن سماكة الغطاء الخرساني المطلوب لاوتار اسباق الاجهاد داخل الخرسانة تحت ظروف مشابهة .

(ب) يجب تثبيت الغطاء الخرساني الى العنصر الانشائي سابق الاجهاد بوساطة تسليح ، كما يجب ضبط التشققات فيه حسب ما ورد في الباب الرابع من (كودة الخرسانة العادية والمسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني .

3/5/10 أوتار اسباق الاجهاد المنحنية :

يراعى ما هو وارد في [النند \(10/5/2\)](#) .

4/10 تباعد اوتار اسباق الاجهاد

عام : 10/4/1

في كافة العناصر الخرسانية سابقة الإجهاد ، يجب توافر فراغ كاف بين اوتار اسباق الاجهاد او مجموعات الاوتار بشكل يسمح لأكبر قياس ركام مستعمل بالتحرك بحرية في هذا الفراغ عند اللوج ، مما يضمن دخول الخرسانة الى كافة اجزاء العنصر عند الصب . وعندما تستعمل الاوتار المنحنية في العناصر تالية الشد ، فان وضع مجري الاوتار وترتيب الشد يجب ان يكونا على نحو يمنع حدوث ما يلي :-

- * انفلاق الغطاء الخرساني على جوانب المجري في العناصر النحيفة .
- * انفلاق الغطاء عندما تسير الاوتار مجورة وبشكل شبه مواز لوجه العنصر السفلي .
- * انكسار الخرسانة التي تفصل بين الاوتار في المسطح العمودي . ويجب توفير حديد تسليح بين المجري اذا لزم الامر .

(73)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

4/2/10 أوتار اسباق الاجهاد الممسوكة :

- (أ) تراعى التوصيات الخاصة بمسافة التباعد بين قضبان التسليح والوردة في الباب الحادي عشر من (كودة الخرسانة العادية والمسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني .
- (ب) في العناصر الانشائية سابقة الشد التي يتحقق التثبيت فيها بوساطة التماسك (Bond) ، يجب ان تسمح المسافة بين الاسلاك والجدائل عند نهايات العناصر الانشائية بتنمية طول تطوير الاجهاد حسب ما ورد [في المادة \(9/4\)](#)
- (ج) يجب اخذ امكانية حدوث انفلاق طولي (Longitudinal Splitting) للعنصر الانشائي في الاعتبار اذا وضعت اوتار اسباق الاجهاد في مجموعتين متباعدتين او اكثر .

10/4/3 أوتار اسباق الاجهاد في المجري :

- (أ) يجب الاتقل المسافة بين المجري (Ducts) او بين المجري وغيرها من اوتار اسباق الاجهاد عن أكبر القيم التالية :-
- * (hagg +5) ملمتر ، حيث (hagg) هو القياس الاعتباري الأكبر للاكام الخشن .
 - * في الاتجاه الرأسي : البعد الداخلي الرأسي للمجرى .
 - * في الاتجاه الافقي : البعد الداخلي الافقي للمجرى . وفي الحالات التي تتطلب استخدام رجاجات داخلية ، يجب توفير فراغ كاف بين المجري يمكن من استخدام الرجاجات .
- (ب) عند استخدام صفيين من المجري او اكثر ، يجب ان تكون الفراغات الافقية بين المجري رأسية بقدر الامكان

الجدول (18)
السماعة الدنيا للغطاء الخرساني لمجاري اوتار اسباق الاجهاد المنحنية

م	قطر المجرى الداخلي (مم)															نصف قطر انحناء المجرى	
	170	160	150	140	130	120	110	100	90	80	70	60	50	40	30		19
	13200	11248	10338	9424	8640	7200	6019	5183	4320	3360	2640	1920	1337	960	387	296	
	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	
2											445	320	220	155	55	50	
4								420	350	265	205	145	100	70	50		
6				460	375	310	265	220	165	125	90	65	50				
8			395	360	330	270	220	185	150	115	95	75	55				
10		330	300	275	250	205	165	140	120	100	85	65	50				
12	315	260	240	215	200	165	145	125	110	90	75	60					
14	260	215	200	185	170	150	130	115	100	85	70	55					
16	225	205	190	175	160	140	125	110	95	80	65	55					
18	215	190	180	165	150	135	115	105	90	75	65	50					
20	205	180	170	155	145	125	110	100	85	70	60						
22	195	175	160	150	140	120	105	95	80	70	55						
24	185	165	155	145	130	115	100	90	80	65	55						
26	180	160	150	135	125	110	100	85	75	65	50						
28	170	155	145	130	120	105	95	85	75	60							
30	165	150	140	130	120	105	90	80	70	60							
32	160	145	135	125	115	100	90	80	70	55							
34	155	140	130	120	110	100	85	75	65	55							
36	150	140	125	150	100	95	85	75	65	55							
38	150	135	125	115	105	90	80	70	60	50							
40	145	130	120	110	100	90	80	70	60	50	50	50	50	50	50	50	

* القوة في وتر اسباق الاجهاد المبينة في الجلول هي القوة القصوى المتوافرة عادة حسب قياس المجرى المناظر [تعادل (80) بالمائة من المقومة الممزة لوتر اسباق الاجهاد] .

* في الحالات التي تروء فيها المجري بمشكلات اوتار او مباعداً من الصنف الذي يركز القوة نصف القطرية ، فانه يجب زيادة القيم الواردة في الجلول .

* يسمح بخفض سماكة الغطاء الخرساني لخليط من قطر داخلي للمجرى ونصف قطر انحناء معطى في الجلول ، وذلك بنسبة الجذر التربيعي للقوة في الوتر عندما تكون تلك القوة اقل من المبينة في الجلول مع اخذ التوصيات الواردة في [الندين الفرعين \(10/5/2\)](#) و [\(10/5/2ب\)](#) بعين الاعتبار

الجدول (19)
المسافة الدنيا بين محاور مجاري أوتار اسباق الاجهاد في مستوى الانحناء

قطر المجسرى الداخلى (مم)																نصف قطر انحناء المجرى	
170	160	150	140	130	120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	19		
القوة نسي ونسر اسباق الاجهاد (كن)																م	
13200	11248	10336	9424	8640	7200	6019	5183	4320	3360	2640	1920	1337	960	387	296		
مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم		
											960	700	485	350	140	110	2
							940	785	610	480	350	245	175	70	55		4
				1045	870	730	630	525	410	320	235	165	120	60	38		6
		940	855	785	655	545	470	395	305	240	175	125	90				8
	815	750	685	630	525	440	375	315	245	195	140	100	80				10
800	680	625	570	525	435	365	315	265	205	160							12
785	585	535	490	450	375	315	270	225	175	140							14
600	510	470	430	395	330	275	235	195	160								16
535	455	420	380	350	290	245	210	180									18
480	410	375	345	315	265	220	200										20
435	370	340	310	285	240												22
400	340	315	285	265													24
370	320	300	280	260													26
345																	28
340																	30
																	32
																	34
																	36
																	38
340	320	300	280	260	240	220	200	180	160	140	120	100	80	60	38		40

* القوة في وتر اسباق الاجهاد المبينة في الجلول هي القوة القصوى المتوافرة عادة حسب قياس الجرى المناظر [تعادل (80) بالمائة من المقومة الممزة لوتر اسباق الاجهاد]

* لا يتضمن الجلول قيما اقل من (2) × القطر الداخلي للمجرى .

* في الحالات التي تود فيها المجري بمشكلات اوتار او مبادعات من الصنف الذي يركز القوة نصف القطرية ، يجب زيادة القيم الواردة في الجلول . وفي حالات الضرورة تود المسافات بين المجري بتسليح .

* يسمح بخفض المسافة بين محاور مجري اوتار اسباق الاجهاد لخليط من قطر داخلي للمجرى ونصف قطر انحناء معطى في الجلول ، وذلك بنسبة القوة في الوتر عندما تكون تلك القوة اقل من المبينة في الجلول مع اخذ التوصيات الواردة في البندين الفرعيين (10/4/3أ) و (10/4/3ب) في الاعتبار .

أوتار اسباق الاجهاد المنحنية 5/10

عام : 5/1/10

(أ) عند استخدام أوتار اسباق الاجهاد المنحنية في عناصر انشائية تالية الشد ، يجب ان يكون اختيار مواضع مجري

اوتار اسباق الاجهاد وخطوات عملية الشد بحيث يتم منع ما يلي :-

* انفطار الغطاء الجانبي العمودي على مستوى انحناء المجري (Ducts) .

* انفطار الغطاء في مستوى انحناء المجري .

* انسحاق الخرسانة وانفصال المجري في مستوى الانحناء نفسه .

(ب) يسمح بتطبيق التوصيات الواردة في [البند \(10/5/2\)](#) و [\(10/5/3\)](#) ما لم تتوفر معطيات مستندة الى أبحاث

اكثر دقة .

الغطاء الخرساني : 5/2/10

(أ) يجب ان تكون سماكة الغطاء الخرساني لاوتار اسباق الاجهاد المنحنية حسب ما هو ورد في [الجدول \(18\)](#) ،

وذلك لمنع انفطار الغطاء الواقع في مستوى عمودي على مستوى الانحناء والغطاء الواقع في مستوى الانحناء ، أي

حيثما كانت الاوتار المنحنية واقعة بالقرب من سطح العنصر الانشائي ومولية له تقريبا .

(ب) في الحالة الاخيرة ، اذا تسبب وتر اسباق الاجهاد في ظهور قوى نصف قطرية (Radial Forces) عمودية على

السطح المكشوف للخرسانة ، فانه يجب منع حوكمة المجرى باستخدام كانه مثبتة في العنصر الانشائي .

(77)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

مسافة التباعد : 10/5/3

لمنع انسحاق الخرسانة بين مجري اسباق الاجهاد يجب ان تكون مسافة التباعد بين تلك المجري على النحو التالي :-

* في مستوى الانحناء :

تكون مسافة التباعد بين المجري حسب [الجدول \(19\)](#) او حسب ما ورد في [البند \(10/4/3\)](#) ايهما

اكبر .

* في مستوى عمودي على مستوى الانحناء :

تكون مسافة التباعد بين المجري حسب ما ورد في [البند \(10/4/3\)](#) .

- 5/4/10 اجراءات خاصة تهدف الى خفض مسافة التباعد بين المجاري :
- في حالات خاصة ، قد يكون من الممكن لولا شد وتر اسباق اجهاد وحقنه (Grout) في اقل نصف قطر انحاء ثم السماح بانقضاء فترة زمنية قدرها (48) ساعة قبل شد الوتر التالي . وفي هذه الحالة تطبق التوصيات الخاصة بمسافة التباعد والوردة في [السند \(10/4/3\)](#) .
- 10/6 التسليح الطولي في الجيزان الخرسانية سابقة الاجهاد
- 6/1/10 يستخدم التسليح في العناصر الانشائية سابقة الاجهاد اما لزيادة مقاومة المقاطع او للوفاء بالمتطلبات الواردة في [السند \(4/4/2\)](#) .
- 10/6/2 يتم اجراء أي حسابات متعلقة بتسليح اضافي حسب ما ورد في [السندين \(4/4/1\)](#) و [\(4/6/1\)](#) .
- (78)
- كودة الخرسانة سابقة الإجهاد
- 10/7 الكانات في الجيزان الخرسانية سابقة الاجهاد
- 7/1/10 تتحدد عادة كمية الكانات وترتيبها في الجيزان مستطيلة المقطع وجنوع الجيزان على شكل (T) او (L) او (I) من اعتبارات القص [انظر [السند \(4/6/5\)](#)] .
- 10/7/2 يجب توفير كانات لمقاومة قوى الشد الانفطرية في مناطق نهايات العناصر الانشائية تالية الشد حسب ما ورد في [السند الفرعي \(9/5/2\)](#) .
- 7/3/10 يجب توفير كانات في الحالات التي تتطلب توريد طول تطوير الاجهاد (Transmission Length) في العناصر الانشائية سابقة الشد حسب ما ورد في [السند \(4/6/5\)](#) وباستخدام المعلومات الواردة في [المادة \(9/4\)](#) .
- 10/8 التحميل الفجائي
- يجب تسليح الجائز الخرساني سابق الاجهاد بكانات مغلقة وتسليح طولي عند تعرضه الى تحميل فجائي . ويفضل ان يكون هذا التسليح من الصلب الطري العادي (Mild Steel) .

ويسمح باستخدام طرق تصميم وتفصيلات تسليح اخرى شريطة ان تحقق تلك الطرق متطلبات المطولية المطلوبة .

الباب الحادي عشر

المواصفات والشروط المتعلقة بتنفيذ الخرسانة سابقة الإجهاد

	11/1	عام
يتطلب تحقيق شروط التصميم ومتطلباته التي تضمن سلوكاً مرضياً للمنشآت الخرسانية سابقة الإجهاد ، وكذلك تحقيق المتطلبات الاقتصادية ، ان تكون الخرسانة المستخدمة من نوعية جيدة .	1/1/11	
بصفة عامة ، تكون نوعية الخرسانة المستخدمة في المنشآت الخرسانية سابقة الإجهاد افضل من تلك المستخدمة في المنشآت من الخرسانة المسلحة العادية . وهذا يعني استخدام مواد اولية افضل بالاضافة الى ارتفاع مستوى ضبط جودة الخرسانة المنتجة.	11/1/2	
	11/2	تصميم الخلطات الخرسانية
يجب ان تحقق الخلطة الخرسانية المصممة والمزعم استخدامها في الخرسانة سابقة الإجهاد جميع المتطلبات من حيث المقاومة المميزة .	11/2/1	
يجب الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي او الاسمنت البورتلاندي البوزولاني المصنع حسب المواصفة القياسية الاردنية (م ق أ/219) والمزعم استخدامه في الخرسانة سابقة الإجهاد عن (300) كيلو غرام/متر مكعب والا يزيد عن (550) كيلو غرام/ متر مكعب ، على الا تقل المقاومة التصميمية لتلك الخرسانة عن القيم الواردة في البند (4/4/2) .	11/2/2	
يجب تصميم الخلطة الخرسانية بحيث تزيد مقاومتها المتوسطة عن درجة الخرسانة المطلوبة بمقدار محدد (تتأثر قيمته بمستوى ضبط جودة الخرسانة المنتجة) للتغلب على الصعوبات الناجمة عن التفاوت في نوعية الخرسانة المنتجة .	11/2/3	

2/4/11 يتم التحكم في مستوى جودة الخرسانة المنتجة اما باتباع الطريقة العادية او باتباع الطريقة الخاصة .

2/5/11 تعتمد الطريقة العادية للتحكم في مستوى جودة الخرسانة المنتجة على الا تقل مقاومة كسر المكعبات المأخوذة في اثناء الانشاء عن درجة الخرسانة المطلوبة . ويتم تحقيق هذه الغاية بتصميم الخلطة الخرسانية بحيث يزيد متوسط مقاومة الكسر لها عن درجة الخرسانة المطلوبة بقيمة قدرها (14) نيوتن/ملمتر مربع. اما في الحالات التي تقل فيها الزيادة في متوسط مقاومة الكسر عن (14) نيوتن/ملمتر مربع فيجب اعادة تصميم الخلطة الخرسانية على الا تقل تلك الزيادة عن (10) نيوتن/ملمتر مربع .

11/2/6 تعتمد الطريقة الخاصة للتحكم في مستوى جودة الخرسانة المنتجة على تحقيق مقاومة متوسطة للخرسانة وتحديد قيمة الانحراف المعياري لنتائج كسر المكعبات المأخوذة في اثناء الانشاء . وبذلك يتحقق قدر اعلى من السيطرة على مستوى الجودة من ذلك المتحقق بالطريقة العادية . لذا يجب الا تستعمل هذه الطريقة الا في الحالات التي لا يتوقع ان يزيد الانحراف المعياري لنتائج فحص المكعبات فيها عن (5) نيوتن/مربع. ويتم التحكم في مستوى جودة الخرسانة المنتجة بهذه الطريقة بتصميم خلطة خرسانية يزيد متوسط مقاومتها للكسر عن درجة الخرسانة المطلوبة بقيمة قدرها ضعف الانحراف المعياري المتوقع .

11/2/7 عند تصميم الخلطات الخرسانية يجب اختيار المواد بنسب معينة تحقق سهولة استعمالها وتمكن من دمك الخرسانة بالوسائل المتوافرة .

3/11 ضبط جودة لإكام

11/3/1 يفضل الحصول على لإكام المستخدم في صناعة الخرسانة سابقة الاجهاد على شكل كميات كل منها ذات مقاس واحد .

11/3/2 يجب تحديد المقاس الاعتبلي الاكبر للإكام المستخدم في صناعة الخرسانة سابقة الاجهاد بحيث يتم صبها من دون صعوبة وعلى ان تملأ تلك الخرسانة جميع الفراغات بين فولاذ التسليح وفي راكان الطوبار وزواياه . وبصفة عامة يجب الا يزيد المقاس الاعتبلي الاكبر للإكام المستخدم عن (30) ملمترا .

3/3/11 يجب تحديد المقاس الاعتبلي الاكبر لراكام المستخدم وكذلك تدرجه الحبيبي مرة واحدة على الاقل لكل (100)طن متري يتم توريدها الى الموقع او مرة واحدة على الاقل كل اسوع بمهدف التأكد من استمرار مطابقة لراكام المورد الى الموقع للتأرجح الحبيبي المستخدم في تصميم الخلطة الخرسانية .

3/4/11 يجب عدم استعمال ركام لانتاج خرسانة سابقة الاجهاد تزيد نسبة تأكله عن (28) بالمائة حسب المواصفة القياسية الايركية (ASTM C-131) .

11/4 القياس

4/1/11 يجب قياس كميات كل من الاسمنت وراكام الناعم والخشن المستعملة في الخلطات الخرسانية للخرسانة سابقة الاجهاد بالوزن ، على ان يتم وزن لراكام الناعم وجميع انواع لراكام الاخرى كل على حدة .

11/4/2 يسمح بتحديد كمية الماء المراد اضافته الى الخلطة الخرسانية اما عن طريق الوزن او عن طريق قياس الحجم في اوعية مدرجة ، على ان يؤخذ المحتوى المائي لراكام في الاعتبار عند تحديد كمية الماء المراد اضافته .

(82)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

11/5 ضبط جودة الخرسانة

11/5/1 الفحص الابتدائي للمكعبات :

(أ) يجب اجراء فحوص ابتدائية على مكعبات خرسانية مأخوذة من الخلطة الخرسانية المستخدمة في الخرسانة سابقة الاجهاد ، على ان يتم ذلك قبل القيام باي تعديل في نوعية المواد المستخدمة في الخلطة الخرسانية وفي تصميمها . ويتم اجراء تلك الفحوص قبل البدء في الانشاء وفي اثناؤه .

(ب) لا يجوز الاعتماد على نتائج فحص مكعبات اخذت من عينة واحدة ، بل يجب فحص مكعبات من عينات مأخوذة من جميع الخلطات التجريبية وفي اوقات مختلفة لا يقل زمن تباعدها عن يوم واحد . ويجب الا يقل عدد مرات اخذ العينات عن ثلاثة و الا يقل عدد المكعبات المأخوذة في كل مرة عن ستة ، شريطة ان يجري فحص ثلاثة منها بعد (7)ايام وفحص المكعبات الاخرى بعد (28) يوما .

(ج) يسمح بإلغاء الفحص الابتدائي للمكعبات في الحالات التي تصنع فيها الخرسانة في مصانع حيث يتم التأكد من

ثبات نوعية المواد الاولية المستعملة ومن مستوى ضبط جودة الخرسانة المنتجة حسب تصميم ثابت وذلك على مدار فترة زمنية مناسبة .

11/5/2 فحص المكعبات في اثناء تقدم العمل :

- (أ) يجب فحص مكعبات خرسانية مأخوذة من الخلطة الخرسانية المستخدمة في الخرسانة سابقة الاجهاد في اثناء تقدم العمل سواء تم التحكم في مستوى الخرسانة المنتجة باتباع الطريقة العادية او باتباع الطريقة الخاصة وكما هو ورد في البندين (11/5/3) و (11/5/4) .
- (ب) يجب ايتاع عينات الخرسانة في الماء حسب ما ورد في الباب الثالث عشر من (كودة الخرسانة العادية والمسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني .

(83)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

5/3/11 الطريقة العادية للتحكم في جودة الخرسانة المنتجة :

- (أ) عند بدء اعمال الانشاء يجب اخذ عينات من الخرسانة في كل يوم من ايام الانشاء الاربعة الأولى . ويجب اخذ ستة مكعبات من كل عينة على ان يتم فحص ثلاثة منها بعد (7) ايام وفحص المكعبات الثلاثة المتبقية بعد (28) يوماً . ويمكن اعتبار متوسط نتائج المكعبات الثلاثة المفحوصة عند عمر معين بمثابة قوة الخرسانة الفعلية عند ذلك العمر .
- (ب) تعتبر الخرسانة ذات مقاومة مقبولة اذا لم تقل مقاومة كسر أي مكعب من مكعبات الخرسانة عن درجة الخرسانة المطلوبة ، او اذا لم يقل متوسط نتائج مقاومة كسر مكعبات الخرسانة عن درجة الخرسانة المطلوبة ولم يرد الفرق بين اعلى مقاومة كسر للمكعبات وادنى مقاومة كسر لها عن (20) بالمائة من متوسط مقاومة كسر المكعبات .
- (ج) اذا لم تحقق نتائج فحص عينات الايام الاربعة الاولى من العمل النتائج المطلوبة ، فانه يجب اعادة تصميم الخلطة الخرسانية .
- (د) بعد انقضاء الأيام الأربعة الأولى يترك تحديد عدد العينات المأخوذة ومواعيد اخذها للجهة الرسمية المختصة ، ويمكن الاسترشاد بالمبادئ التالية :-

* تؤخذ العينات من العناصر الانشائية التي تحتاج الى عناية فائقة بواقع كل (10)امتار مكعبة من الخرسانة المصبوبة .

* تؤخذ العينات من العناصر الانشائية ذات الاهمية العادية بواقع كل (20) مترا مكعبا من الخرسانة

المصبوبة .

* يجب اخذ العينات من كل (60) مترا مكعبا من الخرسانة المصبوبة على

الاكثر .

* يجب الا يقل عدد المكعبات في كل عينة عن (6) مكعبات حيث يتم فحص ثلاثة منها بعد (7)

ايام وفحص المكعبات المتبقية بعد (28) يوما .

(84)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

11/5/4 الطريقة الخاصة للتحكم في جودة الخرسانة المنتجة :

(أ) عند بدء اعمال الانشاء يجب اخذ عينات من الخرسانة في كل يوم من ايام الانشاء الاربعة الأولى في ثلاثة اوقات مختلفة . ويجب بعد ذلك اخذ عينات من كل خرسانة يتم صبها في يوم عمل او من كل (350) مترا مكعبا من الخرسانة المصبوبة ايها يحقق اعلى معدل لأخذ العينات.

(ب) يجب الحصول على (3) مكعبات من كل عينة ، بحيث يتم فحص اثنين منهما بعد (7) ايام وفحص الثالث بعد (28) يوما .

(ج) يجب تحديد مقاومة الخرسانة والانحراف المعياري للنتائج عند عمر معين وذلك من فحص المكعبات الأربعة والعشرين الأولى عند ذلك العمر .

(د) يجب الا يقل متوسط مقاومة الخرسانة المستنتجة من نتائج هذه الفحوص والا يزيد الانحراف المعياري لها عن قيمتيهما المعتمدين في تصميم الخلطة الخرسانية .

(هـ) يجب الا تقل مقاومة كسر اكثر من مكعب واحد من المكعبات الاربعة والعشرين الاولى عن درجة الخرسانة المطلوبة . كما لا يجوز ان تقل مقاومة كسر أي مكعب عن (90) بالمائة من درجة الخرسانة المطلوبة .

(و) اذا لم تحقق نتائج فحص مكعبات جميع المتطلبات الواردة في [البنود الفرعية \(11/5/4أ\)](#) و [\(11/5/4ب\)](#) و [\(11/5/4ج\)](#) و [\(11/5/4د\)](#) و [\(11/5/4هـ\)](#) ، فيجب اعادة تصميم الخلطة الخرسانية .

(ز) باستمرار الحصول على عينات اضافية من الخرسانة ، يجب التأكد من تحقيق متوسط مقاومة الخرسانة للقيمة المطلوبة وبقاء الانحراف المعياري للعينات ضمن الحدود المقبولة .

(ح) يمكن الحصول على تحديد مبكر لنوعية الخرسانة ودرجة التحكم في جودتها بافتراض النسبة بين مقاومتها كسر الخرسانة بعد (7) ايام وبعد (28) يوما مساوية لتلك التي تم الحصول عليها في الخلطات التجريبية .

- 6/11** تحديد قوة الخرسانة عند انتقال الاجهادات
- 6/1/11** يجب اخذ عينات من الخرسانة على فترات زمنية متقاربة للتأكد من عدم نقصان مقاومة الخرسانة عند انتقال الاجهادات عن مقاومتها المفترضة عند التصميم .
- 11/6/2** يتم تحديد عدد العينات والفترات الزمنية التي يتم اخذ العينات بعد انقضائها حسب اهمية المنشأ وحسب كمية الخرسانة المراد اجراء اسباق اجهاد لها .
- 6/3/11** يجب تخزين المكعبات قبل فحصها في ظروف مماثلة للظروف التي صبت فيها الخرسانة في الموقع .
- 11/6/4** يفضل الا تقل مقاومة الخرسانة عند انتقال الاجهادات عن (35) نيوتن/ملمتر مربع في الحالات التي يتم اجراء اسباق الاجهاد فيها عن طريق الالتصاق بين الخرسانة واورار اسباق الاجهاد . وفي بعض الحالات الخاصة ، كحالة العناصر الانشائية سابقة الصب المنتجة في مصانع ، يسمح بان تقل مقاومة الخرسانة عند انتقال الاجهادات عن القيمة المشار اليها اعلاه شريطة توفير لرساء كاف لاورار اسباق الاجهاد عن طريق الالتصاق مع الخرسانة وعلى الا تقل مقاومة الخرسانة عند انتقال الاجهادات عن (28) نيوتن/ملمتر مربع تحت أي ظرف .
- 11/6/5** في حالات الشد التالي يفضل الا تقل مقاومة الخرسانة عند اسباق الاجهاد عن (28) نيوتن/ملمتر مربع.

الباب الثاني عشر

المواصفات والشروط الخاصة بتنفيذ اسباق الاجهاد

عام	12/1
يجب ان تفي اوتار اسباق الاجهاد بالمتطلبات الواردة في المواصفة القياسية البريطانية (BS 4486) والمواصفة القياسية البريطانية (BS 5896) .	
المناولة والتخزين	2/12
يجب ان تبذل العناية الكافية في اثناء عملية مناولة اوتار اسباق الاجهاد لضمان عدم حصول أي تلف ميكانيكي (Mechanical Damage) فيها ، او ان تتم تقسيئها او تسخينها . ويجب ان تحون جميع اوتار اسباق الاجهاد مرفوعة عن الارض ، وان تكون غير معرضة للعوامل الجوية او المواد المتطايرة او الشرر الناجم عن عمليات القص بلهب الأوكسي-استيلين او اعمال اللحام التي تتم بالقرب منها .	12/2/1
يجب الا تتعرض اوتار اسباق الاجهاد بعد تصنيعها الى لحام او معالجة بالحرارة في الموقع او تكسية معدنية كالعلفنة باي حال من الاحوال . ولا يشمل ذلك عمليات القطع حسب ما هو ورد في المادة (12/5) .	12/2/2
يجب ان تكون اغلفة اوتار اسباق الاجهاد الواقية حاملة كيميائيا ، كما يجب توفير عناية مناسبة للاطراف المجذولة للقضبان .	12/2/3
عندما تطول فترة تخزين اوتار اسباق الاجهاد في الموقع ، فيجب على المهندس ان يتأكد بالفحوصات من عدم حدوث ضعف لتلك الاوتار بسبب التآكل والاجهاد الناجم عن التآكل ، او حدوث نقص في مساحة المقطع او أي تغيير في خواصها الميكانيكية المميزة .	12/2/4

- 12/3 حالة السطح
- 12/3/1 يجب ان تكون جميع اوتار اسباق الاجهاد ، وكذلك السطوح الداخلية والخارجية لاغمداد الاوتار (Sheaths) والمجري (Ducts) ، خالية من الصدأ المفكك او الزيت او الطلاء او الصابون او غير ذلك من الملوثات (Lubricants) او المواد الضرة ، وذلك عند وضع الاوتار او اغمادها او المجري في العنصر الانشائي .
- 12/3/2 في ظروف خاصة وبموافقة جميع الاطراف ذات العلاقة ، قد يسمح باستخدام اوتار اسباق اجهاد مكسوة بالزيت او الشحم .
- 12/3/3 ليس بالضرورة ان تكون طبقة الصدأ الرقيقة ضرة ، اذ قد تزيد من التماسك . الا انها ستسبب زيادة في الفقد في سبق الاجهاد الناجم عن الاحتكاك .
- 12/3/4 يسمح بتنظيف اوتار اسباق الاجهاد باستخدام فراشي من السلك . ولا يسمح باستخدام محاليل مذيية (Solvent Solutions) لاغراض التنظيف من دون الحصول على موافقة المهندس .
- 4/12 الاستقامة
- 12/4/1 الاسلاك :
- يجب ان تكون الاسلاك ذات الاسترخاء القليل والاسلاك عادية الاسترخاء على هيئة لفائف (Coils) كبيرة القطر ، بحيث تكون تلك الاسلاك مستقيمة عند سحبها .
- 12/4/2 جدائل الاسلاك :
- يجب ان تكون جداول الاسلاك المستخدمة في اسباق الاجهاد ، وبغض النظر عن كيفية صنعها ، على هيئة لفائف كبيرة القطر ، بحيث تكون تلك الجداول مستقيمة بقدر معقول عند سحبها .

- (أ) يجب ان تكون قضبان التسليح المستخدمة في اسباق الاجهاد مستقيمة . وفي الحالات التي تستدعي تعديلا بسيطا على استقامة القضبان في المواقع ، يجب ان يتم ذلك تحت اشراف المهندس .
- (ب) يجب رفض أي قضبان يتم ثنيها في منطقة قلوظتها .
- (ج) يجب ان تتم اعمال تعديل استقامة القضبان على البارد ، على الاقل درجة الحرارة عند اجراء تلك العملية عن (5) درجات مئوية .
- (د) يجب ان يتم أي تسخين ضروري بوساطة البخار او الماء الساخن .

12/5 القطع

- 12/5/1 يجب ان تتم جميع اعمال قطع اوتار اسباق الاجهاد وتقليم اطرافها (Trimming of Ends) باي من الوسيلتين التاليتين :-
- * قرص القطع الحاك عالي السرعة (High-speed Abrasive Cutting Wheel) ، او منشار الاحتكاك (Friction Saw) ، او أي وسيلة ميكانيكية اخرى .
- * لهب الأوكسي - استيلين القاطع ، وذلك باستخدام فائض من الاكسجين لضمان اتمام القطع من دون إذابة الأوتار .

- 12/5/2 عند قطع اوتار اسباق الاجهاد باستخدام لهب الأوكسي - استيلين ، يجب اخذ التدابير اللازمة لضمان عدم تطاير لهب او شرر يصيب المراسي او اوتار اسباق الاجهاد الاخرى .

- 12/5/3 في انظمة الشد التالي لاوتار اسباق الاجهاد يجب الا يقل بعد مكان قطع الوتر من المرسى عن قطر الوتر الذي يجري قطعه . كما يجب اتخاذ التدابير الكفيلة بجعل اثر التسخين على وتر اسباق الاجهاد اقل ما يمكن (يجب الا تزيد درجة حرارة الجزء المحلور للمرسى من وتر اسباق الاجهاد عن (200) درجة مئوية) .

12/6 تحديد مواضع اوتار اسباق الاجهاد واغمد الاوتار

- 12/6/1 يجب ان توضع اوتار اسباق الاجهاد وان يتم الحفاظ على مواقعها في المستويين الرأسى والافقى حسب المخططات . وما لم تحدد قيمة التفوت على المخططات ، فيجب الا يتجاوز التفوت المسموح به في موقع وتر اسباق الاجهاد او غمد الوتر او الجرى عن (5±) ملمترات .

12/6/2 يجب ان يكون اسلوب تدعيم اوتار اسباق الاجهاد (او الاعماد او المجري) وتثبيتها في مواضعها بحيث تبقى في تلك المواضع حتى لو تعرضت لاهتزازات عنيفة ، ولمدة طويلة ، او لضغط الخرسانة المتصلدة او لضغط ناجم عن حوكة العمال او الاليات .

6/3/12 يجب الا يترتب على وضع اوتار اسباق الاجهاد زيادة غير ضرورية في الاحتكاك عند شد الاوتار .

12/6/4 يجب ان تحافظ اعماد الاوتار والمجري القابلة للسحب على اشكال مقاطعها . كما يجب ان تتم مناوئتها بحرص لتفادي احداث تلف فيها . ويجب الا يتم طلاء المجري القابلة للسحب بعامل يسهل سحبها الا بعد موافقة المهندس والا يتم سحبها الا بعد تصلد الخرسانة بلرحة كافية لمنع حلوث تلف فيها .

6/5/12 يجب تغطية الوصلات في اعماد الاوتار بشريط لمنع دخول الخرسانة او الروبة الى المجرى في اثناء صبها . كما يجب اغلاق نهايات المجري وحمايتها بعد عمليتي شد الاوتار والحقن .

12/6/6 يجب الا يقل التباعد بين الوصلات في الاعماد المتجولة عن (300)ملمتر .

6/7/12 قد يلحق تلف بالاغمداد في اثناء صب الخرسانة . لذا فانه يجب في الحالات التي يتم فيها ادخال اوتار اسباق الاجهاد في وقت لاحق هز الاغمداد لضمان سهولة مرورها. ولا تصلح المجري المطاطية لهذا الغرض .

(90)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

12/7 شد اوتار اسباق الاجهاد

7/1/12 عام :

(أ) يتم اجهاد اوتار اسباق الاجهاد اما بالشد السابق (Pre-tensioning) او بالشد التالي (Post-tensioning) ويعتمد ذلك على المتطلبات الخاصة بطريقة الانشاء .

(ب) لكل نظام شد اسلوب تنفيذ ومعدات خاصة تحدد طريقة الشد وشكل المراسي وكيفية حماية الأوتار في حالة الشد

التالي

- (ج) يجب اخذ جميع الاسلاك او جدائل الاسلاك التي يتم اجهادها معا في عملية شد سابق او تال من الإرسالية نفسها ما امكن ذلك . ويجب وضع بطاقة على كل وحدة شد (Cable) يبين عليها رقم الوحدة ورقم اللفة (Coil Number) او لرقام قضبان الفولاذ المستخدمة .
- (د) يجب عدم ثني الاوتار او ليّتها خراج العنصر . كما يجب ان تكون الاسلاك او جدائل الاسلاك سهلة التمييز عند نهاية كل عنصر انشائي .
- (و) لا يجوز استخدام أي جديدة تم حلها .

7/2/12 احتياطات الامان :

- (أ) يحتوي وتر اسباق الاجهاد عند شده كمية كبيرة من الطاقة المخزونة التي قد تنطلق بعنف عند فشل الوتر او المرسى او جهاز الشد .
- (ب) يجب اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة في اثناء شد الاوتار وبعد ذلك لحماية الاشخاص من الإصابة وحماية المعدات من التلف الذي قد ينجم عن انطلاق الطاقة المخزونة في الوتر بصورة مفاجئة .

12/7/3 اجهزة الشد :

- (أ) تستخدم المرافع الهيدروليكية (Hydraulic Jacks) في العادة وسائل لشد اوتار اسباق الاجهاد .

(91)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

(ب) يجب ان تفي اجهزة الشد بما يلي :-

- * يجب ان تكون وسائل ربط وتر اسباق الاجهاد بالمرافع الهيدروليكي (Hydraulic Jack) او بجهاز الشد آمنة تماما .
- * عند شد سلكين (او اكثر) او جديليتي اسلاك (او اكثر) آنيا ، يجب الحرص على كونهما متساويي الطول تقريبا ، وذلك بين نقط الارساء عند مستوى الحمل (Datum Load) وعند قياس الاستطالة .
- * يجب ان يكون جهاز الشد من صنف يمكن من التحكم في قوة الشد الكلية بحيث يتم التأثير بتلك القوة تدريجيا ومن دون احداث اجهادات ثانوية خطيرة في اوتار اسباق الاجهاد او المراسي او الخرسانة .
- * يجب قياس القوة في اوتار اسباق الاجهاد في اثناء الشد بواسطة قراءة مباشرة لخلايا الاحمال (Direct – reading Load Cells) او بطريقة غير مباشرة باستخدام مقاييس وكبة في النظام الهيدروليكي لقياس

الضغط في المرافع . ويجب توفير وسائل لقياس استطالة الاوتار واي حوكة للوتر في اجهزة الامسك (Gripping Devices) . كما يجب ان تتم معايرة اجهزة قياس الحمل الى دقة لا تزيد عن $(\pm 2\%)$ بالمائة ، وان يتم التأكد من دقة معايرتها باستمرار . ويجب قياس استطالة الوتر الى دقة قدرها $(\pm 2\%)$ بالمائة او مملتان ايهما اكثر دقة .

12/7/4 اسباق الشد:

(أ) عام :

- (1) في الحالات التي تستخدم فيها طرق اسباق الشد فانه يجب الحفاظ على قوة الشد كاملة في اثناء الفترة الواقعة بين الشد والتحويل (Tensioning and Transfer) بوساطة وسائل فاعلة .
- (2) يجب تحويل الاجهاد ببطء للتقليل من الهزة التي تؤثر عكسيا على طول تطوير الاجهاد.

(92)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

(ب) الأوتار المستقيمة (Straight Tendons) :

- (1) عند استخدام طريقة الخط الطويل لاسباق الاجهاد (Long – line Method of Pre-Tensioning) ، يجب توزيع عدد كاف من صفائح تحديد المواقع (Locator Plates) على طول موضع صب العنصر الانشائي لضمان بقاء الاسلاك او جدائل الاسلاك في مواضعها الصحيحة في اثناء الصب .
- (2) في الحالات التي يصب فيها اكثر من عنصر انشائي ، فانه يجب ان تكون تلك العناصر الانشائية حرة الاذلاق في اتجاه طولها . وبهذا فانها تسمح بنقل قوة اسباق الاجهاد الى الخرسانة على طول الخط كله .
- (3) عند استخدام نظام القالب الواحد لاسباق الاجهاد ، يجب ان تكون القوالب جاسئة بلوجة كافية بحيث تقاوم قوة اسباق الاجهاد من دون ان تنشوه .

(ج) الأوتار المنحرفة (Deflected Tendons) :

- (1) يجب ان تضمن الوسائل الميكانيكية المستخدمة لحرف الاوتار الى اعلى او الى اسفل - بقدر الامكان - حرية حوكة الجزء الملامس منها لوتر اسباق الاجهاد في اتجاه الوتر ، بحيث تكون الخسرة في اسباق الاجهاد بالاحتكاك مساوية للصفر . اما في حالة استخدام وسيلة ميكانيكية لحرف الاوتار ينتج عنها احتكاك ، فانه يجب تحديد قيمة هذه القوة بوساطة الفحص واخذها في الاعتبار عند تحديد قوة اسباق

الاجهاد الفعلية.

- (2) بالنسبة لأوتار اسباق الاجهاد المنفردة يجب الا يقل نصف قطر الحرف (Deflector) الملامس للوتر عن (5) امثال قطر السلك او (10) امثال قطر الوتر . اما بالنسبة لجداول الاسلاك فيجب الا تزيد زاوية الانحراف الكلية عن (15) درجة .

- (3) يجب ان يتم تحويل قوة اسباق الاجهاد الى الخرسانة في الوقت نفسه الذي يتم فيه تحرير (Release) قوى حرف الاوتار الى اعلى او الى اسفل ، بحيث لا تتجاوز اجهادات الشد الناتجة عن اسباق الاجهاد الحدود المسموح بها .

(93)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

12/7/5 الشد التالي (Post – tensioning) :

(أ) ترتيب الأوتار :

- (1) عندما لا يتم شد جميع الاسلاك او جداول الاسلاك في العمد في آن واحد ، فانه يجب ان تكون العناصر المباعدة (Spacing Members) ذات جساءة كافية ، بحيث تكفل عدم لاحتها عن مواضعها في اثناء عمليات الشد المتتالية .
- (2) يجب ترتيب الأوتار ، سواء في المراسي او في مكان آخر ، بحيث لا تلور حول ثنيات حادة (Sharp Bends) او راكان مما قد يسبب الانهيار عند تعريض الاوتار للشد .

(ب) المراسي (Anchorage) :

- (1) يجب ان تفي جميع المراسي بالمتطلبات الواردة في المواصفة القياسية البريطانية (BS 4447) .
- (2) يشمل نظام الارساء في العادة المراسي وترتيب الاوتار وفولاذ التسليح المصمم للعمل مع المراسي .
- (3) يجب ان يكون شكل نظام الارساء بحيث يتوزع الاجهاد في الخرسانة عند طرف العنصر الانشائي بشكل منتظم . كما يجب ان يكون قادرا على الحفاظ على قوة اسباق الاجهاد تحت تأثير كل من الحمل الدائم (Sustained Load) والحمل المتغير (Fluctuating Load) واي احمال ناتجة عن تأثيرات فجائية .
- (4) تكون مادة المرسى البرميلي ذي الاسفين المنشطر وطريقة انشاء المرسى بحيث لا يسمح الانفعال فيه تحت تأثير الاحمال بوصول الاسفين الى مدى حركته في اثناء الشد قبل الوصول الى القوة الجانبية الكافية للامساك بالوتر او بحيث تتسبب حوكة الاسفين عند الوصول الى مداها او قبل ذلك في زيادة القوة في الوتر المشلود عن القوة المطلوبة.

(5) عند استخدام قوالب تعود ملكيتها الى آخرين ، فانه يجب في اثناء عملية الارساء التقيد بدقة بجميع تعليمات صانع تلك القوالب وتوصياته.

(94)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

- (6) يجب ان تكون جميع وجوه التحميل في المراسي ، وبغض النظر عن شكلها نظيفة قبل بدء عملية الشد .
- (7) يجب ان يكون أي حسم في قوة سحب الوتر في اثناء الارساء حسب تعليمات المهندس ، كما يجب تسجيل قيمة الانزلاق الفعلي لكل مرسى على حدة .
- (8) بعد لرساء الأوتار يجب خفض القوة المؤثرة من قبل جهاز الشد بصورة تدريجية ومنتظمة لتفادي تأثير أي احمال فجائية على الوتر او المرسى .
- (9) يجب اتخاذ تدابير كافية لحماية المراسي من التآكل .

(ج) الأوتار المنحرفة (Deflected Tendons) :

- (1) يجب الا يقل نصف قطر الحرف الملامس للوتر عن (50) مثل قطر الوتر . كما يجب الا تزيد زاوية الانحراف الكلية عن (15) درجة .
- (2) في الحالات التي يقل فيها نصف قطر الحرف عن (50) مثل قطر الوتر او تزيد فيها زاوية الانحراف الكلية عن (15) درجة ، فانه يجب تحديد الفقد في مقاومة الوتر عن طريق الفحص واحذ ذلك الفقد في الاعتبار .

(د) اجراءات الشد :

- (1) قبل القيام بعملية الشد ، فانه يجب اظهار امكانية تحرك جميع الاوتار بحرية في المجري.
- (2) يجب القيام بعملية الشد تحت اشراف اشخاص مؤهلين وبطريقة تتم فيها زيادة الاجهاد في الأوتار بمعدل تدريجي ومنتظم . ولا يجوز القيام بعملية الشد في درجة حرارة تقل عن الصفر المئوي من دون موافقة المهندس .
- (3) يجب تزويد المشرف على عملية شد الاوتار بمعلومات كاملة عن قوى شد الوتر الواجب استخدامها وعن الاستطالات المطلوبة .

- (4) يجب حسم الفقد في قوة شد الاوتار الناجم عن الاحتكاك في المرافع والمراسي . الا انه يسمح بإهمال الاحتكاك في اجهزة الشد اذا تم قياس القوة باستخدام خلايا الاحمال (Load Cells) .
- (5) يجب الاستمرار في شد الاوتار حتى الوصول الى الاستطالة المطلوبة و/او الوصول الى حمل الوتر . ويجب ان يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الاستطالة أي انزلاق للوتر يظهر عند الطرف غير المشدود . الا انه يجب الا يبدأ قياس الاستطالة الا بعد إزالة أي استرخاء يطرأ على الوتر .
- (6) توفر المقارنة بين مقدار القوة المقيسة في الوتر وتلك المحسوبة من الاستطالة معيارا لقياس دقة الافتراضات الخاصة بالفقد في اسباق الاجهاد الناجم عن الاحتكاك في مرحلة التصميم . واذا كان الفرق بين المقدرين اكبر من (6) بالمائة ، فانه يجب اتخاذ اجراءات للتصحيح شريطة موافقة المهندس على ذلك .
- (7) يجب الاحتفاظ بسجلات كاملة لجميع عمليات الشد ، على ان يتضمن ذلك قيم الاستطالة وقراءات مقاييس الضغط او خلايا الاحمال وقيم الانزلاق عند كل مرسى .
- (8) عند شد عدد كبير من الاوتار او عناصر الاوتار ، وعندما لا يمكن الوصول الى قوة الشد الكاملة في عنصر بسبب الكسر او الانزلاق او انسداد المجرى ، فان على المهندس - اذا لم يكن تبديل ذلك العنصر عمليا - دراسة ما اذا كان تعديل مستويات الاجهاد سيظل متفقاً مع حالة الحد المناظرة .
- (9) في حالة الأوتار المنحنية او الاوتار المكونة من عدد من العناصر الاساسية او الاوتار محملة على مراحل ، فان على المهندس ان يحدد أي العناصر يتم شدها لولا بالاضافة الى قيمة الحمل لكل جزء من الوتر .
- (10) يجب توفير حماية فاعلة للاوتار المشدودة والمراسي والمجري من التآكل في اثناء الفترة الواقعة بين شدها وتغطيتها بالرطوبة او الخرسانة او غيرها من المواد التي تكفل حماية دائمة . ويجب سد المجري عند نهاياتها واي فتحات قد توجد فيها .

12/8 تماسك اوتار اسباق الاجهاد وحمايتها

12/8/1 عام :

(أ) يجب حماية أوتار اسباق الاجهاد من التلف الميكانيكي (Mechanical Damage) والتآكل ، وقد يتطلب الامر

اتخاذ تدابير حماية من اضرار الحريق .

(ب) قد يكون احد متطلبات التصميم الهامة في اوتار اسباق الاجهاد توفير تماسك بينها وبين العنصر الانشائي الذي تجري له عملية اسباق الاجهاد .

12/8/2 تماسك اوتار اسباق الاجهاد الداخلية وحمايتها :

(أ) يسمح بحماية أوتار اسباق الاجهاد الداخلية ، وتوفير تماسك بينها وبين العنصر الانشائي ، اما باستعمال حقيين إسمنتي او حقيين من الاسمنت والرمل حسب ما هو وارد في [المادة \(12/9\)](#) من هذه الكودة .

(ب) يسمح بحماية أوتار اسباق الاجهاد باستخدام مواد اخرى اساسها البيتومين او الايوكسي او الراتنجات او المطاط او غيرها ، شريطة الاتعقد اهمية كبيرة على التماسك ومقاومة الحريق .

12/8/3 تماسك اوتار اسباق الاجهاد الخرجية وحمايتها :

(أ) يعتبر وتر اسباق الاجهاد خلجيا اذا وقع هذا الوتر خلج المنشأ بعد التأثير عليه باجهاد الشد ومشاكلته في مقاومة الاجهادات المؤثرة على العنصر الانشائي وقبل ان تتم حمايته . ولا ينطبق هذا على عقدة مؤلفة من مجموعة جيزان سابقة الصب تم اجهادها بلوتار اسباق اجهاد خلرجية ، ثم صبت عليها خرسانة او حقنت بحقين بحيث تم احتواء اوتار اسباق الاجهاد ضمن هذه الخرسانة او ذلك الحقين مع توفير غطاء كاف .

(ب) يتم في العادة توفير الحماية لاوتار اسباق الاجهاد الخرجية من التلف الميكانيكي او التآكل بتغطيتها بطبقة من خرسانة كثيفة او ملاط كثيف ذي سماكة كافية . ويمكن توفير تلك

(97)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

الحماية باستخدام مواد اخرى ذات صلابة كافية وثبات كاف لمقاومة الظروف الخاصة ببيئة معينة .

(ج) عند تحديد المادة المستخدمة لحماية اوتار اسباق الاجهاد الخرجية ، يجب توجيه عناية كاملة الى الحركة المتفاوتة

(Differential Movement) بين المنشأ ومادة الحماية المستخدمة ، والتي تنجم عن التغيرات في الاحمال

والاجهاد والرّوحف والاسترخاء (Relaxation) وانكماش الجفاف (Drying Shrinkage) والرطوبة

(Humidity) ودرجة الحرارة في كل منهما .

(د) اذا كانت مادة الحماية المستخدمة هي خرسانة كثيفة او ملاط كثيف ودلت التحريات على امكانية حدوث

تشققات غير مرغوبة ، فيجب طلاء الاوتار بمادة تقي من التآكل ولا تتلف من الحركة المتفاوتة بين الاوتار والمنشأ .

(هـ) اذا كان من المرغوب تحقيق تماسك بين اوتار اسباق الاجهاد الخرجية والمنشأ ، فيجب ان يتحقق ذلك باستخدام تسليح مناسب للغلاف الخرساني للمنشأ.

12/9 حقن مجاري اوتار اسباق الاجهاد بالحقين (Grouting of Prestressing Tendons)

12/9/1 عام :

(أ) ان الأهداف الرئيسية لحقن (Grouting) مجري اوتار اسباق الاجهاد تالية الشد بالحقين في العناصر الانشائية الخرسانية هي :-

- * منع تآكل اوتار اسباق الاجهاد .
- * ضمان تحويل الاجهاد بين اوتار اسباق الاجهاد والعنصر الانشائي الخرساني بكفاءة .

(98)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

(ب) لتحقيق الهدف الأول يجب ان يبقى الحقين قلوبا وان تتم تغطية اوتار اسباق الاجهاد تماما . كما يجب ان يخلو الحقين من أي مادة قد تسبب تفاقم الصدا .

(ج) يتطلب تحقيق الهدف الثاني ملء جميع الفراغات في مجري اوتار اسباق الاجهاد بحيث تكون له عند وصله المقاومة المطلوبة ومعايير المرونة المطلوب وخواص الانكماش المطلوبة ، وبحيث يتماسك بكفاءة مع الاوتار وجوانب المجري . كما يجب الا يتمدد الحقين عند التجمد الى الحد الذي يسبب تلفا في العنصر الخرساني الانشائي .

(د) يمكن تحقيق الأهداف المنصوص عليها اعلاه باتباع التوصيات الواردة في [النود من \(12/9/2\)](#) الى [\(12/9/11\)](#) من هذه الكودة .

(هـ) من الضروري ان يقوم فريق مؤهل بجميع عمليات حقن اوتار سبق الاجهاد وان يتم تحقيق مستوى عال من جودة المصنعية .

(و) يجب الاحتفاظ بسجلات عن خواص مادة الحقين وعن عمليات الحقن .

(أ) تصميم المجري :

- (1) تصنع المجري في العادة من الصلب الموجه (Corrugated Steel) ، وقد تكون تلك المجري مغلقة لحمايتها وذلك قبل وضعها في الخرسانة . ويسمح بصناعة المقاطع القصيرة من المجري من المطاط المنفوخ او المضغوط (Inflated or Compressed Rubber) .
- (2) يجب تفادي التغيرات المفاجئة في اقطار المجري واتجاهاتها .
- (3) يجب تزويد المجري بفتحات عند قمم مسلها الطولي وعند أي تغير رئيس لا يمكن تفاديه في مقطع المجري وفي أي موضع اخر يتطلب ذلك ، على الا تزيد المسافة بين كل فتحة واخرى عن (15) مترا . ويجب تزويد المجري بفتحات لرساء (Anchorage Vents) مع توافر الامكانية لاغلاق جميع الفتحات .

(99)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

- (4) يجب منع دخول الماء الى المجري التي تم وضع الاوتار فيها . الا انه قد يكون من الضروري تبلييل (Wetting) المجري وهي خالية من الاوتار ، وفي تلك الحالة يجب ان تكون فتحات التصريف (Drainage Vents) عند ادنى نقط المجري منسوبا .
- (5) يجب أن تكون الفتحات المستخدمة مسننة لتسمح باستخدام وصلات مقلوطة (Screwed Connections) متصلة بمضخة حقن . ويفضل ان تتوفر امكانية حقن اطوال من المجري الافقي من كل من طرفيه .
- (6) يجب أن تكون الفتحات ووصلات حقن (Injection Connections) المجري امينة ومانعة للتسرب . وقادرة على مقاومة الاضطراب الحادث قبل صب الخرسانة والضغط المتولدة فيه في اثناء كل من الشد والحقن .
- (7) يجب ان تكون المادة المبطنة للمجرى الراسي جاسئة وسميكة بدرجة كافية لمقاومة الانحراف الناجم عن ضغط الخرسانة في اثناء صبها . وقد يكون من المفيد مد مجرى راسي بوساطة انبوب راسي وخران علوي (Header Tank) لجمع أي كمية من الماء المنفصل عن الحقن في اثناء ضخه .
- (8) اذا كان من المحتمل ان يتسبب التأخير الحاصل بين شد اوتار اسباق الاجهاد وحقن المجري في تفاقم تآكل الاوتار ، فانه يجب اعتبار امكانية تغطية الفولاذ بربوت واقية قابلة للذوبان (Protective Soluble

Oils او موانع صدأ في حالة بخارية (Vapour-phase Inhibitors). ويشترط ان تكون تلك المواد مطابقة لتوصيات الصانع ، كما يجب اثبات ان استخدامها لن يكون له أثر عكسي على خواص الحقيين وتماسكه مع اوتار اسباق الاجهاد .

(ب) الانشاء :

(1) قبل صب الخرسانة يجب التفتيش على استمرارية خطوط المجري واماكنها الصحيحة ومتانة تثبيتها والانبعاجات فيها والفواصل والثقوب واي عيوب يمكن تصحيحها . ويجب توجيه عناية خاصة الى الفواصل بين المجري والمراسي والفواصل بين الوحدات سابقة الصب .

(100)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

(2) يسمح بتقصي اماكن التسرب في المجري بضخ هواء تحت ضغط لا يزيد عن (0.2) نيوتن/ملمتر مربع للمجري الافقية وعن (1.0) نيوتن/ملمتر مربع للمجري الرأسية وتستخدم صمامات تنفيس ضغط (Pressure Relief Valves) لضمان عدم تجلوز الحلود المبينة اعلاه .

(3) يجب التفتيش على الفتحات للتأكد من عدم انسدادها . وتعد سهولة حوكة اوتار اسباق الاجهاد في المجري دليلا على سهولة حوكة الحقيين .

(4) يجب الحفاظ على المجري المبطنة (Lined Ducts) قبل الحقن (Grouting) لمنع تآكل اوتار اسباق الاجهاد او التلف المحتمل الناجم عن الصقيع او عن زيادة نسبة الماء في الحقيين . وقد يكون من الضروري احيانا نفخ هواء جاف خال من الزيت (Dry Oil-Free Air) لمنع تكثف بخار الماء في المجري اذا رذكت غير مروبة لفترة من الوقت .

(5) قد يتطلب الامر تبليل المجري غير المبطنة قبل حقنها لمنع امتصاص الماء من الحقيين من قبل الخرسانة المحيطة . وقد يكون من المفضل غسل تلك المجري قبل حقنها بملاط رقيق القوام من الاسمنت ، على ان يضاف اليه عامل مشتت (Dispersing Agent) مناسب اذا دعت الضرورة الى ذلك .

(6) يجب ابقاء المجري الرأسية (Vertical Ducts) مغلقة بصورة دائمة قبل حقنها ، وذلك لمنع دخول مياه الامطار والانقاض الى داخلها .

(أ) عام :

يجب ان يكون الحقين ذا سيولة عالية وتماسك عال في حالته اللدنة (Plastic) ، وقليل التماسك عند التصلد ، وذا مقاومة كافية عند تصلده تماما . وتعتمد هذه الخواص على الاختيار الصحيح للمواد واسلوب خلطها.

(101)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

(ب) السيولة (Fluidity) :

- (1) يجب ان يكون الحقين ذا سيولة عالية تسمح بسهولة ضخه وتسربه خلال جديلة الاسلاك (Strand) . كما يجب ان تكون تلك السيولة منخفضة بدرجة كافية لطرد الهواء من المجرى (Duct) .
- (2) يمكن زيادة سيولة الحقين بزيادة نسبة الماء الى الاسمنت فيه ، الا ان ذلك قد يجعل الحقين اكثر ميلا الى الترف (Bleeding) مما يسبب نقصا في مقاومة الخرسانة عند تصلدها . ويمكن زيادة سيولة الحقين من دون انقاص مقاومة الخرسانة باستخدام عامل ملدن (Plasticizing Agent) على الرغم من ان ذلك قد يسبب زيادة الترف مرة اخرى . وقد يكون من الممكن وقف زف الحقين باستخدام عامل ممدد (Expanding Agent)
- (3) يعد قياس الزمن الذي يستغرقه تدفق (1.0) لتر من الحقين من قمع (Funnel) او مخروط تدفق (Flow Cone) ابسط فحص يتم اجراؤه في الموقع لقياس التدفق . ويسمح باستخدام قمع تدفق ذي انبوب خروج (Outlet Pipe) قطره (10) ملمترات وزمن تدفق للماء قدره (5) ثوان . وعند استخدام هذا القمع فان زمن تدفق الحقين المكون من الاسمنت والماء يتراوح بين (12) ثانية و (25) ثانية في العادة . ويمكن استخدام هذه الطريقة لتحديد سيولة الحقين وقياس قوام (Consistency) الحقين الطلج في الموقع والحقين المنبثق عند المخارج من المجري .
- (4) يتصف الحقين المحتوي مضافات لتعديل سيولته ، وكذلك الحقين عالي الغروانية (Highly Colloidal Grout) ، بنقص مقاومته للقص ولزيادة زمن تدفقه عند فحصه بمخروط التدفق عن (25) ثانية .
- (5) لا يعد زمن التدفق مؤشرا على قابلية الحقين للضخ (Pumpability) .

(ج) التماسك (Cohesion) :

- (1) يعد التماسك مقياسا لمقاومة الحقين للانفصال الحبيبي (Segregation) والترف (Bleeding) والهبوط (Settlement)

- (2) يمكن زيادة التماسك بانقاص نسبة الماء الى الاسمنت . ويفضل استخدام مضافات لتعديل اللزوجة (Viscosity) او انتاج الحقين بخلط يتصف بلارتفاع مقاومته للقص ، الا ان ذلك قد يسبب زيادة معدل تصلد الحقين . وتسبب بعض المضافات نقصا ضئيلا في معدل اكتساب الحقين المتصلد للمقاومة (Strength) .
- (3) يتم في العادة اجراء فحوص الترف او هبوط الحقين في درجة حرارة قدرها (20) درجة مئوية وعلى عينات لارتفاعها (100) ملمتر . موضوعة في أوعية غير منفذة قطرها (100) ملمتر.
- (4) يجب الا يزيد هبوط السطح العلوي لحبيبات الاسمنت عن ملمترين بعد (3) ساعات او عن (4) ملمترات في حده الاقصى .
- (5) يجب ان يعيد الحقين امتصاص أي ماء ينفصل على السطح على مدى (24) ساعة.
- (6) يجب الا يزيد التمدد غير المقيد (Unrestrained Expansion) عن (10) بالمائة عند استخدام عوامل تمدد منتجة للغاز (Gas-producing Expanding Agents) .

(د) مقاومة الضغط (compressive Strength) :

- يجب الا تقل مقاومة كسر مكعبات من الحقين مصنوعة ومعالجة ومفحوصة حسب المواصفة القياسية البريطانية (BS 1881: parts 108, 111 and 116) عن (30) نيوتن/ملمتر مربع بعد (28) يوما .

12/9/4 تكوين الحقين (Composition of Grout) :

- (أ) يتكون الحقين من اسمنت بورتلاندي عادي ورمل ومواد مالئة (Fillers) . كما تستخدم فيه مضافات في بعض الاحيان .
- (ب) الإسمنت :
- يجب ان يكون الاسمنت المستخدم مطابقا للمواصفة القياسية البريطانية (BS12) .

(ج) الماء :

يعتبر الماء الصالح للشرب صالحا لخلط الحقيين . وتبين المواصفة القياسية البريطانية (BS 3148) الفحوص التي تحدد مدى ملائمة الماء لخلطه مع الحقيين .

(د) الرمل والمواد المالئة (Sand and Fillers) :

- (1) يستخدم الرمل والمواد المالئة في العادة في الحقيين المصبوب في مجلي يزيد قطرها عن (150) ملمترا .
- (2) يجب أن يكون تلوج الرمل مطابقا لمتطلبات المواصفة القياسية البريطانية (BS 882) وان يمر من منخل قياس فتحته (1.18) ملمتر حسب المواصفة القياسية البريطانية (BS 410) .

(هـ) المضافات (Admixtures) :

- (1) يجب استخدام المضافات حسب توصيات الصانع وتعليماته . ويجب ان تكون تلك المضافات خالية من أي مواد كيميائية قد تسبب زيادة تآكل اوتار اسباق الاجهاد او تلف الحقيين مثل الكلوريدات والنترات والكبريتات . وقبل اضافة اكثر من مضاف الى الحقيين ، يجب توفير معلومات كافية حول اثر ذلك على خواص الحقيين .
- (2) يسمح باستخدام كل من العوامل الملدنة (Plasticizing Agents) وعوامل تعديل اللزوجة (Viscosity Modifying Agents) ومضافات توليد الغاز (Gas Generating Admixtures) .
- (3) لا تسبب مضافات توليد الغاز إزالة الهواء المحبوس في الفراغات ، ولكنها تقلل من حجم تلك الفراغات .
- (4) يجب الا يزيد التمدد غير المقيد (Unrestrained Expansion) للحقيين المحتوى عامل تمدد عن (10) بالمائة عند درجة حرلة قدرها (20) درجة مئوية . ويزيد هذا التمدد مع ارتفاع درجة الحرلة بينما ينقص مع زيادة الضغط .

- (5) قد يكون استخدام المبططات (Retarders) ذا نفع عند حقن مقاطع طويلة من الجرى .

(و) محتوى الكلوريدات :

يجب الا تزيد نسبة الكلوريدات من جميع المصادر مجتمعة كالاسمنت والماء والرمل والمواد المائلة والمضافات عن (0.1) بالمائة من كتلة الاسمنت .

12/9/5 خلط الحقين :

- (أ) يجب ان تخلط جميع مكونات الحقين بالحجم ، ويجب الا تزيد نسبة الماء الى الاسمنت عن (0.44) .
- (ب) تبلغ نسبة الماء الى الاسمنت القصوى لحقين اسمنتي مضبوط حوالي (0.40) . وقد تكفي نسبة قدرها (0.35) عند استخدام مضاف مناسب .
- (ج) يجب الا تزيد كمية الرمل او المادة المائلة المستخدمة عن (30) بالمائة من كتلة الاسمنت
- (د) يجب خلط كمية كافية من المواد لضمان حقن المجرى باكماله مع اخذ كمية الحقين التي تضيع في اثناء الحقن في الاعتبار .
- (هـ) يجب خلط الحقين في خلاط قادر على انتاج حقين متجانس وغرواني (Homogeneous Colloidal Grout) ، مع الابقاء على الحقين بعد الانتهاء من الخلط في حالة تتسم بالجوكة البطيئة المستمرة (Slow Continuous Agitation) حتى يتم ضخه في المجرى.
- (و) يجب إضافة الماء الى الخلطة لولا ثم الاسمنت . وبعد خلط هاتين المادتين جيدا يسمح باضافة الرمل او المادة المائلة .
- (ز) يعتمد زمن الخلط على نوع الخلاط ، ويجب اتباع جميع توصيات الصانع بهذا الخصوص . وبصفة عامة يتراوح زمن الخلط الادنى بين (0.5) دقيقة ودقيقتين . ويجب عدم الاستمرار في الخلط لمدة تزيد عن (4) دقائق .
- (ح) عند استخدام مضافات من أي نوع ، يجب اتباع توصيات الصانع وتعليماته .

(105)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

12/9/6 خطوات الحقن :

- (أ) الاختبارات (Trials) :
- (1) قد يتطلب الامر اجراء اختبارات حقن على مجري ممثلة لتلك التي سيتم حقنها ، وذلك في الحالة التي يشك فيها بالمقدرة على حقن مجرى معين .
- (2) اذا اثبتت نتائج الاختبارات عدم امكانية ملء المجري بالحقين العادي ، فيسمح باخذ امكانية استخدام

(Vacuum Grouting)

الحقن بالتفريغ الهوائي في الاعتبار .

(ب) الحقن (Injection) :

- (1) يجب ان تكون مضخة الحقن من نوع موجب الازاحة (Positive Displacement Type) ومزودة بصمام امان لمنع تولد ضغط زائد . وتكون الوصلة بين المضخة والمجرى موجبة ودرة الشفط (Suction Circuit) في المضخة مانعة لنهاذ الهواء (Airtight) .
- (2) يجب وضع مقياس لقياس الضغط عند مدخل المجرى (Duct Inlet) . اما اذا لم يتمكن مشغل المضخة من رؤية مقياس الضغط في هذا الموضع ، فيوضع المقياس عند مخرج المضخة (Pump Outlet) للسماح بفحص الحقن والانداز بوقوع انسداد وشيك (Incipient Blockage) .
- (3) يجب تزويد العوارض (Baffles) في المضخة بمصافي منخلية (Sieve Strainers) قياس فتحاتها (1.18) ملمتر . كما يجب ان تكون الشبيات والصمامات وتغيرات القطر في نظام التمديدات الى المضخة اقل ما يمكن .
- (4) يجب أن تكون المضخة المستخدمة لحقن المجري الافقية قادرة على الحقن بمعدل مستمر قدره من (6) امتار/دقيقة الى (12) مترا/دقيقة.
- (5) يجب أن تكون المضخة المستخدمة لحقن المجري الرأسية قادرة على الحقن بمعدل مستمر يتراوح بين مترين/دقيقة و (3) امتار/دقيقة وبضبط لا يزيد عن (2) نيوتن/ملمتر مربع .

(ج) طريقة الحقن (Injection Procedure) :

- (1) يجب استخدام الحقن في زمن لا يتعدى (30) دقيقة من خلطة باستثناء الحالات التي تستخدم فيها عوامل مبطنة
- (2) يعتبر تحديد الوقت الذي يجب استخدام الحقن فيه هاما ، وبخاصة اذا اشتمل الحقن على عامل تمدد غازي (Gas Expanding Agent) .
- (3) يجب ان تتم عملية حقن المجري في اسرع وقت بعد شد الفولاذ .
- (4) اذا كان من المحتمل ان تصدأ الاوتار بسبب التأخير بين امرار اوتار اسباق الاجهاد في المجري وحقن المجري ، فيجب عندئذ اخذ امكانية طلاء الفولاذ زيوت ذائبة واقية (Protective Soluble Oils) في الاعتبار .

- (5) يجب ان تضمن خطوات حقن المجري امتلاءها بالحقين تماما . كما يجب ان يكون الحقن بمعدل مستمر وثابت وبطى بلرحة كافية تمنع الانفصال الحبيبي (Segregation) ، وبخاصة في المواضع التي يتحرك عندها الحقين بصعوبة .
- (6) عند حقن مجري موجهة (Undulating Ducts) يجب ان يكون معدل الحقن ذا سرعة كافية تمنع نزول دفق الحقين وانحباس الهواء عند تدفق الحقين الى الاسفل .
- (7) يجب الاستمرار في الحقن الى ان تصبح سيولة الحقين او كثافته عند تدفقه من الأطراف الحرة والفتحات في المجري مماثلة لسيولة الحقين الذي يجري حقنه او كثافته.
- (8) يجب اغلاق الفتحات على التوالي مع استمرار امتلاء المجري . وبعد اغلاق اخر فتحة يجب الحفاظ على الضغط في المجري مساويا (0.5) نيوتن/ملمتر مربع لمدة (5) دقائق.
- (9) يجب حقن المجري الرأسية والمائلة من ادنى نقطة فيها ، على الا يزيد الطول الاقصى المحقون في عملية واحدة عن (50) مترا .

(107)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

- (10) بعد انتهاء الحقن يجب منع فقد أي كمية من الحقين من الجرى .

12/9/7 الانسدادات والكسر (Blockages and Breakdown) :

- (أ) في حالة ظهور أي عيب في اثناء عملية الحقن ينصح بزالة الحقين من الجرى واعادة عملية الحقن من جديد .
- (ب) يجب توفير وسائل كافية لازالة الانسدادات في المجري ، وذلك باستخدام الماء تحت ضغط عال او باستخدام الهواء المضغوط .

12/9/8 الصيانة والامان (Maintenance and Safety) :

- (أ) يجب غسل جميع المعدات بعناية في زمن لا يتجاوز (3) ساعات من انتهاء الحقن مع توجيه عناية خاصة الى غسل الانابيب .
- (ب) يجب تصريف الماء تماما من المضخة والخلاط والانابيب بعد الانتهاء من غسلها ، وذلك لمنع زيادة كمية الماء في خلطات الحقين التالية .
- (ج) يجب ان يدرك مشغلو اجهزة الحقن الاخطار المحتملة المرتبطة باستخدام هواء مضغوط . ويجب على جميع العاملين

على اجهزة الحقن لرتداء نظرات واقية طوال الوقت .

12/9/9

الحقن بالحقين في الطقس البارد (Grouting During Cold Weather)

- (أ) في الطقس البارد يجب تسجيل درجات الحرارة ، على ان يتضمن ذلك اعلى درجة حرارة وادنى درجة حرارة للهواء بالاضافة الى درجات حرارة العناصر الانشائية المزمع حقنها .
- (ب) يجب ان تكون جميع المجري والمعدات والمواد خالية تماما من الجليد والصقيع.
- (ج) يجب الا يتم الحقن عندما تنخفض درجة حرارة العنصر الانشائي الى ادنى من (5) درجات مئوية او عندما يتوقع ان تهبط الى ادنى من هذه اللوجة في اثناء الساعات ال (48) التالية لعملية الحقن .

(108)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

- (د) يجب عدم تدفئة المجري بالبخار ما لم يتم رفع درجة حرارة العنصر الانشائي ايضا بتدفئة خلرجية .
- (هـ) يسمح بتدفئة مواد الحقن على ان يتم ذلك حسب ما ورد في الباب الثالث من المجلد الاول (الاعمال المدنية والمعملية) من المواصفات الفنية العامة للمباني الصادر عن وزارة الاشغال العامة في عام 1985.

12/9/10

الاحتياطات المتخذة بعد الحقن بالحقين :

- (أ) يجب اغلاق جميع الفتحات بعد الحقن بالحقين ، وذلك لمنع دخول الماء او أي مواد مانعة للتصلد او غير ذلك من العوامل المسببة للصدأ.
- (ب) يجب حماية المراسي وغيرها من المواد المعدنية التي يجب ان تبقى في مواضعها بصورة دائمة من دخول الماء او غيره من المواد المسببة للتلف .

9/11/12

التحقق من كفاءة الحقن بالحقين :

- (أ) يسمح بالتحقق من كفاءة الحقن بالحقين باستخدام أساليب فحص بالتصوير بأشعة غاما (Gamma) (Radiography Testing Techniques ، وفقا لما ورد في المواصفة القياسية البريطانية part : BS 4408)
- (3) .
- (ب) تشمل العيوب التي يمكن استشفافها من التصوير بأشعة غاما ما يلي :-

- * عدم امتلاء المجري تماما بالحقين .
- * وجود جيوب من الهواء والماء .
- * وجود شقوق (شريطة ان يكون اتجاه الشقوق في اتجاه الاشعة) .
- * وجود شقوق في اوتار اسباق الاجهاد .
- * وجود تنخرب (تعشيش) في الخرسانة .

كما يستشف من التصوير بهذه الاشعة موقع كل من المجري ووتار اسباق الاجهاد .

الباب الثالث عشر

مراقبة المنشآت وعناصرها واختبارها

13/1 عام

13/1/1 ان الهدف من المراقبة والاختبار للمنشآت وعناصرها هو التأكد من تحقيق مواصفات الانشاء ودقة الابعاد واسلوب التشغيل ودرجة الخرسانة .

13/2 الفحوص والاختبارات التي تجري على الخرسانة

13/2/1 الخرسانة الطلجة :

يتم فحص عينات من الخرسانة الطلجة حسب ما ورد في المجلد الاول (الاعمال المدنية والمعمارية) من المواصفات الفنية العامة للمباني الصادر عن وزارة الاشغال العامة في عام 1985.

13/2/2 الخرسانة المتصلدة :

(أ) عام :

(1) يتم اختبار خرسانة العنصر الإنشائي بعد تصلدها لأغراض التدقيق الاعتيادي وضبط الجودة او في الحالات التي تشير المراقبة بالنظر او تدل الفحوص فيها على عدم مطابقة الخرسانة المتصلدة للمواصفات المطلوبة .

(2) اذا اشرت نتائج الفحوص الواردة في [السند الفرعي \(13/2/2 ب\)](#) الى عدم مطابقة الخرسانة المتصلدة

للمواصفات المطلوبة ، فيسمح باجراء اختبار تحميل حسب ما ورد في المجلد الاول من المواصفات الفنية العامة للمباني الصادر عن وزارة الاشغال العامة في عام 1985.

(ب) أنواع الاختبارات :

(1) اختبار المقاومة بالضغط :

يتم تحديد مقاومة الخرسانة بالضغط حسب المواصفة القياسية البريطانية (BS 1881 : Part 4) ، على ان يراعى تلافي التعرض لقضبان التسليح عند الحفر لاختبار عينات لبية .

(2) الاختبار بالأشعة :

يسمح بفحص العناصر الانشائية من الخرسانة سابقة الاجهاد التي لا يزيد عمقها عن (450) ملمترا بواسطة الاشعة ، وذلك للتأكد من عدم وجود فراغات فيها . كما يهدف هذا الفحص الى التأكد من امتلاء مجلري اوتار اسباق الاجهاد بالحقيين بالاضافة الى تحديد عدد قضبان التسليح في العنصر الانشائي ومواقعها . ويتم اجراء الفحص حسب المواصفة القياسية البريطانية (BS 4488 : Part 3).

(3) الاختبارات الصوتية :

* في الحالات التي يتوقع فيها عدم كفاية الدمك او نقص في مقاومة الخرسانة ، فان اجراء الاختبارات الصوتية لاجراء العنصر الانشائي المشتبه في سلامتها والاجراء المجاورة لها يوفر اساسا مفيدا للمقارنة .
* تستخدم في هذه الطريقة منحنيات اعدت من قبل بالاعتماد على نتائج فحص عدد كبير من العينات لتحديد العلاقة بين سرعة الامواج الصوتية ومقاومة الخرسانة المتوقعة.
* يتطلب فحص الخرسانة بهذه الطريقة لتحديد مقاومتها تدريبا وخبرة ودراية .

(4) الاجهزة الكهرومغناطيسية :

يمكن تحديد عمق اوتار اسباق الاجهاد او فولاذ التسليح حتى عمق (70) ملمترا باستخدام اجهزة كهرومغناطيسية وذلك حسب المواصفة القياسية البريطانية (BS 4408 : Part 1) .

(5) مطرقة شميدت :

يسمح باستخدام مطرقة شميدت لتحديد مقاومة الخرسانة بصورة تقريبية حيث تستخدم في هذه الطريقة منحنيات تبين العلاقة بين مقاومة الخرسانة والقراءة المناظرة . وتحدد مقاومة الخرسانة من اخذ متوسط ما لا يقل عن (9) قراءات تؤخذ في مناطق لا يقل بعدها عن حافة العنصر الانشائي عن (25) ملمترا . وتبلغ دقة النتائج التي يتم الحصول عليها باستخدام هذه الطريقة (3±) نيوتن/ملمتر مربع . ويجب التفريق بين النتائج التي يتم الحصول عليها للسطوح الخشنة من جهة وللسطوح الملساء من جهة

اخرى .

- 13/3** دقة الابعاد وشقوق السطح
- 13/3/1** يراعى ما ورد في المجلد الاول (الاعمال المدنية والمعمارية) من المواصفات الفنية العامة للمباني الصادر عن وزارة الاشغال العامة في عام 1985.
- 13/3/2** يجب مراقبة سطوح العناصر الانشائية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات .
- 13/3/3** يسمح باصلاح عيوب السطح في حالة توافر المقاومة الكافية للخرسانة ، بحيث لا يؤثر هذا الاصلاح على نوعية التشطيب المطلوب وجودته مع تحقيق متطلبات القوة والديمومة .
- 13/3/4** في الخرسانة الظاهرة يجب العناية باختبار نسب مكونات الخليط بحيث ينسجم لون المنطقة المراد تغطيتها مع لون الخرسانة في الاجزاء المنهارة من المنشأ .

(112)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

المصطلحات الفنية

	(أ)
Initial	ابتدائي
Strain Compatibility	اتساق الانفعال ، انسجام الانفعال ، توافق الانفعال
Equilibrium	اقران
Overall Equilibrium	اقران كلي
Stress	اجهاد
Compressive Stress	اجهاد ضغط
Tensile Stress	اجهاد شد
Flexure Stress	اجهاد انحناء
Design Compressive Stress	اجهاد الضغط التصميمي

Flexure Tensile Stress	اجهاد شد الخنثائي
Friction	احتكاك
Performance Test	اختبار اداء
Anchoring	لرساء - تثبيت
Relaxation	استرخاء
Linear Interpolation	استكمال خطي
Stability	استقرار
Wedge	اسفين
Split Wedge	اسفين منشطر
Extension	استطالة ، امتداد
Redistribution	اعادة توزيع
Release	افلات
Safety	امان
Tilt	امالة ، تميل
Initial Tilting	امالة ابتدائية
Maximum Lateral Bow	انحناء جانبي أقصى
Composite Structure	انشاء وكب
Strain	انفعال
Shrinkage Strain	انفعال الانكماش
Specific Creep Strain	انفعال الزحف النوعي
Segregation	انفصال حبيبي

(113)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

Split	انفلاق
Longitudinal Splitting	انفلاق طولي
Crushing	انسحاق
Blockage	انسداد
Burst	انفطار
Shrinkage	انكماش

	(ب)
Span	بجر
Alternate Spans	بجور متبادلة
Soffit	بطنية (سطح سفلي لعنصر انشائي)
Slab	بلاطة
Flat Slab	بلاطة مسطحة
	(ت)
Post-tensioned	تالي الشد
Corrosion	تاكل ، صدأ
Shock Loading	تحميل فجائي
Storage	تخزين
Deflection	توخيم
Instantaneous Deflection	توخيم لحظي
Long-term Deflection	توخيم طويل الامد
Wetting	توطيب ، تبليل
Reinforcement	تسليح
Shear Reinforcement	تسليح قص
Elastic Deformation	تشوه من
Deformation	تشوه
Curvature	تقوس
Hardening	تقسية
Composition	تكوين
Mechanical Damage	تلف ميكانيكي
Honeycombing	تنخرب (تعشيش)
Cohesion	تماسك ، التحام
Bond	تماسك
Unrestrained Expansion	تمدد غير مقيد

	(ج)
Beam	جائر
Slender Beam	جائر نحيف
Continuous Beam	جائر مستمر
Strand	جديلة
Web	جذع
Relative Stiffness	جساءة نسبية
Jack	جهاز شد

	(ح)
Limit State	حالة حد
Ultimate Limit State	حالة حد اقصى
Serviceability Limit State	حالة حد تشغيل
Critical Limit State	حالة حد حرجة
Deflector	حرف
Abrasive	حاك
Differential Movement	حركة متفاوتة
Grout	حقين
Grouting	حقن
Vacuum Grouting	حقن بالتفريغ الهوائي
Load	حمل
Design Load	حمل تصميمي
Design Service Load	حمل التشغيل التصميمي
Service Load	حمل التشغيل
Permanent Load-sustained Load	حمل دائم
Fluctuating Load	حمل متذبذب

	(د)
Degree of Compaction	درجة دك
Compaction	دك
Durability	ديمومة

Principal	(ر)
Relative Humidity	رئيسي
Support	رطوبة نسبية
	ركوة ، دعامة

(115)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

Creep	(ز)
	زحف

Pre-tensioned	(س)
Precast	سابق الشد
Behaviour	سابق الصب
Elastic Behaviour	سلوك
Wire	سلوك مرن
Fluidity	سلك
	سيولة

Tensile	(ش)
Tape	شد
Crack	شريط
Surface Crack	شق ، شوخ
	شق سطحي

Mild Steel	(ص)
Pressure Relief Valve	صلب طري عادي
Maintenance	صمام تنفيس ضغط
	صيانة

Direct Compression	(ض)
--------------------	-----

Compression	ضغط مباشر ضغط
Prestress Development	(ط) طول تطوير اسباق الاجهاد
Transmission Length	طول انتقال الاجهاد
(116)	كودة الخرسانة سابقة الإجهاد
Agent	(ع) عامل
Dispersing Agent	عامل مشتت
Plasticizing Agent	عامل ملدن
Gas Expanding Agent	عامل تمدد غزي
Width	عرض
Lateral Instability	عدم استقرار جانبي (عوضي)
Instability	عدم استقرار
Lateral Bending Moment	عزم انحناء جانبي
Resistance Moment	عزم مقاوم
Moment	عزم
Depth	عمق
Effective Depth	عمق فعال
Total Depth	عمق كلي
Column	عمود
Member	عنصر انشائي ، عضو
Colloidal	(غ) غرواني
Concrete Cover	غطاء خرساني
Galvanizing	غلفنة
Sheath	غمد

Statically Indeterminate

غير محدد استاتيكيًا

Loss

(ف)

فاقد ، فقدان (خسارة)

Vent

فتحة

Anchorage Vent

فتحة لرساء

Drainage Vent

فتحة تصريف

Effectiveness

فعالية ، كفاءة

Immediate Loss

فقد آني

(117)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

Pumpability

(ق)

قابلية الضخ

Soluble

قابل للذوبان

Shear

قص

Bar

قضيب

Funnel

قمع

Consistency

قوام

Radial Force

قوة نصف قطرية

Bursting Force

قوة انفطرية

Link , Stirrupe , Tie

(ك)

كانة ، اسورة

Cable

كبل

End Block

كتلة طرفية

Sleeve

كمة

Plastic Sleeve

كمة بلاستيكية

Inelasticity

(ل)

لا مرونة

Instantaneous	لحظي
Plastic	لدن
Viscosity	لزوجة
Coil	لفة
Bearing Plate	لوح تحميل
Circular Bearing Plate	لوح تحميل دائري
Fibre	ليف
Torsion	لي
	(م)
Inhibitor	مانع
Airtight	مانع لنفوذ الهواء
Filler	مادة مألثة ، مألئ

(118)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

Retarder	مبطئ ، معوق ، مؤخر
Spacer	مباعد
Multi	متعدد
Duct	بجري
Udulating Duct	بجري موج
Rubber Duct	بجري مطاطي
Solvent Solution	محلول مذيب
Longitudinal Axis	محور طولي
Centroidal Axis	محور وركزي
Hydraulic Jack	مرطاع هيدروليكي
Lubricant	مزلق
Greased	مشحم
Sieve Strainer	مصفي منخلي
Workmanship	مصنعية
Admixture	مضاف

Factor	معامل
Depth Factor	معامل العمق
Modulus	معاير
Modulus of Elasticity	معاير مرونة
Design Criteria	معاير تصميم
Section	مقطع
Plane Section	مقطع مستوى
Cracked Section	مقطع متشقق
Sling	مقلع
Inclined Sling	مقلع مائل
Vertical Sling	مقلع رأسي
Compressive Strength	مقاومة الضغط
Design Shear Resistance	مقاومة القص التصميمية
Fire Resistance	مقاومة الحريق
Bonded	ممسوكة
Handling	مناولة
Structure	منشأ
Release Position	موضع افلات

(119)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

	(ن)
Gripping Device	نبيطة امسك
Bleeding	زف
Modular Ratio	نسبة معيارية
Post-tensioning System	نظام الشد التالي
Lifting Point	نقطة رفع

(هـ)

Settlement	هبوط
------------	------

	(و)
Tendon	وتر
Pre-tensioned tendon	وتر سابق الشد
Post-tensioned tendon	وتر لاحق الشد
Curved Tendon	وتر قوسي
Straight Tendon	وتر مستقيم
Deflected Tendon	وتر منحرف
Internal Tendon	وتر داخلي
External Tendon	وتر خارجي
Tension Face	وجه الشد
Joint	وصلة
Screwed Connection	وصلة مقلوطة
Injection Connection	وصلة حقن

(120)

كودة الخرسانة سابقة الإجهاد

المصادر

1- (كودة الخرسانة العادية والمسلحة) من كودات البناء الوطني الاردني . مجلس البناء الوطني الاردني ، وزارة الاشغال العامة والاسكان ، عمان الطبعة الاولى ، 1993 .

2- المواصفات الفنية العامة للمباني ، المجلد الاول : الاعمال المدنية والمعمارية ، وزارة الاشغال العامة ، عمان ، الطبعة الأولى ، 5891.

3- British Standard Code of Practice , CP 110 : Part 1 ,
"The Structural Use of Concrete – Design, Materials and Workmanship".

4- British Standard , BS 8110 : Part 1 , 1985 ,
"Structural Use of Concrete – Code of Practice For Design and Construction".

وحدات النظام الدولي (SI Units)

والوحدات المستعملة معها

الرمز العربي	الرمز الدولي	الوحدة	الكمية
م	m	متر	الطول
سم	cm	ستيمتر	
ملم	mm	ملمتر	
كم	km	كيلومتر	
غم	g	غرام	الكتلة
كغم	kg	كيلو غرام	
طن	t	طن	
ملغم	mg	ميليغرام	
ثانية	s	ثانية	الزمن
دقيقة	min	دقيقة	
ساعة	h	ساعة	
يوم	d	يوم	
درجة	°	درجة	زاوية مستوية
دقيقة	'	دقيقة	
ثانية	"	ثانية	
لتر	L	لتر	الحجم
مللتر	m L	مليلتر	
م ³	m ³	متر مكعب	
م ²	m ²	متر مربع	المساحة
ملم ²	m m ²	مليمتر مربع	
ن	N	نيوتن	القوة
كن	kN	كيلو نيوتن	
ن/ملم ²	N / mm ²	نيوتن/ملمتر مربع	الاجهاد
كن/م ²	kN / m ²	كيلو نيوتن/متر مربع	
°س	°C	درجة مئوية	درجة الحرارة

معاملات التحويل من النظام المتري الى النظام الدولي

نظام دولي			نظام متري
نيوتن	9,81	=	كيلو غرام قوة
نيوتن . متر	9,81	=	كيلو غرام قوة . متر
نيوتن / متر	9,81	=	كيلو غرام قوة / متر
نيوتن / ملمتر مربع	0,0981	=	كيلو غرام قوة / سنتيمتر مربع
نيوتن / متر مربع	9,81	=	كيلو غرام قوة / متر مربع
نيوتن / متر مكعب	9,81	=	كيلو غرام قوة / متر مكعب
نيوتن	1	=	0,102 كيلو غرام قوة
نيوتن . متر	1	=	0,102 كيلو غرام قوة . متر
نيوتن / متر	1	=	0,102 كيلو غرام قوة / متر
نيوتن / ملمتر مربع	1	=	10,20 كيلو غرام قوة / سنتيمتر مربع
نيوتن / متر مربع	1	=	0,102 كيلو غرام قوة / متر مربع
نيوتن / متر مكعب	1	=	0,102 كيلو غرام قوة / متر مكعب

الأسس المتبعة في تويب وترقيم

كودات البناء الوطني الاردني

اولا : قسمت كودات البناء الوطني الاردني وحسب موضوع البحث الى عدة كودات مختلفة العناوين ، وقد اعطيت كل كودة رقما متسلسلا يميزها عن غيرها من الكودات.

ثانيا : تم تقسيم الكودة الواحدة الى عدة ابواب رئيسية واعطى كل باب رقما متسلسلا ضمن الكودة يميزه عن غيره من الابواب .

: قسم كل باب من الابواب المختلفة لكل كودة وبترتيب تنزلي الى ما يلي :-

المادة : ويرمز اليها برقمين مختلفين تفصل بينهما اشارة (/). ويمثل الرقم الذي على اليمين رقم الباب الذي تفرعت عنه هذه المادة بينما يمثل الرقم الذي على اليسار رقم المادة نفسها .

البند : ويرمز اليه بثلاثة ارقام مختلفة تفصل بين كل اثنين منها اشارة (/) ويمثل الرقم الذي على اليمين رقم الباب ، ويمثل الرقم الاوسط رقم المادة التي تنوع منها هذا البند بينما يمثل الرقم الذي على اليسار رقم البند نفسه .

البند الفرعي : ويرمز اليه بحرف ابجدي موضوع بين قوسين ويكون متفرعا عن البند ويرجع اليه برمز البند مضافا اليه رمز البند الفرعي نفسه .

الفقرة : ويرمز اليها برقم موضوع بين قوسين وتكون الفقرة متفرعة عن البند الفرعي ويرجع اليها بذكر رقم الفقرة نفسها ورمز البند الفرعي التابع لها .