

دليل المهندس في أعمال التشييد والبناء هـ. الخلطة الخرسانية



دليل المهندس في أعمال التشييد والبناء الخلطة الخرسانية



* اعداد

المهندس / محمد أبو الفتوح السيد حجاج

* مراجعة

المهندس / مرتضى على عبد الله

معهد تدريب الهرم

الفهرس

- مقدمة

Concrete Mix Design

تصميم للخلطات الخرسانية

- ١ - التغيرات في نسب مكونات الخلطات الخرسانية .
- ٢ - طرق تصميم الخلطات الخرسانية .
 - (أ) طريقة الاختيار
 - (ب) طريقة المحاولة
 - (ج) طريقة الكثافة القصوى للركام
 - (د) طريقة معايير النعومة
 - (هـ) طريقة المساحة السطحية للركام
 - (و) طريقة البيانات المجمعة
 - (ز) طريقة نسبة الفراغات الى الأسمنت
- ٣ - تأثير قياس مواد الخلطة على الخرسانة
 - (أ) العوامل المؤثرة على جودة الأعمال الخرسانية
 - (ب) طرق القياس المختلفة
 - (ج) تأثير أخطاء طرق القياس

الخلطات الخرسانية

مقدمة :

تعتبر الخرسانة مادة البناء الأولى وصورة التقدم الانشائي في العصر الحديث - كما أنها رمز لتطور العلم .

وبالرغم من أن الخرسانة بسيطة في مظهرها إلا أنها مادة معقدة ومتعددة في صورها واستعمالاتها .

وقد كثرت جدا واختلفت تعاريف مادة الخرسانة ونرجع في هذا المجال الى أسس التصميم واشترطات التنفيذ لجمهورية مصر العربية والتي عرفت الخرسانة سنة ١٩٦٦ على أنها :
(هى مخلوط من الركام والأسمنت والماء بنسب معينة)

ان الازدهار المطرد في العالم والانتشار الواسع في الانشاء قد زاد من معدل استخدام الخرسانة بكميات هائلة ومن استعراض بسيط لتاريخ الخرسانة خلال السنوات القليلة الماضية يتضح مدى التقدم الذى وصلت اليه هذه المادة وما ينتظرها من تقدم أكبر وأعظم في المستقبل .
ففى أوائل القرن الحالى كانت الخرسانة مازالت تجاهد لكى تقف بين مواد البناء الاخرى وكانت مقاومة الضغط لها هى ١٤٠ كجم / سم^٢ .

أما الآن فى نهاية القرن تدرس بعض مراكز الأبحاث دراسات للحصول على خرسانة فائقة المقاومة تتكون من أسمنت بورتلاندى وركام من نوع جديد يبلغ الحد الأدنى لمقاومتها ٧٠٠ كجم / سم^٢ وتدرس أيضا استخدام ركام مصنوع من كلنكر الأسمنت البورتلاندى ليصل بالخرسانة لمقاومة ١٠٥٠ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ يوما .

هذا بالإضافة الى أنواع الخرسانات المختلفة التى ظهرت مثل (الخرسانة سابقة الاجهاد والخرسانة التمددية والخرسانة فائقة خفة الوزن (١٦ ، . ، ٨ ، .) طن / م^٣ وخرسانة محبوسة الهواء .

كما سبق يتضح مدى التطور الفائق للخرسانة وما ينتظرها من تقدم فى المستقبل .

تعريف :

يقصد بتصميم الخلطات الخرسانية تعيين الكميات النسبية (Proportioning) للمواد الداخلة في تكون الخرسانة الطازجة (الأسمنت والرمل والزلط والماء والاضافات ان وجدت) لتفى بأغراض استخدامات معينة بعد التصلد بأقل التكاليف وباستخدام المواد المتوفرة ما أمكن .

١ - التغيرات في نسب مكونات الخلطة الخرسانية

الخرسانة كأي مادة لها خواص فيزيائية تتغير بتغير النسب المكونة للخلطة وأى تغير في أى من مقادير هذه المكونات قد يؤثر تأثيرا كبيرا على خواصها .
العوامل الأساسية المتغيرة في الخلطات الخرسانية عند التصميم هي :

- | | |
|---------------|--|
| (W/C ratio) | (أ) نسبة الماء الى الأسمنت (م/س) |
| (C/Agg ratio) | (ب) محتوى الأسمنت أو نسبة الأسمنت للركام |
| (S/G ratio) | (ج) نسبة الركام الصغير الى الركام الكبير |
| | (د) تدرج الركام ومساحته السطحية |
| | (هـ) قوام الخرسانة الطازجة |

كل هذه العوامل المتعلقة ببعضها لا يمكن أن تختار معا في خلطة واحدة بل أن تثبيت اثنين أو ثلاثة من هذه العوامل تحدد وتضبط باقى العوامل الاخرى لتعطي خرسانة أحسن قابلية للتشغيل مع اقتصاد في التكاليف .

٢ - طرق تصميم الخلطات الخرسانية

(أ) طريقة الاختيار

تعتمد على اختيار نسب وضعية معينة من الأسمنت والرمل والزلط موصى بها من واقع الخبرة العملية .

(ب) طريقة المحاولة

تتطلب وجود عينات من الأسمنت والركام الصغير والركام الكبير المتوفر في موقع العمل ولذلك يلزم معرفة العلاقة بين النسبة م/س ومقاومة الضغط .

(ج) طريقة الكثافة القصوى للركام

وتعتمد هذه الطريقة على استخدام ركام خليط له أقل نسبة فراغات ممكنة أى أكبر كثافة ممكنة ، وتقوم الطريقة على أساس استخدام التحليل بالمناخل للركام الخليط مع التحكم فى نسبة الماء الى الأسمت للحصول على أقصى كثافة للخرسانة .

(د) طريقة معايير النعومة

تعتمد على أساس معايير النعومة للركام الخليط وتعيين نسبة الركام الصغير الى الركام الكبير (واستخدام التحليل بالمناخل) مع معرفة نسبة الماء الى الأسمت ومقاومة الضغط للخرسانة .

(هـ) طريقة المساحة السطحية للركام

وهى مبنية على أساس علاقة كمية الأسمت مع مساحة سطح حبيبات الركام وكذلك علاقة المساحة السطحية للركام الخليط بمقاومة الضغط للخرسانة .

(و) طريقة البيانات المجمعة من الخلطات التجريبية

وهى طريقة شبه حسابية وتعتمد على بيانات مجمعة فى جداول كخلاصة نتائج عدد كبير من الخلطات التجريبية .

وفىما يلى شرح موجز لأربعة محاولات فى مجال التصميم للخلطات الخرسانية وتعتمد على بيانات مختلفة جمعت من سلسلة الدراسات الأكاديمية التى قامت بها الهيئات الآتية :
معمل المواد بهندسة القاهرة - معهد الخرسانة بأمریکا .
معهد أبحاث الطرق بانجلترا - معمل المواد بهندسة عين شمس .

(أ) بيانات معمل المواد بهندسة القاهرة

قام المعمل باجراء سلسلة من الدراسات التجريبية للوصول الى مجموعة من المنحنيات والجداول يمكن للمهندس استخدامها فى تصميم الخلطات المختلفة .

* تعريف معايير النعومة

هو مجموع النسب المثوية المحجوزة على المناخل القياسية التسعة من الركام / ١٠٠

ومقداره فى الرمل من ٢ - ٣,٧٥ %

ومقداره فى الزلط من ٥ - ٨,٠٠ %

- وفيا يلي بعض النتائج من مجموعة المنحنيات التي تم الحصول عليها :
- ١ - يمكن الحصول على مقاومة الضغط القصوى غالبا عندما تكون نسبة الماء الى الأسمنت كالمتينة بالجدول رقم (١)

جدول رقم (١) - م / س للخلطات ذات مقاومة الضغط القصوى

| م / س | | | | | المقاس الاعتيادي الأكبر للركام |
|--|------|------|-----|-----|-----------------------------------|
| لمحتوى الأسمنت كجم / م ^٣ خرسانة | | | | | |
| ٤٠٠ | ٣٥٠ | ٣٠٠ | ٢٥٠ | ٢٠٠ | مم |
| ,٤٠ | ,٤٧٥ | ,٥٠ | ,٦٠ | ,٧٥ | ١٠ |
| ,٣٧٥ | ,٤٢٥ | ,٤٥ | ,٥٥ | ,٦٥ | ٢٠ |
| ,٣٧ | ,٣٨٥ | ,٤٢٥ | ,٤٨ | ,٦٠ | ٤٠ |

٢ - عندما تكون كمية الماء المستخدم قليلة نسبيا فان مقاومة الضغط يمكن أن يكون عالية جدا أو منخفضة جدا ويعتمد ذلك على اذا كانت هذه الكمية من الماء كافية لاعطاء الدمك الكامل .

٣ - تقل قيمة م / س بزيادة المقاس الاعتيادي الأكبر للركام بالنسبة لمحتوى معين من الأسمنت مع ثبات القوام تقريبا .

٤ - نسبة الماء اللازمة لتعطي قواما معيننا تزيد بزيادة محتوى الأسمنت أو بزيادة نسبة الركام الصغير .

* نسبة الماء اللازم لتعطي قواما معيننا تزيد اذا نقص المقاس الاعتيادي الأكبر للركام وذلك بالنسبة لمحتوى أسمنت معين .

* نسبة الماء اللازمة لتعطي قواما معيننا في خلطة غنية بالأسمنت تقل عن تلك التي تعطي نفس القوام في خلطة فقيرة للأسمنت مع ثبات المقاس الاعتيادي الأكبر .

(٢) بيانات معهد الخرسانة بأمریکا

تقوم هذه الطريقة أساسا على استخدام نتائج مأخوذة من عدة اختبارات معملية وهذه النتائج موضحة في خمسة جداول أمكن بواسطتها التوصل الى تصميم الخلطة الخرسانية المطلوبة .

جدول رقم (١)

قوام الخرسانة لأنواع المنشآت المختلفة

| القوام بطريقة الهبوط (سم) | | نوع المنشأ الخرسان |
|---------------------------|-----------|--|
| أدنى قيمة | أقصى قيمة | |
| ٥ | ١٢,٥ | القواعد والأساسات المسلحة والقيسونات البلاطات والكمرات والحوائط المسلحة أعمدة البناء الرصيف الخرسانة الكتلية |
| ٧,٥ | ١٥ | |
| ٧,٥ | ١٥ | |
| ٥ | ٧,٥ | |
| ٢,٥ | ٧,٥ | |

جدول رقم (٢)

المقاس الاعتبارة الأكبر المستخدم في الأعمال الخرسانة

| المقاس الاعتبارة الأكبر للركام (سم) | | | | أصغر بعد للقطاع الخرسان (سم) |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| البلاطات المسلحة تسليحا خفيفا | البلاطات المسلحة تسليحا ثقيلًا | الحوائط المسلحة | الحوائط والكمرات والأعمدة المسلحة | |
| ٣,٧٥ - ١,٨ | ٢,٥ - ١,٨ | ١,٨ | ١,٨ - ١,٢٥ | ١٢,٥ - ٦,٢٥ |
| ٧,٥ - ٣,٧٥ | ٣,٧٥ | ٣,٧٥ | ٣,٧٥ - ١,٨ | ٢٧,٥ - ١٥ |
| ٧,٥ | ٧,٥ - ٣,٧٥ | ٧,٥ | ٧,٥ - ٣,٧٥ | ٧٢,٥ - ٣٠ |
| ١٥ - ٧,٥ | ٧,٥ - ٣,٧٥ | ١٥ | ٧,٥ - ٣,٧٥ | ٧٥ فأكثر |

جدول رقم (٣)

العلاقة بين كمية ماء الخلط والقوام المناظر (المبوط) والمقاس الاعتراري الأكبر للركام للخرسانة ذات الهواء المحبوس وبدونه

| كمية الماء المستعمل (لتر / م ^٣ من الخرسانة) المناظر للمقاس الاعتراري الأكبر | | | | | | | | القوام بطريقة المبوط |
|---|--------|------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------------------------|
| ١٥ سم | ٧,٥ سم | ٥ سم | ٣,٧٥ سم | ٢,٥ سم | ١,٨ سم | ١,٢٥ سم | ٠,٩٥ سم | (سم) |
| الخرسانة بدون هواء محبوس | | | | | | | | |
| ١٢٤ | ١٤٤ | ١٥٣ | ١٦٣ | ١٧٨ | ١٨٣ | ١٩٨ | ٢٠٨ | ٥ - ٢,٥ |
| ١٣٩ | ١٥٨ | ١٦٨ | ١٧٨ | ١٩٣ | ٢٠٣ | ٢١٨ | ٢٢٨ | ١٠ - ٧,٥ |
| ١٤٩ | ١٦٨ | ١٧٨ | ١٨٨ | ٢٠٣ | ٢١٣ | ٢٢٨ | ٢٤٢ | ١٧,٥ - ١٥ |
| ٠,٢ | ٠,٣ | ٠,٣ | ١ | ١,٥ | ٢ | ٢,٥ | ٣ | الهواء المحبوس (%) |
| الخرسانة ذات الهواء المحبوس | | | | | | | | |
| ١٠٩ | ١٢٤ | ١٣٤ | ١٤٤ | ١٥٣ | ١٦٣ | ١٧٨ | ١٨٣ | ٥ - ٢,٥ |
| ١١٩ | ١٢٩ | ١٤٩ | ١٥٨ | ١٦٨ | ١٧٨ | ١٩٣ | ٢٠٣ | ١٠ - ٧,٥ |
| ١٢٩ | ١٤٩ | ١٥٨ | ١٦٨ | ١٧٨ | ١٨٨ | ٢٠٣ | ٢١٣ | ١٧,٥ - ١٥ |
| ٣ | ٣,٥ | ٤ | ٤,٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | محتوى الهواء الكلي المقترح (%) |

جدول رقم (٤)
اختلاف مقاومة ضغط الخرسانة باختلاف نسبة الماء للأسمنت

| مقاومة الضغط المتوقعة بعد ٢٨ يوم كجم / سم ^٢ | | نسبة الماء للأسمنت لتر / شيكارة |
|--|--------------------------|---------------------------------|
| الخرسانة ذات الهواء المحبوس | الخرسانة بدون هواء محبوس | |
| ٢٣٥ | ٤٢٠ | ١٧,٧ |
| ٢٨٠ | ٣٥٠ | ٢٢,٢ |
| ٢٢٥ | ٢٨٠ | ٢٦,٦ |
| ١٨٠ | ٢١٠ | ٣١,٠ |
| ١٤٠ | ١٧٥ | ٣٥,٤ |
| ١١٠ | ١٤٠ | ٤٠,٠ |

جدول رقم (٥)

| حجم الركام الكبير لكل وحدة حجوم من الخرسانة لمعايير النعومة المختلفة للرمل | | | | المقاس الاعتيادي الأكبر للركام (سم) |
|---|-----|-----|-----|--|
| ٣,٠ | ٢,٨ | ٢,٦ | ٢,٤ | |
| ,٤٠ | ,٣٢ | ,٤٤ | ,٤٦ | ,٩٥ |
| ,٤٩ | ,٥١ | ,٥٣ | ,٥٥ | ١,٢٥ |
| ,٥٩ | ,٦١ | ,٦٣ | ,٦٥ | ١,٨٠ |
| ,٦٤ | ,٦٦ | ,٦٨ | ,٧٠ | ٢,٥٠ |
| ,٧٠ | ,٧٢ | ,٧٤ | ,٧٦ | ٣,٧٥ |
| ,٧٣ | ,٧٥ | ,٧٧ | ,٧٩ | ٥,٠٠ |
| ,٧٨ | ,٨٠ | ,٨٢ | ,٨٤ | ٧,٥٠ |
| ,٨٤ | ,٨٦ | ,٨٨ | ,٩٠ | ١٥,٠٠ |

وتتلخص طريقة معهد الخرسانة الأمريكي في الخطوات التالية :

- ١ - يؤخذ قوام الخرسانة (عبارة عن الهبوط الملائم لظروف صب هذه الخرسانة من الجدول رقم (١))
- ٢ - يختار المقاس الاعتبارى الأكبر المناسب للمنشأ من جدول رقم (٢)
- ٣ - تعين نسبة الماء في الخلطة (لتر / م^٣ خرسانة) من الجدول رقم (٣) وذلك بدلالة الهبوط والمقاس الاعتبارى الأكبر للركام السابق معرفتها من الجدولين (١) ، (٢) وكذلك تعين النسبة المثوية للهواء المحبوس في الخرسانة ذات الهواء المحبوس من جدول رقم (٣) .
- ٤ - تحدد نسبة الماء للأسمنت (م/س) من الجدول رقم (٤) .
لتعطي مقاومة ضغط بعد ٢٨ يوم معلومة القيمة .
- ٥ - يحسب محتوى الأسمنت بقسمة محتوى الماء على م/س (جدول ٣ على جدول ٤)
أى محتوى الأسمنت = محتوى الماء ÷ م/س
$$= م ÷ م / س$$
- ٦ - بمعلومية كل من معايير النعومة للرمل والمقاس الاعتبارى الأكبر للركام جدول (٢) يمكن معرفة حجم الركام الكبير اللازم وذلك من الجدول رقم (٥)
- ٧ - يتم حساب الحجم المطلوب للركام الصغير (الرمل) من المعادلة .
حجم الرمل = الحجم الكلى للخرسانة - (الحجم المطلوب للأسمنت + حجم الركام الكبير + حجم الماء + حجم الهواء) وتحسب على أساس أن الركام الكبير جاف .

مثال :-

تصميم خلطة خرسانية لبلاطات وكمرات وأعمدة مسلحة مقاومة الخرسانة المتصلدة المطلوبة بعد ٢٨ يوماً ٣٥٠ كجم .

الحل :-

هبوط القوام = ٥ ، ٧ من جدول رقم (١)

المقاس الاعتبارى الأكبر للركام = ٣ ، ٧٥ سم من جدول رقم (٢)

كمية الماء المستعمل للمتر المكعب خرسانة = ١٧٨ لتر / م^٣

نسبة الهواء المحبوس المحتمل وجوده = ١٪ من جدول رقم (٣)
 نسبة م / س = ٢٢,٢٠ لتر شيكارة من جدول رقم (٤)
 عدد شيكاير الأسمنت

$$\frac{\text{محتوى الماء} = ١٧٨}{٢٢,٢ \text{ م / س}} = ٨ \text{ شيكارة / م}^٣ \text{ خرسانة}$$

إذا كان معايير النعومة للرمل = ٢,٦

حجم الركام الكبير لكل وحدة حجوم خرسانة = ٠,٧٤ م^٣ / م^٣ خرسانة من جدول رقم (٥)

$$\text{وزن الركام الكبير} = ١٦٠٠ \times ٠,٧٤ = ١١٨٤ \text{ كجم}$$

(حيث أن الوزن الحجمي للركام الكبير = ١٦٠٠ كجم / م^٣)

$$\frac{\text{الحجم المطلق للركام الكبير} = \frac{\text{وزن الركام الكبير}}{\text{كثافته}} = \frac{١١٨٤}{٢,٦٨} = ٤٤٢ \text{ لتر / م}^٣ \text{ خرسانة}$$

$$\text{الحجم المطلق للهواء المحبوس} = ٠,٠١ \times ١٠٠٠ = ١٠ \text{ لتر}$$

$$\text{الحجم المطلق للركام الصغير} = ١٠٠٠ - (١٠ + ٤٤٢ + ١٧٨ + ١٢٧) = ٢٤٣ \text{ لتر}$$

$$\text{وزن الركام الصغير} = \text{الحجم} \times \text{كثافة}$$

$$= ٢,٦٥ \times ٢٤٣ = ٦٤٤ \text{ كجم}$$

نسب خلط المكعب من الخرسانة بالوزن

ماء أسمنت رمل زلط

١٧٨ لتر ٤٠٠ كجم ٦٤٤ كجم ١١٨٤ كجم

٣ - بيانات معهد أبحاث الطرق بانجلترا

وهي باختصار شديد طريقة تعتمد على تحديد اجهاد التصميم (مقاومة ضغط الخرسانة بعد ٢٨ يوم ومنه يتم تحديد نسبة الماء الى الأسمنت (م/س) من منحنى مقارنة الضغط ونسبة م/س

وأيضاً من عدة منحنيات تستطيع تحديد نسبة الركام الى الأسمنت وبالتالي تحدد نسب

الخلط .

٤ - بيانات معمل المواد بهندسة عين شمس

قام معمل المواد بهندسة عين شمس بعمل تجارب في تصميم الخلطات الخرسانية على

أساس المساحة السطحية للركام وتوصل الى مجموعة من الرسومات البيانية والجداول تحدد

العلاقة بين مقاومة الضغط للخرسانة والمساحة السطحية للركام الحليط وذلك لدرجات مختلفة من القابلية للتشغيل (عالية - متوسطة - منخفضة) ومحتوى الأسمنت المختلف (٢٠٠ - ٣٠٠ - ٤٠٠ - ٤٥٠ كجم / م^٣ من الخرسانة) .

(ز) طريقة نسبة الفراغات الى الأسمنت

وهي مبنية على أساس نظرية نسبة الفراغات الى الأسمنت وكمية الفراغات الموجودة في المونة .

٣ - تأثير قياس مواد الخلطة على الخرسانة
(أ) العوامل المؤثرة على جودة الأعمال الخرسانية

تعتمد مقاومة الخرسانة المتصلدة على متغيرات وعوامل عديدة فالتغير في نوع مواد الخلطة الخرسانية أو التغير في كمياتها أو - تدرجها وغيره يحدث أكبر الأثر على المقاومة النهائية . ويعتبر الخطأ في طريق قياس المواد المكونة للخلطة الخرسانية من أهم العوامل التي تؤثر على مقاومة الخرسانة .

وقد تم تقدير أثر العوامل المختلفة على مقاومة الخرسانة كما يلي :

- ١ - التغير في نوع الأسمنت يتسبب في $\pm 15\%$ في مقاومة الخرسانة .
- ٢ - التغير في تدرج الركام الصغير والركام الكبير يتسبب في تغير $\pm 10\%$.
- ٣ - الخطأ في تقدير كمية ماء الخلط تعرض الخرسانة للتغير في مقاومتها
- ٤ - الدمك غير الكامل للخرسانة يؤدي أحيانا الى خفض في مقاومتها يصل الى 40% ولا يظهر هذا النقص في المكعبات الاختبارية (حيث يتم دمكها بطريقة قياسية ثابتة) .
- ٥ - يحدث تذبذب في مقدار مقاومة الخرسانة تبعا لدرجات المراقبة التي تتعرض لها الخرسانة في المراحل المختلفة .

(ب) طرق القياس المختلفة

يمكن تقسيم العمل في الطبيعة لدرجات ثلاثة تبعا للطريقة المتبعة في قياس المواد المكونة للخلطة الخرسانية .

١ - حالات جيدة

وفيها يقاس الأسمنت بالوزن ويقاس الركام الصغير والركام الكبير بالحجم وذلك باستخدام أوعية قياسية عميقة وذات قطاع صغير وتملاً بطريقة ثابتة ويمكن قياس الزيادة الحجمية للركام الصغير .

٢ - حالات عادية

وفيها يقاس الأسمنت بالوزن والركام الصغير والركام الكبير بالحجم بأوعية قصيرة (غير عميقة) وذات قطاع كبير تعرف باسم صناديق القياس ولا يعمل حساب الزيادة الحجمية للركام الصغير .

٣ - حالات رديئة

وفيها يقاس الأسمنت والركام الصغير والركام الكبير بالحجم في أوعية قصيرة ولها قطاع كبير وتملاً الى علامة قبل نهاية الوعاء ولا تعمل محاولة لتسوية السطح .

وقد وجد أن الأخطاء في نسبة الخلطات في الحالة الأولى لا تزيد عن $\pm 1\%$

ووجد أن الأخطاء في الحالات العادية من $\pm 1\%$ - $\pm 5\%$

ووجد أن الأخطاء في الحالات الرديئة تصل الى $\pm 10\%$

والجدول التالي يوضح الخطأ المناظر للطريقة المستخدمة في قياس مواد الخلطة الخرسانية

مع ذكر الأسباب المؤدية للأخطاء حتى يمكن تلافيها .

| ملاحظات | التقدير المنتظر للخطأ | أسباب الأخطاء | المواد | طريقة تقدير المواد |
|---------|------------------------|---|--------------------------------|---|
| | $\pm 1\%$ | أخطاء عادية أثناء الإنشاء عند استخدام الوزن | جميع المواد | بالوزن |
| | $\pm 1\%$ | أخطاء في تقدير مستوى الملىء التغير في درجة الدمك | للركام الكبير والصغير | بالحجم في أوعية خاصة تملأ لنهايتها |
| | من 5% الى 10% | الأخطاء في تقدير مستوى الملىء | الركام الصغير الركام الكبير | بالحجم في أوعية خاصة بها علامة للملىء قبل نهاية الوعاء |
| | $\pm 5\%$ | التغير في درجة الدمك تغير كميات الأسمنت | للأسمنت | بالحجم |

ويوضح الجدول التالي القيم المختلفة للأخطاء المناظرة لطرق قياس المواد

| أكبر خطأ متتظر كنسبة مئوية | | | | المادة |
|----------------------------|--|-----------------|-------------|-----------|
| قياس كل المواد بالحجم | قياس الأسمنت بالوزن وباقي المواد بالحجم | قياس المواد | قياس المواد | |
| الحالات الرديئة | حالات عادية | حالات جيدة | بالوزن | |
| $20 \pm$ | $1 \pm$ | $1 \pm$ | $1 \pm$ | أسمنت |
| $20 \pm$ | $10 \pm$ | $2 \pm$ | $1 \pm$ | ركام صغير |
| $10 \pm$ | $5 \pm$ | $2 \pm$ | $1 \pm$ | ركام كبير |
| $20 \pm - 10 \pm$ | $15 \pm - 10 \pm$ | $3 \pm - 2 \pm$ | $1 \pm$ | ماء |

(ج) تأثير أخطاء طرق القياس على مقاومة مكعبات الخرسانة

وفيما يلي بعض النتائج المستخلصة نتيجة أخطاء طرق القياس على مقاومة المكعبات :

- ١ - في حالة قياس كل المواد بالوزن أو قياس الأسمنت بالوزن وباقي المواد بالحجم بدقة فان التغير في مقاومة المكعبات نتيجة أخطاء القياس يكون صغير جدا .
- ٢ - في حالة قياس الأسمنت والركام والماء بالحجم والماء بالطرق العادية فان تأثيرها على تغير مقاومة المكعبات يكون كبير .
- ٣ - اذا كانت نسبة الخطأ في نسبة الماء / الأسمنت ثابتة فان التغير في مقاومة الخرسانة يزيد بزيادة متوسط نسبة الماء / الأسمنت .



ماتم اصداره من سلسلة دليل المهندس

- نوفمبر عام ١٩٨٧ م
- ديسمبر عام ١٩٨٧ م
- مارس عام ١٩٨٨ م
- سبتمبر عام ١٩٨٨ م
- مارس عام ١٩٨٩ م

- ١ - الأسمنت
- ٢ - الركام
- ٣ - حديد التسليح
- ٤ - ماء الخلط
- ٥ - تصميم الخلطة الخرسانية (طبعة أولى)

في الطريق اليك :

- الخرسانة الطازجة
- الاضافات الخرسانية
- المواد العازلة