

دليل المهندس

في أعمال التشييد والبناء

د. الخرسانة الطازجة



دليل المهندس في أعمال التشييد والبناء

د. الخرسانة الطازجة



* اعداد


المهندس / محمد أبو الفتوح السيد حاج

* مراجعة

المهندس / مرتضى على عبد الله

معهد تدريب الهرم

طبعة ثانية - ديسمبر ١٩٨٩



سادساً : الخرسانة الطازجة

الفهرست :

- مقدمة :

أولاً : القوام :

- (أ) التعريف
- (ب) تحديد قوام الخرسانة
- (ج) العوامل المؤثرة على قوام الخرسانة

ثانياً : القابلية للتشغيل :

- (أ) التعريف
- (ب) تحديد القابلية للتشغيل
- ١ - التقييم الحسابي
- ٢ - القياس التجريبي
- (ج) العوامل المؤثرة على قابلية التشغيل

ثالثاً : الانفصال الحبيبي :

- (أ) التعريف
- (ب) نوعية الانفصال الحبيبي
- (ج) الظروف المسببة للانفصال الحبيبي

رابعاً : النضح :

- (أ) التعريف
- (ب) آثار النضح
- (ج) التحكم في النضح



الخرسانة الطازجة

مقدمة :

مراحل الخرسانة بعد عملية الخلط لمكوناتها من ركام وأسمنت وماء وإضافات «ان وجدت»

- ١ - خرسانة طازجة (Fresh Concrete) وهي خرسانة حديثة الخلط لم تشك بعد .
- ٢ - خرسانة خضراء (Green Concrete) وهي خرسانة تامة الشك ولم تتصلد بعد .
- ٣ - خرسانة متصلة (Hardened Concrete) وهي خرسانة تامة الشك واكتسبت صلادة تعطيها مقاومة مناسبة للأحمال .

ويعکن القول بأن خواص وتشغيل الخرسانة الطازجة تتوقف على عاملين وهما :

- (أ) السهولة التي يمكن بها تحريك حبيبات الركام والأجزاء الأخرى من الخرسانة بالنسبة لبعضها .
- (ب) التماسك خلال الكتلة الخرسانية أثناء عمليات النقل والصب والدمك .

مثال ذلك اذا كانت لدونة عجينة الأسمنت بالخرسانة الطازجة مناسبة فان تحريك جزيئات الخلطة الخرسانية تكون سهلة كما يزيد من تماسكها أما اذا زادت فان ذلك يزيد من سهولة التحريك ولكن يصاحب ذلك نقص كبير في تماسك الجزيئات وحدوث انفصال حبيبي في مكونات الخلطة أى يتبع خرسانة طازجة غير متجانسة ..

الخواص الرئيسية للخرسانة الطازجة :

- ١ - القوام
- ٢ - القابلية للتشغيل
- ٣ - الانفصال الحبيبي
- ٤ - النضع



أولاً : القوام

(أ) تعريفه :

يعبر قوام الخرسانة الطازجة عن درجة بلل الخرسانة Deyree of Wettiness ويعنى القول بأن قوام الخرسانة يعبر عن السيولة النسبية للخرسانة والنسبية بين كمية ماء الخلط وكمية المواد الجافة بالخرسانة .

أهميةه :


والغرض من تحديد قوام الخلطة الخرسانية هو ضمان الحصول على خرسانة ذات قابلية التشغيل تتناسب مع مختلف الأعمال الخرسانية .

تحديد قوام الخرسانة :


هناك طرق متعددة لتعيين حالة القوام للخرسانة وهي ترتكز على أحدي الأسس الآتية :

- ١ - هبوط الخرسانة الطازجة بعد إزالة قالب التشكيل عقب منه مباشرة حيث تعبر قيمة الهبوط عن القوام .

ويجرى اختبار الهبوط Slump Test باستخدام مخروط ناقص معدني وبابعاد قياس كما في الشكل رقم (١)




TYPICAL MOULD FOR SLUMP TEST



قالب مطابق لاختبار الهبوط للخرسانة

شكل رقم (١)


ويملأ بالخرسانة الطازجة عقب الخلط مباشرة ثم يرفع القالب المعدني رأسيا فتهبط الخرسانة باشكال مختلفة كما وهو مبين بالشكل رقم (٢) ويقاس مقدار الهبوط بالمميتر .



هرط حقيقي
True slump

نفخ
Shear

انهيار -
Collapse



شكل رقم (٢)

وتعبر القيمة المقاسة للهبوط عن درجة قوام الخرسانة الطازجة كما هو مبين بالجدول رقم ١٦

جدول رقم (١) - درجات قوام الخرسانة الطازجة

الهبوط - سم	قوام الخرسانة
٢٠ صفر -	Dry - جاف
٤٠ - ١٠	Stiff - صلب
١٢٠ - ٣٠	Plastic - لدن
٢٠٠ - ١٠٠	Wet - مبتل
٢٢٠ - ١٨٠	Sloppy - رخو




جدول رقم (٢)
القوام المناسب (المبوط) لخرسانة المنشآت المختلفة

قيمة المبوط - مم	نوع المنشآت
١٠	الوحدات الخرسانية جاهزة الصب (الدمك بالاهتزاز)
٢٥	الطرق الخرسانية والأساسات (الدمك بالاهتزاز)
٥٠	الأعمال الخرسانية المسلحة (الدمك بالاهتزاز)
٦٠	الطرق الخرسانية (الدمك من غير اهتزاز)
٧٥	الأعمال الخرسانية المسلحة والعادية (الدمك من غير اهتزاز)
١٠٠	الخرسانة المسلحة متشابكة حديد التسليح (الدمك من غير اهتزاز)

ويمكن بواسطة اختبار المبوط الحصول على خرسانة ذات قوام معين ثابت لجميع الخلطات الخرسانية المطلوبة للعمل وذلك بإجراء اختبار هبوط في بداية العمل وأثنائه للخلطات المختلفة ومراعاة تساوي قيمة المبوط في كل حالة ويضمن ذلك الحصول على خرسانة متقطعة متتجانسة ذات قابلية تشغيل واحدة لجميع الخلطات الخرسانية .

٢ - انسياب الخرسانة الطازجة بعد تعريضها للاهتزازات تردديّة معينة حيث تعبّر النسبة المئوية للأنسياب عن القوام حيث أن زيادة الانسياب متناسب مع زيادة درجة البلى للخرسانة الطازجة .


ويتم اختبار الانسياب Flow Test بوضع الخرسانة الطازجة عقب الخلط مباشرة داخل مخروط ناقص بأبعاد قياسية كما في الشكل رقم «٣»



شكل رقم (٣) قالب اختبار الانسياب للخرسانة الطازجة



ويوضع المخروط الناقص فوق قرص جهاز الانسياب المبين بالشكل رقم (٤)



FLOW - TABLE APPARATUS .

جهاز قرص الانسياب للخرسانة

شكل رقم (٤)

يرفع قالب الاختبار ثم تعرض الخرسانة لاهتزازات ترددية معينة (وذلك برفع قرص الجهاز وخفضه لمسافة معينة عدة مرات محددة) فان الخرسانة تنساب على القرص حيث يقل الانسياب اذا كان القوام جافا ويزداد اذا كان متبلا ويقاس قطر الخرسانة المناسبة ثم يحسب مقدار الانسياب عن طريق حساب النسبة المئوية للزيادة التي حدثت لقطر قالب الخرسانى عند قاعده (قيمة القطر قبل حدوث الانسياب تساوى 10 بوصة) أي أن % للانسياب = قطر الخرسانة المناسبة بالبوصة - 100 × 100 / 10

وتعتبر النسبة المئوية للانسياب عن درجة قوام الخرسانة الطازجة كما تبين من الجدول رقم (٣)

جدول رقم (٣) - درجات قوام الخرسانة الطازجة

النسبة المئوية للانسياب	قوام الخرسانة
% ٢٠ صفر	جاف
% ٦٠ - ١٥	صلب
% ١٠٠ - ٥٠	لدن
% ١٢٠ - ٩٠	مبتل
% ١٥٠ - ١١٠	رخو



٣ - اختراق جسم معدن محدد للخرسانة الطازجة من مسافة معينة تحت تأثير وزنه الذائقي فقط ويعبر مدى تغلغل الجسم المعدني داخل الخرسانة الطازجة عن حالة قوام الخرسانة .

جـ العوامل المؤثرة على قوام الخرسانة الطازجة :

يتغير قوام الخرسانة بتغير العوامل الآتية :


١ - نسبة مكونات الخرسانة من ماء وأسمنت ورمل وزلط

يزداد هبوط الخرسانة الطازجة بزيادة محتوى الماء بالخلطة أو بزيادة محتوى الأسمنت أو لصغر نسبة الرمل والزلط

٢ - نعومة الأسمنت :

يزداد الهبوط بزيادة المساحة السطحية للأسمنت حتى حوالي $2000 \text{ سم}^2/\text{جم}$ ثم تقل بعد ذلك بشرط

ثبوت جميع العوامل الأخرى بالخلطة الخرسانية كما هو مبين بالشكل رقم «٥»



شكل رقم (٥)

العلاقة بين هبوط الخرسانة والمساحة السطحية للأسمنت


٤ - الزمن بين الانتهاء من خلط الخرسانة وبين اجراء اختبار الهبوط وكما هو مبين بالشكل رقم «٦»

يقل الهبوط بزيادة ذلك الزمن



شكل رقم (٦) العلاقة بين هبوط

الخرسانة الطازجة والزمن



المراد بـ t نهاية الملاحظة لـ Δh - ساعـة

٤ - المقادس الاعتباري الأكبر للركام


حيث يزداد الهبوط بزيادة ذلك المقادس ويقل الهبوط كلما صغر حجم حبيبات الركام . ويتبين ذلك من النتائج الآتية للاختبارات العملية باستخدام ركام كبير مقاسه 10 mm ، 20 mm ، 40 mm

المقادس الاعتباري للركام - مم

الهبوط التقريري - مم


٥ - حرارة الجو

والمهوط يقل كلما زادت درجة الحرارة كما هو مبين من الشكل رقم (٧)



شكل رقم (٧) تأثير ارتفاع درجة الحرارة

على قوام الخرسانة الطازجة



ثانياً : القابلية للتشغيل

(أ) تعريف :

هي خاصية للخرسانة الطازجة التي تعطى خلطة متجانسة سهلاً المناولة

(ب) تحديد القابلية للتشغيل :

تم عمل دراسات كثيرة لتحديد قابلية التشغيل للخرسانة بعضها يعتمد على أسس حسابية وآخر يعتمد على نتائج تجارب معاملية .

١ - التقييم الحسابي :

إن الطرق الحسابية لتقييم القابلية للتشغيل غالباً ما تعتمد على افتراضات معينة يصاحبها إهمال لبعض العوامل مثل الحجم والشكل والمساحة السطحية لمكونات الخرسانة وهذا الإهمال قد يجعل التقييم بعيداً عن الحقيقة .

ولذلك - فإن تحديد القابلية للتشغيل بالقياس التجاربي أكثر تفضيلاً عن التقييم الحسابي وأقرب تصويراً لظروف التشغيل في موقع العمل وتعرض لشرح أحد أهم الطرق الحسابية لتحديد القابلية للتشغيل وهي :

YOUNG - طريقة ينج

ووضع ينج معادله على فرض أن كمية الماء الكاف لاعطاء خرسانة ذات قوام قابل للتشغيل تتوقف على الكمية اللازمة لجعل الأسمنت عجينة مضافة إليها الكمية الازمة لبلل سطح حبيبات الركام .

وتستند هذه المعادلة الى معرفة المساحة السطحية للركام

$$W = C \cdot W/C + K \cdot (S.A)$$

حيث :

W = الكمية الكلية للماء بالقدم المكعب

C = الكمية الكلية للأسمنت بالقدم المكعب

W/C = عامل الماء للأسمنت أي حجم الماء بالقدم المكعب اللازم لجعل قدم مكعب من الأسمنت يتتحول إلى عجينة .

$S.A$ = المساحة السطحية للركام بالقدم المربع مقسومة على ١٠٠

K = عامل الماء للركام أي حجم الماء بالقدم المكعب اللازم لبلل ١٠٠ قدم مربع من المساحة السطحية للركام .

وهنالك طرق أخرى مثل طريقة إبرامز وطريقة بولومي وطريقة سيتوارت .



٢ - القياس التجاربي :

تقاس القابلية للتشغيل للخرسانة تجريبياً بطرق ثبت نجاح تطبيقها في مقارنة الخلطات الخرسانية بعضها بالبعض الآخر وهي :

(أ) طريقة عامل الدملk (Compacting Factor)

أساس هذه الطريقة هي أن درجة الدملk «عامل الدملk» تعبر عن درجة القابلية للتشغيل


* تجربة معمل الأبحاث بإنجلترا تعين عامل الدملk تجريبياً :

توضع الخرسانة في الإناء المعدن في الجزء (أ) ثم تترك لتسقط تحت تأثير وزنها إلى المخروط الناقص (ب) ثم جعلها تسقط مرة ثانية بتأثير وزنها إلى الأسطوانة (ج) حيث يعين وزن الخرسانة المائلة للأسطوانة (ج) والمدموكة جزئياً بتأثير سقوط وزنها من ارتفاعات وأبعاد محددة كما في الشكل رقم «٨» .

ثم يعاد مليء الأسطوانة (ج) بخرسانة تدمك تماماً أما بقضيب الدملk أو بالهزاز الميكانيكي ثم يعيّن وزنها .

$$\text{عامل الدملk} = \frac{\text{وزن الخرسانة المدموكة جزئياً لتتماء حجم معين}}{\text{وزن الخرسانة المدموكة كلياً لتتماء نفس الحجم}}$$

وبمعرفة عامل الدملk يمكن تحديد درجة التشغيل كما في الجدول رقم «٤» وبالتالي مدى ملاءمتها للاستعمالات الخرسانية المختلفة .



شكل رقم (٨) جهاز عامل الدملk



جدول رقم (٤) درجات القابلية للتشغيل وعامل الدملك المقابل لها

استعمالات الخرسانة	عامل الدملك	المبوط (مم)	درجة القابلية للتشغيل
خرسانة الطرق مدمومة بالاهتزاز الكمرات سابقة الصب - فلنكات السكة الحديد .	, ٨٥ - , ٧٨	٢٠ صفر -	منخفضة جدا Very Low
خرسانة الطرق مدمومة بمكبات التسوية أو الأجهزة اليدوية - الخرسانة الكتالية للأساسات من غير اهتزازات للدملك الخرسانة المسلحة ذات المقاطع البسيطة مدمومة بالاهتزازات .	, ٩٢ - , ٨٥	٥٠ - ٢٠	منخفضة Low
خرسانة مسلحة عادية مدمومة من غير الاهتزاز والمقاطع الخرسانية المسلحة الثقيلة والمدمومة بدون اهتزاز .	, ٩٥ - , ٩٢	٧٥ - ٥٠	متوسط Medium
خرسانة مسلحة ذات التسلیح المشابك الأعمال الخرسانية حيث توجد صعوبة في الصب ولا تستخدم أبدا اذا كان دملك الخرسانة بالاهتزاز .	أكثر من , ٩٥	١٠٠ - ٧٥	عالية High

(ب) طريقة اعادة التشكيل بالرج «طريقة باورز» :

وفيها تقاس القابلية للتشغيل في هذه الطريقة بالجهد النسبي اللازم لتغير كتلة خرسانية من شكل معين الى
شكل آخر بواسطة الرج الترددى وقيمة الجهد = عدد الرجات الترددية الالازمة لاقام تغير تشكيل الخرسانة
وستستخدم هذه الطريقة لقياس قابلية التشغيل معمليا .



(ج) طريقة اعادة التشكيل بالاهتزاز الترددى (طريقة ف . ب) (V.B. Test)

وهي من احسن الطرق المعملية وخصوصا للخلطات الجافة حيث لا تصلح الطرق الاخرى مثل طريقة عامل الدmek كما أن هذه الطريقة تعبر عن القابلية للتشغيل للخرسانة التي سيتم دمكها بالاهتزازات الميكانيكية .

شرح الطريقة :

وتقاس القابلية للتشغيل بالجهد اللازم لاعادة تشكيل الخرسانة من مخروط ناقص الى اسطوانة ويسمى عامل (V.B) ويتم دمك الخرسانة بواسطة اهتزازات ترددية .

$$V.B. = T. \quad V_2 / V_1$$

حيث :

T = الزمن اللازم لتغيير شكل الخرسانة من مخروط ناقص الى اسطوانة بسطح مستوي تحت ظروف اهتزاز قياسية وهذا الزمن مقدرا بالثانية .

V_1 = حجم الخرسانة قبل وبعد اجراء الاهتزاز .

ج - العوامل المؤثرة على قابلية الخرسانة للتشغيل

يمكن تلخيص العوامل الرئيسية المؤثرة على قابلية الخرسانة للتشغيل فيما يلى :

١ - **الركام :**

يشمل : (أ) التدرج الحبيبي (حجم الحبيبات - توزيع الحبيبات)

(ب) طبيعة الحبيبات (الشكل - حالة السطح - المساحة السطحية - المقاس الاعتباري الأكبر)
٢ - **ماء الخلط**

٣ - **الأسمدة**

٤ - **الإضافات**

٥ - **الهواء المحبوس**

٦ - **عوامل متنوعة أخرى**

وفيما يلى موجز لتأثير كل من هذه العوامل :

١ - الركام :

(أ) التدرج الحبيبي :



تأثير القابلية للتشغيل بتغير التدرج الحبيبي للركام الخلط وقد وضعت الهيئة الأمريكية (P.C.A) بعض الملاحظات في هذا المجال :

- كلما صغرت حبيبات الركام كلما كانت الخلطة الخرسانية أكثر صلابة
 - يمكن الحصول على خلطات ذات تشغيل حسن بتغيير نسب الخلط
 - تعتبر النسبة بين الركام الكبير والصغير لكل تدرج حبيبي ذات أهمية بالغة على درجة التشغيل ولذلك يجب تعينها بدقة بعمل خلطات تجريبية .
- وللحافظة على هذه النسبة لكل الخلطات فإنه من الضروري تشوين ونقل ومناولة الركام بطريقة تمنع الانفصال .

(ب) طبيعة الحبيبات :

ويقصد بها شكل الركام - حالة سطحها - مساميتها - تحملها مع مرور الزمن ونراوح فيزيائية أخرى .
وتأثير طبيعة الحبيبات على درجة التشغيل للخرسانة يشمل مجال واسع ويمكن تلخيص خطواتها كما يلى :

- شكل الحبيبات : كما هو مبين بالجدول التالي :

شكل الحبيبات	تأثيرها على درجة التشغيل
المدورة	أكثر قابلية للضغط والدمك وتحتاج إلى كمية أقل من الأسمنت لقلة مساحتها السطحية وهي سهلة التشغيل تعطي خرسانة صعبه التشغيل بالإضافة إلى زيادة مساحتها السطحية .
غير المتتظمة	صعبه التشغيل تعطي نتائج غير مرضية في الأعمال الخرسانية حيث يؤدي استخدامها إلى دمك وضغط مفكك وغير تام وبالتالي صعوبة في التشغيل .
مزوية	
المفلطحة	

جدول رقم (٥) تأثير شكل الحبيبات على درجات تشغيل الخرسانة



- حالة السطح :

تقل درجة التشغيل نتيجة لخسونة السطح بسبب الزيادة في الفراغات وبالتالي النقص في كمية المونة اللازمة للحصول على درجة التشغيل كما تسبب خسونة السطح قوى احتكاك داخلي وهذا يقلل درجة التشغيل .

- المساحة السطحية :

زيادة المساحة السطحية تتطلب زيادة في كمية الأسمنت اللازمة لعملية تشحيم الحبيبات وبالتالي لزيادة درجة التشغيل .

- المسامية :

زيادة المسامية تؤدي إلى قلة درجة التشغيل .

- المقاس الاعباري الأكبر :

يزيد الركام صغير الحجم من درجة التشغيل والخرسانات الناتجة من استخدام هذا النوع من الركام تزيد فيها كمية المونة وبالتالي يزيد من درجة التشغيل وعلى هذا فزيادة حجم الحبيبات يقلل من درجة التشغيل .

٢ - ماء الخلط :

ان التغير في درجة التشغيل نتيجة للتغير كمية الماء الخلط يكون ماء محدود في مدى ضيق الا في حالة الخلطات الغنية بالأسمنت .

وهناك اعتقاد سائد أن زيادة نسبة الماء (مع ثبات العوامل الأخرى) يزيد من درجة التشغيل ولكن هذا اعتقاد خاطئ ففي الخلطات ذات كمية الأسمنت القليلة تكون الزيادة في درجة التشغيل ضئيلة .

أما في الخلطات الغنية بالأسمنت فأن مدي الزيادة في ماء الخلط تقابلها زيادة في درجة التشغيل المناظرة ولكن بصفة عامة الكسب في درجة التشغيل يكون أقل بكثير من المساواة الناتجة عن زيادة نسبة المياه حيث تقل المقاومة .

٣ - الأسمنت :


تحكم عوامل كثيرة في تأثير الأسمنت على درجة التشغيل كنوع الأسمنت نوعية الأسمنت (نسبة الركام / الأسمنت - نسبة الماء / الأسمنت)، او يمكن تلخيصها فيما يلى :

(أ) نوع الأسمنت :

تأثير هذا العامل واضح من اختلاف طرق صناعة الأسمنت وتأثير ذلك على درجة التشحيم ولم تتناول



الابحاث هذه الخاصة نتيجة لأن جميع أنواع الأسمنت تصنع طبقاً لمواصفات موحدة لذلك فهناك تشابه كبير بينها ويوضح تأثير هذا العامل كما في الشكل رقم (٩) .



نسبة الماء الى الأسمنت بالوزن

شكل رقم (٩)

(ب) تأثير نعومة الأسمنت :

زيادة نعومة الأسمنت يزيد من درجة التشغيل إلى حد معين ولكن تكاليف زيادة النعومة تكون كبيرة بحيث لا تتفق مع الزيادة في درجة التشغيل والزيادة في درجة النعومة تؤدي إلى زيادة مؤكدة في مقاومة الخرسانة الناتجة .


(ج) تأثير نسبة الركام إلى الأسمنت (A/C)

إذا زاد الركام الكبير مع الاحتفاظ بنفس نسبة (A/C) يقلل من المساحة السطحية الكلية للركام الشامل وبالتالي تقل درجة التشغيل .

(د) تأثير نسبة الماء إلى الأسمنت (W/C)

إذا احتفظ بنسبة W/C ثابتة فإن كمية الماء اللازمة للستيمرت المربع من سطح الركام سوف تزداد وبالتالي يزيد درجة التشغيل .

ومن المعروف أن الزيادة في كمية الأسمنت تؤدي إلى الحصول على درجة تشغيل عالية ولقد وجد Smith (شكل رقم ١٠) أن كمية الأسمنت لو نقصت بمقدار ٢٠٪ من القيمة المفروض للمخلطة لقللت درجة تشغيلها إلى النصف لنفس الخلطة التي لها نفس درجة القوام .



النسبة المئوية للانسياب

شكل رقم (١٠) تأثير زيادة محتوى الأسمدة على قابلية التشغيل للخرسانة الطازجة

٤ - الاضافات :

هناك أنواع عديدة من الاضافات لتحسين درجة التشغيل ولكنها تستخدم تحت ظروف خاصة ويجب الا تستخدم الا تحت التحكم الدقيق .

وهنالك أربعة أنواع من الاضافات يمكنها أن تحسن درجة تشغيل الخرسانة :

- ١ - المواد الخامالة (التي ليس لها أي نشاط كيميائي) في الخلطة وهذه تعمل أساساً كعامل تشحيم ومن أمثلتها الركام الناعم جداً كالسليكا الناعمة وتراب الحجر الجيري .
- ٢ - مواد مثل الحجر المطفي وخبث الأفران العالية والأسمدة الطبيعى التي تضاف لزيادة درجة التشحيم وها القدرة على أن تتفاعل في الخلطة .
- ٣ - مواد لها خاصية أسفنجية لها القدرة على الاحتفاظ بالماء مثل الدياتوميت والمواد ذات التفاذية وهي تساعد على ملء الفراغات وتعمل كالزيلت في الخلطة لتعطى انسياب أفضل .
- ٤ - مواد تكون طبقة جيلاتينية في الخلطة والغرض منها مع انفصال محتويات الخلطة تساعد على انسيابية الخلطة تزيد من مقاومة الخرسانة الناتجة .

٥ - الهواء المحبوس :

يعمل الهواء المحبوس على تحسين درجة تشغيل الخرسانة اذا كان في حدود من ٣ - ٧٪ من حجم الخرسانة الطازجة .

٦ - عوامل أخرى :

هناك عوامل أخرى لها تأثير على القابلية للتشغيل مثل طريقة ومدة الخلط وطريقة النقل والزمن بين الخلط

والصب

ويلاحظ أنه يمكن التحكم في تقليل أو إزالة الأثر الضار الناتج من هذه العوامل على القابلية للتشغيل وذلك بواسطة الملاحظة الجيدة أثناء صناعة الخرسانة واختيار الطرق الصحيحة المناسبة لخلط وصب الخرسانة .

ثالثاً : الانفصال الحبيبي (Segregation)

(أ) تعريفه :

هو انفصال مكونات أي خليط غير متجانس ومتغير التركيب بحيث تصبح توزيع هذه المكونات غير منتظم .

(ب) نوعية الانفصال الحبيبي :

في حالة الخلطات الخرسانية فإن السبب الرئيسي لحدوث الانفصال الحبيبي هو الاختلاف في الحجم الحبيبي وفي الوزن النوعي لمكوناتها ولذلك فإنه يمكن التحكم في مدى الانفصال الحبيبي باختيار التدرج المناسب للركام والنسب المناسبة لخلط الركام الصغير والكبير وأيضا الكميات المناسبة من الماء والأسمدة وكذلك يحتاج الأمر إلى العناية بعمليات نقل وصب ودمك الخرسانة الطازجة .

ويوجد نوعان من الانفصال الحبيبي :

١ - انفصال الحبيبات الكبيرة من الركام عن باقي مكونات الخلطة نتيجة مرورها على سطح مائل أو كونها أكثر ترسباً من الحبيبات الصغيرة و يحدث ذلك لبعض تدرجات الركام الحبيبية في الخلطات الفقيرة في الأسمنت اذا كانت الخلطة جافة جداً .

٢ - انفصال الأسمنت اللبناني (Grout) من الخلطة ويحدث ذلك غالباً في الخلطات المبتلة جداً .
ويلاحظ أن الانفصال المبين في النوع الأول يمكن معالجته بإضافة الماء لتحسين خاصة التمساك (Cohesion) ولكن إذا زادت كمية الماء إلى الحد الذي يجعل الخلطة مبتلة جداً فيحدث النوع الثاني من الانفصال الحبيبي .

(ج) الظروف المسيبة للانفصال الحبيبي :

بالرغم من أن الخلطة الخرسانية حسنة التصميم ذات النسبة المنخفضة للماء إلى الأسمنت تعتبر ذات مناعة ضد الانفصال الحبيبي أكثر من الخلطات المبتلة فإنه يجب أخذ جميع الاحتياطات لمنع وجود الظروف التي تتسبب في حدوث انفصال حبيبي فمثلاً :



اذا تحركت الخلطة بسرعة ملحوظة اعقبها تغير مفاجئ في السرعة فانه يحدث انفصال بين الحبيبات الكبيرة والصغرى ويحدث ذلك في الظروف الآتية :

١ - عند تفريغ الخلط :

يحدث الانفصال الحبيبي اذا أسقطت الخرسانة من مسافة كبيرة في اوعية النقل التي تكون ذات حجم كبير بالنسبة الى كمية الخرسانة المنقولة وقد يحدث سوء توزيع لكونات الخرسانة اذا نقلت الخلطة من الخلطة الى موضع الصب على ثلاث او أربع مرات .

٢ - أثناء نقل الخرسانة من الخلطة الى موضع الصب :

يحدث الانفصال نتيجة للرج او التارجح لعربات النقل التي تكون عادة مملوقة جزئيا حيث يتوقف مدى الانفصال على طول وصعوبة مسار النقل .

٣ - عند موضع الصب :

يلزم عند صب الخرسانة ان تكون على هيئة كتلة ولا يسمح لها بالانزلاق طولا وعرضيا على مستوى مائل ويراعى استخدام ماسورة أو قمع عند ملء الأعمدة العميقه .

رابعا : النضح (Bleeding)

(أ) تعريفه :

هو تكون طبقة من الماء على سطح الخرسانة الطازجة المصبوبة حديثا بعد دمكها وتسويتها لذلك يطلق عليه أيضا ظاهرة اكتساب الماء (Watergdin) ويتجز النضح من عدم قدرة المواد المكونة للخرسانة من الاحتفاظ بجميع ماء الخلط المتشر بالخلطة .

(ب) آثار النضح :

نتيجة لحدوث النضح للخرسانة فان الطبقة العليا لها تكون زائدة البطل وتحوى نسبة عالية من الماء الى الأسمنت الأمر الذي يسبب وجود فراغات بتلك الطبقة وبالتالي ضعف للخرسانة في التحمل وضعف في مقاومتها للبرى كما أن صعود الماء الى سطح الخرسانة مكونة للنضح فانها تحمل معها جزيئات ناعمة من الأسمنت تظهر على السطح على هيئة زبد ويسمى زبد الأسمنت (Laitance) الذي يكون طبقة هشة على سطح الخرسانة بعد جفاف الماء وهذه الطبقة من زبد الأسمنت تمنع غاسك الطبقة العليا بما تحتها لذلك يلزم ازالتها قبل الاستمرار في صب الخرسانة باستخدام فرشة من السلك أو القر (Picking) متبعا بالغسيل .

و غالباً يصاحب وجود النضع حدوث الانكماس للخرسانة ويرجع النضع غالباً الى استخدام كمية كبيرة من ماء الخلط أو نتيجة استخدام أسممنت خشن الطحن الذي يتربس بسرعة أكثر من الأسممنت الناعم مما يجعل الماء يظهر على سطح الخرسانة أى يحدث النضع عندما تكون الخلطات مبللة جداً أو بها نقص واضح في المواد كبيرة النعومة مثل الأسممنت المطحون ناعماً أو الرمل الناعم .

(ج) التحكم في النضع :

للتتحكم في النضع على الأقل جزئياً يجب مراعاة الآتي :

- ١ - بعمل تصميم مناسب لخلطة خرسانية حسنة الفاعلية للتتشغيل .
- ٢ - استخدام محتوى ماء منخفض للخلطات الخرسانية - ما أمكن .
- ٣ - استخدام رمال ناعمة وأسممنت ناعم أيضاً .

إذا احتاج الأمر يمكن استخدام مواد خاملة مسحورة ناعمة كإضافات (A dmix tures) للخرسانة وفي بعض الأحوال الخاصة يستخدم مسحوق الألومنيوم ليحدث ثغرداً بسيطاً لتعجينة الأسممنت ليلاقي تأثير الانكماس الحادث نتيجة النضع كما قد تضاف المواد البوزولانية لتقليل أثر النضع وقد لوحظ من التجارب أن الماء المحبوس بالخرسانة يساعد في تقليل النضع الأمر الذي يسهل من تشطيب الخرسانة دون تأخير بعد صبها مباشرة .



ماتم اصداره من سلسلة دليل المهندس

- ١ - الأسممنت
 - ٢ - الركام
 - ٣ - حديد التسليح
 - ٤ - ماء الخلط
 - ٥ - تصميم الخلطة الخرسانية (طبعة أولى)
 - ٦ - الخرسانة الطازجة
- نوفمبر عام ١٩٨٧ م
ديسمبر عام ١٩٨٧ م
مارس عام ١٩٨٨ م
سبتمبر عام ١٩٨٨ م
مارس عام ١٩٨٩ م
أكتوبر عام ١٩٨٩

ف الطريق اليك :

- الإضافات الخرسانية
- المواد العازلة