

دليل المهندس

في أعمال التشييد والبناء

وإضافات الخرسانة



دليل المهندس في أعمال التشييد والبناء

٦- اضافات الخرسانة



إعداد و مادة علمية :

مهندس / محمد أبو الفتوح السيد حجاج

مراجعة :

مهندس / مرتضى على عبد الله

اعتماد :

مركز تطوير الدراسات والبحوث الهندسية - جامعة القاهرة

مدير معهد تدريب الهرم

مهندس / أحمد زكي أحمد خالد

٧ - اضافات الخرسانة

الفهرس مقدمه

- أولا : تعريف الاضافات .
- ثانيا : الاشتراطات الواجب توافرها عند استخدام الاضافات .
- ثالثا : الغرض من الاضافات .
- رابعا : تصنيف الاضافات .
- خامسا : بعض أنواع الاضافات شائعة الاستعمال في صناعة الخرسانة .



الإضافات

مقدمة :

يكاد يكون استخدام الإضافات في صناعة الخرسانة قد يبدأ منذ بدء صناعة الخرسانة نفسها فقد استخدم الرومان بعض الإضافات مثل الدماء والبن عند صناعة الخرسانة باستخدام الأسمدة البوتولاف ومن المعروف عملياً أن الهيموجلوبين الموجود في الدم له تأثير كبير في إدخال الهواء المحبس في الخرسانة كما أنه أيضاً تأثير في زيادة تشغيله عجينة المونة .

وفي عام ١٩٣٠ انتشر استخدام الإضافات في صناعة الخرسانة أو المونة وذلك عندما اكتشفت فوائد إضافة مساعدات الطحن والعوامل المنشطة وأضافات إدخال الهواء المحبس .

وفي عام ١٩٤٤ اعتمدت الهيئة الأمريكية للاختبار والمواد (A.S.T.M) إضافة بعض المواد الكيميائية مثل راتنج فينرول والداركس والإيرلون كإضافات الهواء المحبس في الخرسانة .

أولاً : تعريف الاضافات

الاضافات هي مواد خلاف الاسمنت والركام والماء تستعمل كمكون أو كعنصر في الخرسانة وتضاف الى ماء الخلط أو الخلطة الخرسانية مباشرة قبل أو بعد الخلط أوثناء طحن الاسمنت وذلك بغرض اكساب الخرسانة الطازجة أو الخرسانة المتصلدة خواص جديدة مطلوبة .

ثانياً : الاشتراطات الواجب توافرها عند استخدام الاضافات

قد ينبع عن استخدام الاضافات تأثيرات ضارة لبعض خواص الخرسانة بالرغم من تحسينها لبعض الخواص الأخرى . فمثلاً المواد المطحونة طحنا ناعماً تحسن قابلية التشغيل للخرسانة إلا أنها قد تقلل من مقاومة الخرسانة في حين أنها تزيد من مقدار انكماس الخرسانة (Shrinkage)

وقد نص في أساس تصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة لتحديد الاضافات على الآتي :-

- ١ - يجب الا يكون لها تأثير ضار على الخرسانة الناتجة .
- ٢ - يجب الا تؤثر تأثيراً ضاراً على اسياخ التسلیح
- ٣ - يجب تحديد الحد الأقصى للكمية المستعملة لكل نوع من الاضافات كنسبة مئوية من وزن الاسمنت
- ٤ - يشترط في الخرسانة المحتوية على الاضافات الا تقل مقاومتها للضغط والانحناء ومقاومة التماسك بينها وبين اسياخ حديد التسلیح عن ٨٥٪ من القيم المناظرة في حالة الخرسانة الخالية من الاضافات
- ٥ - الا تزيد تكاليف الخرسانة كثيراً اي ان تتناسب الزيادة في التكاليف مع الفائدة المطلوبة من استخدام الاضافات
- ٦ - مراعاة التأثيرات المضادة التي يمكن حدوثها بالنسبة لبعض خواص الأخرى للخرسانة
- ٧ - استخدام الاضافات بكميات صغيرة (حوالى ٥٠٠٠ ر.م الى ٢٪ من وزن الاسمنت) لاتغير كثيراً في النسب الأساسية لمكونات الخلطة

ثالثاً : الغرض من الاضافات

تستخدم الاضافات لأغراض كثيرة بل قد تستخدم لأكثر من غرض واحد الا انه يمكن اجمال مجموعة الأغراض التالية التي يمكن استخدام الاضافات فيها :-

- ١ - تحسين قابلية التشغيل للخرسانة الطازجة
- ٢ - تقليل النضج
- ٣ - تعجيل الشك أو التصلد للحصول على مقاومة مبكرة وقد تكون عالية
- ٤ - ابطاء الشك والتصلد لظروف صب خاصة وفي الاجواء الحارة



- ٥ - تقليل الحرارة المترسبة من الامانة
- ٦ - المحافظة على درجة حرارة حفظ الخرسانة
- ٧ - تقليل ظاهرة الانكماس عند الشك والتصلب
- ٨ - تقليل مفعول بعض التفاعلات الكيميائية
- ٩ - تحسين المتانة
- ١٠ - تحسين القدرة على سدودية الماء (Water Tightness) وتقليل نسبة النفاذية (Permeability)
- ١١ - تحسين مقاومة التآكل والتحمل مع الزمن
- ١٢ - انتاج انواع من الخرسانة خفيفة الوزن
- ١٣ - زيادة ثبات الخرسانة وتقليل التغيرات الحجمية
- ١٤ - اكساب اللون للحصول على خرسانة ذات الوان مختلفة ويتختلف الغرض من الاضافات بحسب نوع المنشآت وظروف استعماله لذلك تنوع الاضافات من منشأ الى اخر بل قد تنوع في نفس المنشأ الواحد بحسب موقع الخرسانة في المنشآت .

رابعاً : تصنيف الاضافات

يمكن تصنيف الاضافات الى مجموعات بحسب الغرض منها كما يلى :-

- أ - اضافات تحسين قابلية التشغيل
- ب - اضافات الهواء المحبوس
- ج - اضافات الغاز المحبوس
- د - المنشطات والعوامل المساعدة
- ه - اضافات سدودية الماء
- و - اضافات تقليل التغير الحجمي
- ز - اضافات معالجة الخرسانة
- ح - اضافات مضادة للبكتيريا
- ط - اضافات ملونات الخرسانة

فيما يلى تعریف هذه الأنواع :-

أ - اضافات تحسين قابلية التشغيل (Workability Admixtures)

ويمكن تقسيم هذه الاضافات الى ما يائى :-

- ١ - المواد المسحوقة ناعماً (Finely Divided Powders)

تعريفها : هي تلك المواد التي تضاف للخرسانة فتسهل نقلها وصبها في الفرم بدون حدوث انفصال حبيبي أو حدوث نصف لكوناتها مثل :-

- الجير المطفيء (Hydrated lime) - التربة الدياتومية (Diatomaecous earth)
- دقيق Rock Flour
- خبث الأفران المطحونة (Fly Ash)
- الكاولين (Kaolin)

ونطحن المواد سالفة الذكر طحنا ناعما جدا مثل نعومة الأسمنت أو أكثر حيث تضاف نسبة تصل إلى ٥٠٪ من وزن الأسمنت .

فائتها :- تسهل قابلية التشغيل للخلطة الخرسانية دون حدوث نقص في مقاومة الخرسانة يلاحظ ان اضافة المواد الناعمة المطحونة الى الخرسانة بكمية كبيرة يؤدى الى نقص المقاومة وزيادة الانكماس للخرسانة نتيجة عدم زيادة ماء الخلط اللازم والذى يقابل الزيادة الكبيرة في المساحة السطحية لعناصر الخرسانة والتي نتجت من زيادة المواد الناعمة المطحونة

٢ - المواد المبللة (Watering Agents)

فائتها : زيادة نسبة الرطوبة أو ترطيب الخرسانة أو تعمل على ابعاد الحبيبات عن بعضها البعض فتزداد قابلية التشغيل حيث تسهل حركة هذه الحبيبات .

وقد نطحن هذه الاضافات مع الأسمنت أو تضاف مع الأسمنت أو تضاف الى ماء الخلط وامثلتها :-
- سترات وكلوريد الكالسيوم وهي اضافات تذاب في ماء الخلط .
- المواد البوزلانية وتستخدم على هيئة مسحوق .
- املاح الكربوهيدرات وتضاف بعند ١٪ - ٥٪ من وزن الأسمنت بغرض تقليل الشد السطحي
لحبيبات الركام والأسمنت لتسهيل قابلية التشغيل .

ويوجد ايضا عددا كبيرا من أنواع الاضافات المحسنة لقابلية التشغيل مثل :-

- الجير الهيدروليكي (الجير المبتل)

كان يستخدم قديما ولكن قيمته مشكوك فيها من حيث فائدته كمادة مضافة لخلط الخرسانة .
- مالاث المسام

مثل الكاولين والأثربة الرسوبيه والأحجار المطحونة ولكن يجب ملاحظة ان هذه المواد تزيد من قابلية التشغيل الا انها تحتاج لنسبة عالية من الماء بالنسبة للأسمنت مما يتسبب عنه نقص في المقاومة وكذلك تزيد من زمن الشك والجفاف باضافة هذه المواد .



الرمل البركاني :

وهي مادة تتفاعل مع أي كمية من الجير المتحدد أثناء عملية شرك الاسمنت وهذا يعمل على تحسين ملائمة الخرسانة ويساهم في مقاومة للكبريتات والماء ولكنها يقلل من صلابة الخرسانة والذي يعتبر من اهم الاعتراضات التي تحد من استخدام الرمل البركاني كمادة مضافة للخرسانة .

الرماد المتطاير :

يترجع الرماد المتطاير خلال عملية حرق فحم الوقود وأصبحت محطات القوى هي المصدر الرئيسي للأ Maddad به وهو يحتوى على كمية من الفحم غير المحترق والنسبة التي يجب ان يوجد بها في حالة استخدامه كمادة مضافة للخرسانة حوالي ٨٪ من وزن الاسمنت ويعمل الرماد المتطاير على تأجيل الشك الابتدائي وعند استبدال ما يقرب من ٢٠٪ من الاسمنت بالرماد المتطاير يمكن الحصول على نتائج جيدة .

ب - اضافات الهواء المحبوس (Air Entrained Admixtures)

تأثير وجود الهواء المحبوس في الخرسانة :

- ١ - زيادة قابلية التشغيل والتحمل مع الزمن
- ٢ - تقليل الكثافة
- ٣ - تقليل النضج والانفصال الحبيبي

ويلاحظ ضرورة ان يكون الهواء المحبوس على صورة فقاعات صغيرة ليكون السطح الناتج بأقل حجم هوايى كاف ليعطي اكبر مساحة محطة ويجب الا تخلط بين الفقاعات الصغيرة الناتجة من العناصر المدخلة للهواء وبين المساحات الناتجة من قلة التماسك بين الحبيبات .


وقد نصت المعايير على ان تذبذبت الفراغات بين ٣٥ - ٤٥٪ بالحجم وعند استخدام اضافات الهواء المحبوس فأن فقاعات صغيرة جدا تنتشر خلال الكتلة الخرسانية ويتم ذلك باحدى الطريقتين الآتيتين :-

١ - اضافة عناصر تحدث رغاوي (Foaming Agent) أثناء خلط الخرسانة مثل المركبات العضوية كالارتفاعات الطبيعية (Natural Resins) والزيوت (Oils) والشحومات النباتية والحيوانية (Animal & Vegetable Fats) والعوامل المبللة مثل الأملاح الكلوية وصابون السلفونيك .


٢ - استخدام مواد تتفاعل مع الاسمنت عند اضافة ماء الخلط اليه متوجه غازا (Gus) مثل بوروکسيد الهيدروجين (Hydrogen Peroxide) الذي يتناقص منه الهيدروجين أثناء التفاعل وكذلك يمكن الحصول على فقاعات الهواء المحبوس باستخدام اسمنت خاص هو الاسمنت ذو الهواء المحبوس (Air Entrained Cement) حيث تضاف المواد الى الاسمنت أثناء صناعته ويتكون الهواء المحبوس عند اضافة

ماء الخلط الى الاسمنت والركام يتكون فقاعات محتوية على هواء من الجو وليس الغاز المتصاعد اثناء التفاعل .


- وتستخدم اضافات الهواء المحبوس بنسبة تراوح بين ١٠٥٪ - ١٠٠٪ من وزن الاسمنت وبلاحظ ان استعمال هذه الاضافات التي تعمل على حبس الفقاعات الهوائية في الخرسانة فأنه يقلل من محتوى الرمل المستخدم بمقدار يعادل حجم هذه الفراغات الهوائية وكذلك فأنه عند ادخال ١٪ من الهواء المحبوس يؤدى الى نقص الماء في الخلطة بنسبة ٣٪ بدون حدوث اي تغير في قوام الخرسانة مع زيادة قليلة في قابلية التشغيل
- ويجب مراعاة ان تكون نسبة اضافات الهواء المحبوس على اساس مقدار النقص المسموح به في مقاومة الضغط الخرسانية حيث ان كل ١٪ تقريبا من هذه المواد يؤدى الى نقص بين ٣٪ - ٤٪ من مقاومة ضغط الخرسانة المتصلة بعد ٢٨ يوم كما يوضح الشكل رقم (١) ولما كان استعمال هذه الاضافات يكون بكميات قليلة فان طحنها مع الاسمنت يجعل فائدتها أكبر المؤثرات في كمية الفقاعات الهوائية المحبوسة للخلطة الخرسانية
- **تغير نوع الاسمنت**
- **نسبة الخلط الخرسانية (اسمنت - ركام - ماء)**
- طرق الخلط وزمن الخلط تكون القيمة القصوى لكمية الهواء المحبوس بالخرسانة عندما يكون زمن الخلط في حدود ٣ : ٥ دقائق
- درجة حرارة . كمية الهواء المحبوس تتغير تغيرا عكسا مع درجة الحرارة وذلك في حالة ثبيت كل العوامل الأخرى
- طرق هز ودمك الخرسانة . كمية الهواء المحبوس تقل بمقدار الخمس عما كانت عليه بعد صب الخرسانة . وكلما زادت كمية الاضافات زادت كمية الهواء المحبوس الناتج ولذلك يراعى عدم استخدام هذه الزيادة لأنها تحدث تأثيرا ضارا حيث تقلل مقاومة الضغط للخرسانة كما هو مبين في الشكل رقم (٢) ويفضل الا تزيد نسبة الهواء المحبوس عن ٦٪ من حجم الخرسانة .



التغير في مقاومة الانضغاط مع الماء المحبوس
(النسبة المئوية للسمن)



شكل رقم (١)



شكل رقم (٢) ناتج الماء المحبوس على مقاومة الصدف الطارئ

ج - اضافات الغاز المحبوس (Gas - Forming Admixtures)

يلاحظ اثناء حدوث عملية الشك للخرسانة ميل حبيبات الركام الكبيرة للحركة الى اسفل اي الغوص في كتلة الخرسانة ويرجع ذلك الى خروج الماء الى سطح الخرسانة مع حبيبات الاسمنت الرفيعة مكوناً الزيد (Laitance) او تحت اسياخ حديد التسلیح.

ويمكن منع تكون هذه الفراغات عن طريق بعض انواع الاضافات التي تضاف للخلطة الخرسانية وتنتج عند اضافتها وخلطها بالماء غازات نتيجة لحدوث تفاعل كيميائي وتكون كمية هذه المواد بحيث يعادل حجم الغاز الناتج مقدار التغير في حجم الخرسانة نتيجة لهبوط حبيبات الركام الكبير داخل الكتلة الخرسانية بالفرم.

وتساعد الغازات المتولدة على تحسين مقاومة الخرسانة لفعل التجمد الحادث عند صبها في الاجواء الباردة بنفس الطريقة التي تحدث عند استعمال اضافات التي تسبب الهواء بالخرسانة ولكن بدرجة اقل حيث ان الفراغات الناتجة تكون بحجم اكبر ومتباينة عن بعضها ومن بعض اضافات الغاز المحبوس مسحوق الالومنيوم والزنك وفوق اكسيد الايدروجين.

ويعتبر مسحوق الالومنيوم هو المستخدم غالباً وينتج غاز الايدروجين نتيجة لتفاعل الكيميائي الذي يحدث بينه وبين القلوبيات الموجودة في الاسمنت وذلك اثناء ايماهه الاسمنت وياستعمال فوق اكسيد الايدروجين ينتج اكسوجين ولكن تفاعله يعتبر سريعاً نسبياً

د - المنشطات والعوامل المساعدة (Activators & Catalyststs)

المنشطات :

هي المواد التي تساعد عند خلطها بالاسمنت للحصول على مقاومة عالية في وقت مبكر حيث انها تنشط وتدفع من سرعة التفاعل بين الاسمنت والماء ولكنها ايضاً تستهلك في نفس الوقت.

ومن امثلتها كلوريد الكالسيوم (CaCl_2) فعند استخدامه فان مقاومة الاسمنت تتحسن في حدود 7 أيام ويكفي للحصول على نتائج جيدة اضافة نسبة لا تزيد عن 2% من وزن الاسمنت

العوامل المساعدة :

هي المواد الكيميائية التي تنشط التفاعل الكيميائي بين الاسمنت والماء ولكنها لا تتغير اثنائه ولا تستهلك.

واكثر العوامل استخداماً مع الاسمنت هي الكحول الاثيلي ثلاثي الامين (Triethanolamine) وتنظر له تأثيرات مختلفة باختلاف نوع الاسمنت ويكون تأثيره اكبر عند استخدامه مع الاسمنت المحتوى على نسبة عالية من الومنيات ثلاثي الكالسيوم فهو يزيد المقاومة المبكرة للخرسانة ولكن بدرجة اقل من كلوريد الكالسيوم.

م


يعتبر أمين ثلاثي الأثانول حاليا العامل المساعد الفعال في المركب التجارى المعروف باسم T.D.A. ويمكن تقسيم المنشطات والعوامل المساعدة الى مجموعتين رئيستان بحسب الغرض من استخدامها وهما :

- ١ - اضافات لتعجيل الشك (Accelerators)
- ٢ - اضافات لتبطئ الشك (Retarders)

١ - اضافات لتعجيل الشك : تقوم هذه الاضافات بتقصير زمن الشك وزيادة معدل التصلد (Rate of Hardening) المصحوب بزيادة في معدل الحرارة المنبعثة المبكرة وايضا بزيادة في المقاومة المبكرة للخرسانة .

فوائد استخدام اضافات معجلات الشك :-

- ١ - فك الفرم مبكرا
- ٢ - الاسراع في استخدام المنشآت
- ٣ - تقليل زمن معالجة الخرسانة
- ٤ - ازالة تأثير ابطاء الشك في درجات الحرارة المنخفضة حيث ان هذه الاضافات تجعل الخرسانة تشك قبل حدوث تأثير ضار نتيجة تجمدها بعد صبها مباشرة في الاجواء شديدة البرودة ، كثير من المواد



امانة كهرباء الكلسيروم تزيد سعريته الخرسانية بعنصر قاطر وزلاطه فالتيين
ستنخفف للنهاية مع شغف المرئيته II وتنية يجيء = ٥٣ و ٦٧ و ٨٣ و ٩٣
المرئيته = ١٨٦ واحد / بالمائة وكتلة الهوا = ٦٪ ، وكتلة

شكل رقم (٣)

(
التي تستعمل كإضافات معجلة للتصلد تحتوى على كلوريد الكالسيوم أو السيلكات أو بعض المركبات العضوية مثل الكحول الإثيل ثلاثي الأمين .

ويعتبر من اهم هذه الاضافات ويستخدم بنسبة من ١٪ - ٣٪ من وزن الاسمنت مع مراعاة ان الزيادة في كميته تؤدى الى حدوث الشك الوبيضى (Flash Set) ويوضح الشكل رقم (٣) تأثير زيادة كلوريد الكالسيوم على مقاومة الضغط للخرسانة كما يلاحظ ان نسبة كلوريد الكالسيوم المستخدمة كمادة معجلة للشك تختلف باختلاف درجة حرارة الجو المحيط بالخرسانة اذ انه يتنااسب عكسيا مع درجة الحرارة كما يوضح الجدول رقم (١)

جدول (١) تأثيرات درجات الحرارة على نسب كلوريد الكالسيوم

درجة الحرارة	فائق ٢٠ م° - ف٧٠	فائق ٢٠ م° - ف٩٠ - ٧٠	٩٠ فـ فاكثـ ٣٣ م°
كلوريد الكالسيوم لكل شيكارة اسمنت	٪١٥	٪١١	٪٤

وفي حالة الجو شديد البرودة (مناطق التجمد) وعند استخدام الركام بدون تسخين فان نسبة كلوريد الكالسيوم المستخدمة تزيد الى ٪٤

احتياطات استخدام كلوريد الكالسيوم : -

- ١ - يضاف كلوريد الكالسيوم قبل تفريغ الخرسانة من حلة الخلط بمدة كافية لضمان توزيعه بانتظام على اجزاء الخلطة .
- ٢ - يضاف كلوريد الكالسيوم على هيئة محلول مذاب في ماء الخلط .
- ٣ - عند استعماله في المناطق الحارة يجب تعطية الخرسانة .
- ٤ - يزيد معدل مقاومة الخرسانة الناتجة والمضاف اليها كلوريد الكالسيوم في الثلاثة الأيام الأولى ولكن يقل معدل هذه الزيادة في الأيام التالية : -

والجدير بالذكر ان هناك معجلات تصلد للخرسانة اخرى مثل سيلكات الصوديوم تسبب شك سريع جدا ولكنها تسبب في نفس الوقت ضعف نسبي في مقاومة الضغط للخرسانة الناتجة .
لذلك فانها تستخدم فقط في حالات الطوارئ مثل وقف رشح الماء وخلافه .

٢ - اضافات لتبطئه الشك :

المبطئات هي المواد التي تبطئ ، الزمن اللازم لشك الخرسانة أو مومنه الاسمنت البورتلاندي واكثرها انتشارا الجبس (Gypsum) وتكونه الكيميائي ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) ويطعن الجبس مع الكلنكر لكي يمنع الشك الوميضي للأسمنت (Flash Set) ويعتمد اختيار النسبة بالكلنكر بضاف بها الجبس الى الاسمنت البورتلاندي على نسبة الومنيات ثلاثي الكالسيوم الموجودة بالكلنكر (اذ ان الومنيات ثلاثي الكالسيوم تتفاعل بسرعة كبيرة مع الماء في غياب الجبس ويتجزء عن ذلك الشك الوميض) .

وتحسب النسبة الواجب اضافتها للأسمنت على هيئة نسبة مئوية لثالث اكسيد الكبريت من وزن الاسمنت الناتج .

وقد نصت المواصفات القياسية المصرية على ان تكون النهاية العظمى لنسبة ثالث اكسيد الكبريت ٣٪ من وزن الاسمنت الناتج اذا كانت نسبة الومنيات الكالسيوم لا تقل عن ٧٪ وتكون النهاية العظمى لثالث اكسيد الكبريت ٥٪ اذا كانت نسبة الكالسيوم اقل من ٧٪ (الاسمنت منخفض الحرارة - اسمنت ماء البحر)

والسبب في ذلك هو استخدام الجبس لتبطئه تفاعل الومنيات ثلاثي الكالسيوم .

اما اذا زادت نسبة الجبس فانها تنقلب من مبطئ ، للشك الى مادة منشطة تزيد من سرعة الشك ومن الأمثلة الأخرى للمبطئات هي كبريتات النحاس ومركبات البورون والكازان وتضاف المبطئات بكميات قليلة الى الاسمنت المستخدم في ابار البترول ويسمى هذا النوع من الاسمنت باسم اسمنت بورتلاندي ابار البترول .

ويستخدم هذا النوع من الاسمنت في الاعماق بعيدة لأبار البترول حيث ان زمن شكه اكبر بكثير من الاسمنت العادي .

وحيث ان اضافات ابطاء شك الاسمنت تعمل على نقص قليل في معدل غزو المقاومة وايضا تقلل قيمة المقاومة القصوى للارحام ولذلك لا تستعمل هذه الاضافات الا في الحالات الآتية :-

- ١ - عند صب الخرسانة في الاجواء الحارة حيث يكون الشك الابتدائى للأسمنت سريع جدا .
- ٢ - صعوبة ظروف صب الخرسانة .

٣ - لمنع الشك الكاذب للخرسانة نتيجة الحرارة العالية مثل صلالات تبطين ابار البترول حيث تصل درجة الحرارة الى حوالي ٤٠٤ مئوية (٤٠٠ ف) والشك الكاذب يعني تصلد السطح الخارجي للخرسانة بينما تكون الاجزاء الداخلية داخلها غير تامة التصلد مما يضعف الخرسانة .

٤ - الحصول على خرسانة ذات ركام بارز ظاهر بسطحها وذلك لأغراض معمارية ويكون ذلك بوضع طبقة من هذه الاضافات على الاسطح الداخلية للفرم ويتسبب ذلك في تبطئه زمن الشك للأسطح الخرسانية

المقابلة للفرم حيث يسهل بعد تصلد الخرسانة وفك الفرم ازالة المونة الاممية فقط من الاسطح فيظهر الركام بارزا

وتتضمن المواد التي تستخدم كإضافات لابطاء زمن الشك املاح الكالسيوم مثل كبريتات واسيات ونترات وبروميدات الكالسيوم وليجو كبريتات الكالسيوم والمواد الكربوهيدراتية واملاح كبريتات الزنك والالومنيوم والنحاس والحديد .

والمواد المبطئة للشك تستخدم بكميات تتذبذب بين ٥٪ الى ٢٠٪ من وزن الاسمنت

هـ - اضافات سدودية الماء (Water Tightness Admixtures)

هذه الاضافات لا تمنع تماما نفاذية الماء بالخرسانة ويلزم لجعل الخرسانة غير منفذة تماما للماء بجانب الاضافات العناية بتصميم الخلطة الخرسانية واستخدام ركام متدرج غير مسامي والعناية ايضا بالصناعة وخاصة بالنسبة لعملية الدملk والمعالجة وتوجد هذه الاضافات باسماء تجارية كثيرة الا انها تحصر في مجموعها تحت قسمين كبيرين تبعا لاداء هذه المواد لوظيفتها (Water Repellent Admixtures)

١ - الاضافات الطاردة للماء

والغرض من هذه الاضافات هو منع الخرسانة من امتصاص ماء المطر او المياه السطحية الملامسة وتضاف هذه الاضافات للخلطة بنسبة تتذبذب بين ١٪ الى ٢٪ من وزن الاسمنت ومن امثلتها التاللو (Tallow) والاستيرات المعدنية (Metallic Stearates)

٢ - الاضافات المالة للفراغات (Pores Filler Materials)

وهي مواد فعالة كيميائيا تتفاعل مع الاسمنت وتكون جيلاتينا (Gel) يملأ الفراغات داخل الخرسانة وكذلك تشمل مواد خاملة (Inert) والتي تسد الفراغات أو تقلل من حجمها .

ومن أمثلة المواد الفعالة مثل سليكات البوتاسيوم وسليكات الصوديوم والماء الزجاجي وكبريتات النشار وكبريتات الزنك وكلوريد الكالسيوم ومن أمثلة المواد الخاملة المواد المطحونة ناعماً والسابق ذكرها كإضافات لتحسين قابلية التشغيل

و - اضافات تقليل التغير الحجمي (Volume Change Admixtures)

يتغير حجم الخرسانة لسبعين رئيسين : ازدياد او انخفاض الرطوبة - التغير في درجة الحرارة .

والتغير في الحجم نتيجة التغير في الرطوبة يتبع من ان التفاعل الكيميائي بين الاسمنت والماء يجعل الحبيبات تتلف في حالة وجود الرطوبة فإذا تعرض جزء منها للجفاف يبدأ في الانكماش وبذلك تنشأ مقاومات

ضغط وشد في الخرسانة فإذا زادت عن مقاومات الخرسانة أحدثت فيها شروخاً لذلك يجب عدم تعريض الخرسانة للجفاف بعد صبها حتى تصل إلى المقاومة المناسبة - ولمنع حدوث الشروخ - يراعى بقدر الامكان ما يلي :

- ١ - عدم زيادة نسبة الاسمنت
- ٢ - تقليل ماء الخلط
- ٣ - عدم استعمال رمل ناعم جداً
- ٤ - اختيار ركام ذو تدرج حبيبي جيد

التغير في الحجم نتيجة تغير درجة الحرارة ينبع من تمدد الخرسانة بالحرارة فالمتر الطولي من الخرسانة الجاهزة يتمدد بمقدار 1×10^{-5} مم لكل متر طولي عند ارتفاع درجة الحرارة 1°C . ومعامل تمدد الحديد يبلغ 11.6×10^{-5} مم لكل متر طولي أي أنها متساوية وبذلك يتساوى تمددها ولذلك فإن تأثير الحرارة على الخرسانة المسلحة أقل بكثير عن الخرسانة غير المسلحة .

ومن أشهر إضافات تقليل التغيير الحجمي مادة تسمى تجاري (الامييكو) وهي مادة تمنع حدوث شروخ الانكماش في الخرسانة واللونة وهي عبارة عن حبيبات معدنية ذات تركيب كيميائي يساعي باكسدتها في موضع الفراغات الهوائية وعند تأكسدتها تتلفج بحيث تعدل الانكماش الخرسانية الناتج ومزايا إضافات تقليل التغير الحجمي ما يلي :-

- ١ - تمنع الانكماش تقريباً منها باتا (5% بعد ٢٨ يوم)
- ٢ - تجعل الخرسانة بطيئة الشك بحيث يمكن صبها بعد ١٢ ساعة من خلطها
- ٣ - تجعل الخرسانة عازلة للسوائل لأن هذه الإضافات تسد الفراغات
- ٤ - تزيد وزن المتر المكعب من الخرسانة بنسبة 13% وهي تستخدم في الأماكن المعرضة للانكماش مثل لحام تقابل الأرضيات الخرسانية ولحام المواسير وتثبيت المسامير والصواميل .
ولحام المبانى المعرضة للتغيرات درجة الحرارة الشديدة أو مياه البحر .

ز - إضافات معالجة الخرسانة (Curing Admixtures)

الغرض من عملية المعالجة للخرسانة هو المحافظة على نسبة من ماء الخلط الذي يضاف للخرسانة عند خلطها مدة من الزمن تسمى فترة المعالجة حتى تستمر عملية امامه الاسمنت وكذا المحافظة على درجة حرارة الخرسانة عند درجة معينة أعلى من درجة التصلد .

وقد تتم المعالجة بتغطية سطح الخرسانية بطبقة من الرمل أو الطين المبلل أو بالحصى أو بالخيش أو طلاء سطح الخرسانة المعرض للجو بأنواع من الطلاء يجف مباشرة ويكون طبقة غير منفذة للراء (وغالباً يكون هذا الطلاء من مشتقات البلاستيك) وغالباً ما تؤدى هذه الطرق إلى تغير لون سطح الخرسانة .

واما الطرق الحديثة لحفظ الماء من التبخر فتكون بتفطية السطح بطبقة من البرافين أو البيتومين أو الورق غير المندل للماء . ومن افضل المواد التي تضاف الى الخرسانة بغرض المعالجة هو كلوريد الكالسيوم .

ح - اضافات مضادة للبكتيريا (Antibacterial Admixtures):

واضافة هذه المواد الى اي نوع من انواع الاسمنت فان الاسمنت الناتج يسمى اسمنت مضاد للبكتيريا .

وهذه الاضافات تكون ذات تركيز وقوه لمنع النشاط الحيوي للكائنات الدقيقة كالبكتيريا والعفن (الكائنات الميكروبيولوجية) ويستخدم هذا الاسمنت في عمل خرسانة الارضيات او الحوائط لأحواض السباحة او ارضيات مصانع الالبان ومصانع حفظ المأكولات وخلافه بالإضافة ان هذا الاسمنت يحفظ الارضيات من فعل البكتيريا فانه ايضا يحفظ الارضية من التأكل بفعل بعض الاحماض .

ط - اضافات ملونة للخرسانة (Coloured Concrete Admixtures)


تتطلب بعض الاعمال المعمارية ان تكون الخرسانة ذات سطح ملون ولذلك يلزم اضافة مواد ملونة للخلطة التي تصب منها طبقة رقيقة على سطح الخرسانة .

وهذه الاضافات عبارة عن اكسيد معدنية ومواد اخرى مشابهة ويشرط فيها ان تكون خاملة كيميائيا وعدم تغير الوانها عند التعرض لأشعة الشمس وهذه الاضافات قد تضاف أثناء الخلط أو الاسمنت أثناء صناعته ومن امثلتها ثان اكسيد المنجنيز واكسيد ايدروكسيد الكروم .

خامسا : بعض أنواع الاضافات شائعة الاستعمال في الخرسانة

١ - كلوريد الكالسيوم (Calcium Chloride)

ان اضافة كلوريد الكالسيوم للخرسانة له تأثيرات مفيدة كثيرة على بعض خواص الخرسانة الطازجة والمتصددة وفيما يلى توضيح لأثر كلوريد الكالسيوم على الخرسانة :-



شكل رقم (٤)

١ - الشك الابتدائى والنهائى : -

فأنه يلاحظ انخفاضاً في زمن الشك الابتدائى وكذلك تأثيره على مقاومة التماسك بين الحديد والخرسانة كما هو موضح بالشكل رقم (٤) عند درجات الحرارة العادية والمنخفضة عند اضافة كلوريد الكالسيوم للخلطة الخرسانية بنسبة ٢٪ من وزن الاسمنت


٢ - المقاومة المبكرة : -

يكسب كلوريد الكالسيوم الخرسانة مقاومة مبكرة بدون تقليل للمقاومة النهائية وهذه ميزة هامة لأسباب عديدة منها : -

- تقليل زمن فك الشدات الى النصف

- يؤدى سرعة فك الشدات الى الاستعمال المبكر للمبنى

ويبين الشكل رقم (٥) مقدار زيادة مقاومة الخرسانة عند اضافة كلوريد الكالسيوم في حالى درجة حرارة $27^{\circ}C$ ودرجة حرارة $1^{\circ}M$



شكل رقم (٥)

٣ - الحماية من تأثيرات الجو البارد والرطب :

تتأثر نسبة زيادة مقاومة الخرسانة بدرجة الحرارة حيث تكون المقاومة القصوى المطلوبة عند درجة الحرارة 37°C كما تغير واضح في المقاومة اذا انخفضت درجة الحرارة .

وهنا تظهر فائدة كلوريد الكالسيوم حيث يجعل الخرسانة وكأنها في طقس معتدل وهذه الفائدة ترجع الى زيادة الحرارة المولدة من التفاعل وثباتها مع ان استعمال كلوريد الكالسيوم في درجات الحرارة العادبة يؤدى الى الحصول على المقاومة المطلوبة عند نصف الزمن الا انه لوحظ ان النسبة المئوية للزيادة في المقاومة تكون اكبر لدرجات الحرارة المنخفضة فمثلاً في درجة حرارة 21°C تحصل الخرسانة المعالجة بكلوريد الكالسيوم على مقاومة في يوم واحد تعادل ما تكتسبه الخرسانة الغير معالجة في ثلاثة ايام .

ويجب ملاحظة ان كلوريد الكالسيوم لا يعتبر مانعاً للتجمد ولذلك يجب اتباع اجراءات الوقاية في الاجواء شديدة البرودة لفترة من ٣ - ٧ ايام .

يستخدم كلوريد الكالسيوم في الاجواء العادبة بنسبة ٢٪ من وزن الاسمنت ولا يوصى باستخدامة بنسبة اكبر

٤ - فوائد اضافية لكلوريد الكالسيوم :

(أ) تزيد المقاومة النهائية للخرسانة بالإضافة الى زيادة المقاومة المبكرة ولقد اظهرت التجارب زيادة مقدارها ٩٪ في فترة ثلاث سنوات

(ب) زيادة قابلية التشغيل للخرسانة الطازجة مع الاحتفاظ بنسبة الماء الى الاسمنت (م/س)

(ج) الحصول على خرسانة ذات كثافة عالية .

(د) زيادة مقاومة سطح الخرسانة للتأكل وباستعمال كلوريد الكالسيوم تكون المقاومة الناتجة مماثلة لتلك التي نحصل عليها من المعالجة بواسطة الحيش المبلل لمدة ٣ ايام .

(هـ) يقلل فقدان الرطوبة أثناء الخلط ويساعد على تسهيل عملية الخلط مع الماء .

ملاحظات خاصة بشأن استخدام كلوريد الكالسيوم

(أ) يضاف كلوريد الكالسيوم الى الماء ولا يجب اضافة الماء الى كلوريد الكالسيوم حيث ان صب الماء على كلوريد الكالسيوم سوف يتبع عنه تكون طبقة سطحية جافة من الصعب اذابتها .

(ب) لا يجب اضافة كلوريد الكالسيوم بأكثر من النسبة المطلوبة .

(ج) يستخدم كلوريد الكالسيوم على هيئة محلول أو بودرة (مسحوق)

(د) في حالة اضافة كلوريد الكالسيوم بيئة البودرة فإنه يجب اضافته للخرسانة قبل تفريغ الخرسانة من الخلطة



وعلى ذلك فإنه يجب خلط الخرسانة لمدة عشرين دورة للتأكد من جودة الخلط
(هـ) يجب عدم حدوث تلامس بين كلوريد الكالسيوم والاسمنت الجاف .

ب - المواد البوزولانية (Pozzolanic Material)

وهي الخامات السيليسية والالومينية التي تتصف بأنها ليست ذات قدرة لاصقة أو اسمنتية الا أنها تتفاعل مع الجير في وجود الماء لتكون موادا ذات خواص اسمنتية .

وهي تتوارد في الطبيعة كخامات معدنية كما يمكن تحضيرها صناعيا .

وعند خلط انواع جيدة من المواد البوزولانية مع الاسمنت البورتلاندي نجد أنها تحسن الخواص التالية : -

- قابلية التشغيل

- مقاومة منفذية الماء

- مقاومة فعل الكبريتات

- مقاومة التشقق

- مقاومة الضغط

- مقاومة تأثير الركام الكلوي

- مقاومة القابلية للذوبان والتآكل

- تقليل الانكماش الحراري

* انواع المواد البوزولانية : -

(أ) الخامات الطبيعية :

١ - الطفلة والطين (Cly & Shale)

٢ - المواد الاويبالية (Opaline Materials)

٣ - الرواسب البركانية (Volcanic Tuffs)

(ب) الخامات الصناعية : -

١ - رماد الفحم (Fly Ash)

ويستخرج من افران المحطات الحرارية التي تستخدم الفحم كوقود

٢ - رماد الطين التللفي الزبتي المحروق

وهذا النوع من الطين يكون اصلا محتواه على كمية من زيت البترول ويحرق كوقود والرماد الناتج هو الذي يمكن استخدامه

٣ - الطوب المحروق - الطوب الحراري المطحون

٤ - خبث الأفران العالية (المبرد فجائيا بالماء والمبرد بالهواء)

ويبيّن الجدول رقم (٢) نتائج تأثير اضافة المواد البوزولانية للاسمنت

الرقم	الخاصية	تأثير المواد البوزولانية	النتيجة
١	مقاومة الشد	أعلى بعد مرور وقت طويل	تحسين مقاومة للتشقق
٢	مقاومة الضغط	أقل بعد مرور وقت قصير وتقريرياً متساوية بعد مرور وقت طويل	تعطي مقاومة مناسبة لجميع اغراض الاستخدام العادي
٣	حرارة الامانة	أقل	يقل الانكماش الحراري والتشقق عند انخفاض الحرارة
٤	قوام العجينة	أحسن	أقل تشيقاً
٥	مقاومة الكبريتات	ترزاز	هامة للاستخدام البحري والتربة القلوية
٦	قابلية التشغيل	تحسن	هامة عند الخلط بالركام والماء