

**دليل المهندس**

**في أعمال التشييد والبناء**

**٦. الخرسانة الخاصة**



# دليل المهندس

## في أعمال التشييد والبناء

### ٨. الخرسانة الخاصة



إعداد ومادة علمية

مهندس / محمد أبو الفتوح السيد حجاج

مراجعة

مهندس / مرتضى على عبد الله

اعتماد

- مركز تطوير الدراسات والبحوث -

كلية الهندسة - جامعة القاهرة

مدير معهد تدريب اهرم

مهندس / أحمد زكي أحمد خالد



## الفهرس مقدمه

أولاً : الخرسانة عالية المقاومة

- المواد المستخدمة ونسب خلطتها

- مميزات الخرسانة عالية المقاومة

ثانياً : خرسانة تحمل الحرائق

ثالثاً : خرسانة الأجواء الباردة

رابعاً : الخرسانة الليفية



بسم الله الرحمن الرحيم

## الخرسانة الخاصة (Special Concrete)

### مقدمة :-

توجد عدة أنواع من الخرسانات الخاصة والتي تجهز لأغراض معينة ومنها الخرسانة عالية المقاومة ، خرسانة الأجزاء الباردة ، الخرسانة المقاومة للحرق ، الخرسانة الليفية ، الخرسانة الكبريتية ، الخرسانة الثقيلة والخرسانة المقاومة للأشعاعات ..... الخ وفيما يلي شرح لبعض أنواع الخرسانة الخاصة .

### أولاً : الخرسانة عالية المقاومة High Strength Concrete

تتميز الخرسانة عالية المقاومة بأن مقاومة الضغط لها بعد ٢٨ يوم تصل إلى  $1100 \text{ كجم}/\text{سم}^2$  وتحتاج صناعة هذه الخرسانة إلى مواد ذات خواص عالية كما يجب تحقيق مواصفات خاصة للحصول على مقاومة الضغط المطلوبة

#### ١ - المواد المستخدمة ونسب خلطها


(أ) الاسمنت : لاشك ان اختيار نوع وكمية الاسمنت المستخدم في الخرسانة عالية المقاومة ذو اهمية كبرى مما يحتم اختبار درجة تجانس الاسمنت وكمية ونسبة ثلاثي سليكات الكالسيوم والكبريتات .

ويبين الشكل رقم (١) العلاقة بين مقاومة الضغط والعمر لخلطات خرسانية مجهزة من عدة أنواع مختلفة من الأسمنت .

ومن نتائج اختبار خلطات تجريبية عديدة وجد ان محتوى الاسمنت المناسب للحصول على مقاومة الضغط العالية يتراوح بين  $390 - 560 \text{ كجم}/\text{م}^3$



(ب) الركام : يحتل الركام أهمية كبيرة للخرسانة عالية المقاومة حيث أنه يمثل الحجم الأكبر بين عناصر الخلاطة الخرسانية ومن الطبيعي أن الخرسانة عالية المقاومة تحتاج إلى نوع من الركام الكبير على المقاومة (ذو معامل تهشيم صغير) الركام الصغير أفاد التجارب المعملية أن الركام الصغير (الرمل) ذو الحبيبات الدائيرية الملساء من الأنواع المفضلة لانتاج خرسانة عالية المقاومة . كما ان الرمل الذي له معايير نعومة حوالي 3 يعطى افضل تشغيل وأكبر مقاومة ضغط باعتبار اخذ نفس مواصفات التدرج الحبيبي الخاصة بالخرسانة متوسطة المقاومة .



شكل (١) تأثير نوع الأسمنت على مقاومة الخرسانة للضغط

اظهرت التجارب المعملية انه للحصول على مقاومة الضغط المثل مع محتوى كبير ونسبة قليلة من مياه الخلط فان مقاس الرکام الكبير يجب ان يتراوح بين ٩ - ١٣ مم كما اثبتت هذه التجارب ان قوة التماسك (BOND) للحجيات مقاس (٧٦ مم) يساوي ١٠٪ من قوة التماسك للحجيات (١٣ مم) وبين الجدول رقم (١) حجم الرکام الكبير المناسب في الخلطة تبعاً للمقاس الاعتباري الأكبر مع الأخذ في الاعتبار استخدام رکام صغير له معايير نعومة يتراوح من (٤٢ - ٣)

حجم الرکام الكبير <sup>٣</sup>				المقاس الاعتباري الأكبر الرکام الكبير	
معايير النعومة للركام الصغير					
٣٠٠	٢٨	٢٦	٢٤	سم	بوصة
٤٤	٤٦	٤٨	٥	٩	٣/٨
٥٣	٥٥	٥٧	٥٩	١٣	١/٢
٦٠	٦٢	٦٤	٦٦	٢٠	٣/٤
٦٥	٦٧	٦٩	٧١	٢٥	١
٦٩	٧١	٧٣	٧٥	٣٨	١١/٢
٧٢	٧٤	٧٦	٧٨	٥٠	٢
٧٦	٧٨	٨٠	٨٢	٧٥	٣
٨١	٨٣	٨٥	٨٧	١٥٠	٦

جدول رقم (١)

حجم الرکام الكبير المناسب لكل من المقاس الاعتباري الأكبر للركام الكبير  
ومعايير النعومة للركام الصغير



### (ج) نسبة الماء الى الاسمنت (م/س)

من المعروف انه بتقليل نسبة م/س في الخلطة الخرسانية تزيد مقاومة الصغط للخرسانة مع مراعاة العوامل الأخرى مثل التشغيل ونقل وصب الخرسانة .

كما ان تغير في نسبة (م/س) له تأثير مباشر على قوام الخلطة الخرسانية الطازجة (القوام) . فمثلاً عندما يكون الهبوط يتراوح بين (صفر - ٥٠ مم) فإنه يكون مناسب لأعمال الخرسانة سابقة الاجهاد .

اما في حالة الخرسانة المصبوبة بالموقع فان هبوط الخرسانة الطازجة بين ٦٥ - ١١٥ مم يكون مناسباً جداً

اما بالنسبة للخرسانة عالية مقاومة فقد وجد ان النسبة المثلثة لنسبة الماء الى الاسمنت تتراوح بين ٢٧٪ - ٥٠٪ بالوزن .

### (د) الاصفات : Admix Tures

تحتوي جميع خلطات الخرسانة عالية المقاومة على بعض أنواع الاصفات مع العلم بأن الاختلاف في نوع الاصفات يؤثر على معدل لدونه وتصلد الخلطة الخرسانية الطازجة ولذلك يجب اختيار نوع ونسبة الاصفات في الخلطة الخرسانية وعلاقة هذه الاصفات بالماء الأخرى المكونة للخلطة وذلك للحصول على المقاومة العالية المطلوبة .

**الاصفات البورولانية :** وتستخدم هذه الاصفات أحياناً كمواد اسمنتية اما في الخرسانة عالية المقاومة فتستخدم كمادة اضافية للاسمنت البورتلاندي بنسبة تصل الى ١٠٪ بالوزن واصافة هذه المواد الاسمنتية بالخلطة لذا - يجب تقليل نسبة الركام الصغير للحصول على المقاومة المطلوبة .

**الاصفات المعدنية :** مثل الرماد المتطاير (Fly Ash) الذي يستخدم بكثرة في انتاج الخرسانة عالية المقاومة ويترجع من اضافته تقليل نسبة الماء في الخلطة ويعمل تعويض نقص حجم المياه بزيادة نسبة الرمل .



## ثانياً : مميزات الخرسانة عالية المقاومة

- قلة الرغف بالخرسانة عالية المقاومة عن مثيلاتها .
- تعطى معاير مرنة عالي .
- استعمال هذه الخرسانة في البلاطات يسمح بازالة مبكرة للشادات دون اعادة تدعيمها .
- استخدام هذه الخرسانة يقلل ابعاد القطاع الخرساني وكذلك يقلل نسبة حديد التسليح .

وقد اجريت ابحاث لمعرفة اقتصادييات هذه الخرسانة عن طريق مقاومة حمل قدره ٤٥ طن بخرسانات ذات مقاومة مختلفة فأعطت النسب المبينة بجدول رقم (٢)

التكليف (%)	مقاومة الضغط للخرسانة كجم / م <sup>2</sup>	٦٢٠	٥٢٠	٤١٠
٦٠	٨٠	١٠٠		

جدول (٢) يوضح تأثير مقاومة الضغط للخرسانة على التكاليف

وكذلك بينت التجارب انه تحت تأثير حل معين فأن عمود بمقاس (٧٥×٧٥ سم) من خلطة خرسانية مقاومة ضغط ٤٢٠ كجم / سم<sup>2</sup> يحتاج حديد تسليح بنسبة ٤٪ من مساحة مقطعة بينما إنه لنفس العمود وعند استخدام خلطة خرسانية مقاومة ضغط ٦٣٠ كجم / سم<sup>2</sup> يحتاج حديد تسليح بنسبة ١٪ من مساحة مقطعة .



## ثانياً : خرسانة تحمل الحرائق Fire Endurance Concrete

- يجب التحقيق من مراعاه الاتق عند الحصول على خرسانة تحمل الحرائق
- الركام : يستخدم الركام الخفيف
- الاسمنت : يستخدم الاسمنت الالوميني لأنه أجود الأنواع لتحمل الحرائق
- الحديد : الحديد المسحوب على الساخن يعتبر أجود الأنواع لتحمل الحرائق
- سمك القطاع الخرساني : كلما زاد سمك القطاع الخرساني كلما زاد تحمل الخرسانة للحرائق وفيما يلي شرح لهذه النقاط
- تأثير نوع الركام :

أهم أنواع الركام الذي يعطى مقاومة عالية للحرائق هو الركام الخفيف الوزن - (Light - Weight Aggregate) وينقسم الركام الخفيف الوزن الى ثلاثة أنواع

- (أ) ركام طبيعي : مثل الدياتوميت والبوزولانا والحجر الخفاف
- (ب) ركام متختلف في الصناعات : مثل كلنكر الأفران وخبث الأفران العالية المنشوش والرماد المتطاير .
- (ج) ركام صناعي : مثل البريليت والغير موكليت والليكا

وترجع زيادة مقاومة الركام الخفيف للحرائق الى ان معامل الموصيلة الحرارية Coefficient of thermal Conductivity ومعامل التمدد الحراري Coefficient of thermal expansion

أقل من الركام العادي وكذلك لأن الركام الخفيف يكون في حالة الاتزان نتيجة انه سبق حرقة قبل ذلك لدرجات حرارة أعلى من ١١٠٠ م و من التجارب على عينة خرسانة عادية الوزن و خرسانة خفيفة الوزن في غرفة تم رفع درجة حرارتها الى ٦٥٠ م وجد ان الخرسانة خفيفة الوزن فقدت ١٥٪ من مقاومتها في حين أن الخرسانة العادية فقدت من ٤٠ - ٧٥٪ من مقاومتها و وجد ايضا ان التبريد المفاجيء للخرسانة خفيفة الوزن أثناء الحرائق يعطي تهشيمها (Damage) أقل من الخرسانة عادية الوزن .


- تأثير نوع الاسمنت وكميته :

يؤثر الحرارة العالية تأثيرا سلبيا في حالة استخدام الاسمنت البورتلاندى العادى نظرا لوجود الجير الذى يتخلص ويعاود الاتحاد مع الماء مما يسبب زيادة في حجم الخرسانة وبالتالي تتولد اجهادات داخلية تعمل على تسرخ

الخرسانة وتعتبر اكثراً انواع الخرسانة تحمللا للحرق تلك المصنوعة من الاسمنت الالوميني وذلك نظراً لعدم احتوائه على مادة الجير كما ان زيادة محتوى الاسمنت بالخرسانة يزيد من تحملها للحرق .

### - تأثير سماكة القطاع الخرساني :

يزداد تحمل الخرسانة للحرق كلما زاد سماكة القطاع العضو الخرساني ويراعى بعض المشاكل الخرسانية ذات السماكة الصغيرة عمل غطاء مناسب فوق حديد التسليح وبين الأشكال التالية تأثير الحرارة على النقص في مقاومة الشد لحديد التسليح وكذلك تأثير سماكة القطاع الخرساني على تحمل الخرسانة للحرق شكل رقم (٢) ، شكل رقم (٣)



(أ) خفيفة الوزن

(ب) رمل خفيف الوزن


(ج) خبث الأفران العالي  
المبرد بالهواء

(د) ركام كربوني

(هـ) ركام سيليسي

شكل (٢)

تأثير سماكة القطاع الخرساني ونوع الركام  
على مدى تحمل الخرسانة للحرق



شكل (٣)  
مقاومة بعض أنواع الحديد عند درجات حرارة مختلفة

- ١ - حديد على الساخن (اجهاد الخضوع)
- ٢ - أسياخ من صلب عالي المقاومة (الاجهاد الأقصى)
- ٣ - حديد مسحوب على البارد (الاجهاد الأقصى)

### **(Cold Weather Concrete) خرسانة الاجواء الباردة**



يعرف الجو البارد بالفترة التي تقل فيها متوسط درجة حرارة الجو المحيط لمدة ثلاثة أيام متالية عن  $5^{\circ}\text{C}$ . وتستمر عملية الاماهة (تفاعل الاسمنت مع الماء) بالرغم من انخفاض درجة حرارة الماء عن درجة التجمد (صفر م) والحد الادنى لدرجة الحرارة والذى عندها توقف عملية الاماهة تماما هي ( $-20^{\circ}\text{C}$ ) .

وتعتبر مقاومة الخرسانة للضغط  $35\text{ kg/cm}^2$  في اليوم التالى للصب هي الحد الادنى الذى يتحقق الامان لمنع حدوث الانهيار بتأثير التجمد والذوبان| (Thawing and Freezing)

الاحتياطات الواجب مراعاتها عند صناعة خرسانة الاجواء الباردة : -

- ١ - استخدام اضافات تعجل من تفاعل الاسمنت مع الماء مثل كلوريد الكالسيوم
- ٢ - استخدام أنواع من الاسمنت تعطي مقاومة عالية مبكرا .
- ٣ - يجب ان يكون محتوى الاسمنت عالى و تستعمل نسبة مياه للأسمنت أقل .
- ٤ - المحافظة على الخرسانة في درجة حرارة لا تقل عن  $10^{\circ}\text{C}$  .
- ٥ - عدم فك الشدات قبل التأكد من وصول الخرسانة لمقاومة الضغط المناسبة .
- ٦ - عند حدوث انخفاض كبير في درجة حرارة الجو المحيط يتم تسخين مكونات الخرسانة للوصول الى درجة حرارة مناسبة للخرسانة (لانقل عن  $10^{\circ}\text{C}$ ) وذلك عن طريق تسخين ماء الخلط فقط وذلك اذا كان الركام خاليا من الثلج

اما اذا انخفضت درجة حرارة الجو المحيط عن (صفر م) فان ذلك سوف يستدعي تسخين الرمل ايضا .



## رابعاً : الخرسانة الليفية : Fibrous Concrete

تكون خلطة الخرسانة التقليدية من الأسمنت والرمل والزلط والماء واحياناً تضاف بعض الاضافات الكيميائية ويتحقق عن هذه المكونات مادة صلبة تحتمل اجهادات الضغط بدرجة جيدة ولكنها لا تحتمل اجهادات الشد الا بنسبة صغيرة جداً ولذلك يتم تسليح هذه الخرسانة بحديد التسلیح في الأماكن المعرضة لاجهادات الشد وهو ما يعرف بالخرسانة المسلحة .

وبالرغم من التقدم الهائل في مجال الخرسانة المسلحة فانه حتى الان لم يتم انتاج خرسانة تحتمل اجهادات الضغط والشد في جميع القطاعات وفي مختلف الاتجاهات بنفس الدرجة .

ولذلك بدأت ابحاث استعمال الخرسانة المسلحة بالياف الصلب (الخرسانة الليفية)

### \* ميزات استعمال خرسانة مسلحة بالياف الصلب (الخرسانة الليفية)

- ١ - الحصول على قطاع خرساني متGANس في جميع الاتجاهات اي يتحمل الاجهادات المختلفة بنفس الكفاءة في جميع الاتجاهات .
- ٢ - تقليل حدوث الشروخ الناتجة عن تأثير الاحمال الزائدة .
- ٣ - زيادة المقاومة المبكرة للخرسانة .
- ٤ - زيادة مقاومة الاحتكاك وزيادة العمر الافتراضي .
- ٥ - زيادة مقاومة الضغط بنسبة تصل الى ٢٠٪ .
- ٦ - زيادة مقاومة الشد بنسبة تصل الى ٣٠٪ .
- ٧ - زيادة المقاومة للصدمات بنسبة عالية جداً .
- ٨ - زيادة مقاومة الانحناء بنسبة تصل الى ١٠٠٪ .

### \* استخدام الخرسانة المسلحة بالياف الصلب :


- ١ - الطرق الخرسانية وعمارات الطائرات .
- ٢ - الأرضيات الخرسانية للمصانع والمخازن التي تتعرض لاحمال ديناميكية وتمرور معدات ثقيلة .
- ٣ - حماية المنشآت المعدنية وذلك بعمل قفصان من الخرسانة المسلحة بالياف .
- ٤ - المنشآت الحربية المعرضة للانفجارات .
- ٥ - أعمال ترميم العناصر الخرسانية المختلفة .
- ٦ - انتاج الموسير الخرسانية الجاهزة .
- ٧ - أعمال الخواص المقاومة للزلزال .
- ٨ - أعمال صب الخوازيق .

\* الخواص الواجب توافرها في ألياف الصلب المستخدم في إنتاج الخرسانة الليفية : -  
يجب توافر الخواص التالية في ألياف الصلب لانتاج خرسانة ليفية ذات جودة عالية تتناسب مع متطلبات الانشاء

- ١ - يجب ان يكون اسطح الألياف نظيفاً وبمساحة كافية لضمان التماسك التام بين الخرسانة والألياف .
- ٢ - يجب ان تكون الألياف غير قابلة للصدأ .
- ٣ - يجب ان تكون النسبة بين طول الألياف الى القطر لا يزيد عن ٧٠ .
- ٤ - يجب ان تكون الألياف ذات مقاومة عالية للشد .

#### أنواع ألياف الصلب المستعملة في خرسانة الألياف : -

١ - ألياف مصنعة من السلك الصلب وهذه الألياف تصنع بواسطة تقطيع اسلاك الصلب المستديرة المقطع ولزيادة التماسك بين هذا النوع من الألياف والخرسانة تشكل الألياف في القطاع الطولي بعده أشكال كما يلى : -



وتنتج هذه الألياف من الحديد الصلب أو الحديد المطاوع وتبلغ مقاومة الشد لهذا النوع من الألياف  $800 - 1000$  نيوتن / م<sup>2</sup> (  $10000 - 8000$  كجم / سم<sup>2</sup> ) .

٢ - ألياف مصنعة بطريقة القص : وهي ألياف تنتج بأشكال مختلفة بطريقة القص وبلغ مقاومة الشد هذه الألياف بين  $500 - 1000$  نيوتن / م<sup>2</sup> (  $10000 - 5000$  كجم / سم<sup>2</sup> ) وأشكالها كالتالي : -



٣ - ألياف الصلب المصهور : تنتج هذه الألياف من الحديد المصهور بطريقة القوة الطاردة المركزية على شكل نصف هلال



## العيوب الرئيسية للألياف السابقة : -

- (أ) وجود اثار الشحوم والزيوت المتبقية من عملية التصنيع مما يقلل تماسكها مع الخرسانة .
- (ب) ضرورة استخدام معدات خاصة لخلط الخرسانة المستعمل فيها هذه الألياف .
- ٤ - ألياف الهاركس : تصنف هذه الألياف بنظرية خاصة تضمن خاصية عدم صدأ الألياف بدون دهان سطحها بماء كيميائية وكذلك امكانية خلطها مع الخرسانة بمعدات الخلط العادي وتبلغ مقاومة الشد لهذه الألياف ٧٠٠ نيوتن / مم<sup>٢</sup> ( ٧٠٠ كجم / سم<sup>٢</sup> ) وهي تنتج بأطوال مختلفة وقطعها على هيئة مثلث ذي ضلعين بسطح خشن والصلع الثالث بسطح ناعم كما في الشكل .



## \* انتاج خرسانة ليفية عالية الجودة : -

- (أ) يجب العناية عند اختيار مكونات الخرسانة بحيث تكون من العناصر الجيدة مثل : -
- رمل سليمي نظيف خالٍ من الشوائب
  - زلط متدرج خالٍ من المواد الناعمة
  - اسمنت مطابق للمواصفات
  - مياه صالحة للاستخدام في الخرسانة
- (ب) استخدام محتوى اسمنت كبير لا تقل عن ٣٥٠ كجم / م<sup>٣</sup>
- ٣ - يفضل استعمال الاضافات في الخليطة الخرسانية للحصول على خرسانة ليفية متجانسة حيث يسبب استعمال الألياف زيادة كمية ماء الخلط للحصول على القوام المطلوب ولتقليل استعمال ماء الخلط فانه يضاف الى الخليطة الخرسانية مادة مليئة فائقة السيولة مثل الايديكريت بي : في : اف (BF) والايديكريت بي : في : اس (BVS) بنسبة تتراوح بين ٤٪ - ٦٪ من وزن الاسمنت المستعمل
- ٤ - يفضل استخدام هزار الى في دمك خرسانة الألياف
- ٥ - يجب الاهتمام بمعالجة اسطح الخرسانة الليفية بطريقة مناسبة .



## ما تم اصداره في سلسلة دليل المهندس

نوفمبر عام ١٩٨٧ م

ديسمبر عام ١٩٨٧ م

مارس عام ١٩٨٨ م

سبتمبر عام ١٩٨٨ م

مارس عام ١٩٨٩ م

أكتوبر عام ١٩٨٩ م

ابريل عام ١٩٩٠ م

١ - الأسمنت

٢ - الركام

٣ - حديد التسليح

٤ - ماء الخلط

٥ - تصميم الخلطة الخرسانية

٦ - الخرسانة الطازجة

٧ - اضافات الخرسانة