

دليل المهندس

في أعمال التشييد والبناء.

١- الخرسانة الجاهزة



دليل المهندس

في أعمال التشييد والبناء

١- الخرسانة الجاهزة



إعداد مادة علمية :

مهندس / عبد الحميد قورة - ادارة الخرسانة الجاهزة

مراجعة :

مهندس / مرتضى عبد الله - معهد التدريب

مهندسة / نهاد كمال يعقوب - معهد التدريب

اعتماد :

أ.د فاروق الحكيم

مركز تطوير الدراسات والبحوث الهندسية - جامعة القاهرة

المدير العام لمعهد التدريب

مهندس / أحمد زكي أحمد خالد

الخرسانة الجاهزة

READY MIXED CONCRETE

مقدمة :

نظراً لأهمية وسرعة انتشار الخرسانة الجاهزة في مصر ، والقصور الواضح في المعلومات عن هذه الصناعة وعدم تعرض المواصفات القياسية أو الكود المصري لها سنتناول بقدر استطاعتنا توضيح الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الصناعة وكذلك تحديد العلاقة بين القائمين على هذه الصناعة والمعاملين معهم مستعينين بما جاء في المواصفات العالمية في هذا المجال وبخاصة المعايير القياسية الأمريكية مع مراعاة عدم التعرض لحالة الخرسانة في مرحلة الصب والدمك والمعالجة أو الحماية .

وسوف يقتصر الحديث هنا عن صناعة الخرسانة الجاهزة حتى وصوتها للعميل بالموقع بحالة طازجة وغير متصلدة مع ضرورة الأخذ في الاعتبار بأن الاشتراطات أو المعايير المعتمدة بها في المشاريع هي التي يجب اتباعها في حالة تعارضها مع ما هو موضح بعد .



صورة رقم (١) توضح عدد ٤ صوامع لتخزين الأسمنت السائب بمحيطه خلط خرسانة
مركبة لانتاج الخرسانه الجاهزة

وحدة قياس كميات الخرسانة الجاهزة الواجب التعامل بها : -

يعتبر المتر المكعب من الخرسانة هو وحدة القياس المستخدمة في تقدير كمية الخرسانة التي تصل للموقع بحالة طازجة ومطابقة للمواصفات المطلوبة.

ويمكن مراجعة حجم الخرسانة لأى سيارة نقل للخرسانة وذلك بوزن كمية الخرسانة التي تحملها السيارة (ويمكن الحصول عليها من وزن السيارة محملة بالخرسانة - وزن السيارة فارغة) مقسوما على وزن وحدة الحجوم لهذه النوعية من الخرسانة (ويمكن الحصول عليها من معلومات تصميم الخلطة الخرسانية).

$$\text{وزن وحدة حجوم الخرسانة (كتافه الخرسانة)} = \frac{\text{وزن الخرسانة التي تملأ الاناء}}{\text{حجم الاناء}} \text{ كجم / م}^3$$

$$\text{حجم الخرسانة في سيارة نقل الخرسانة (بالمتر المكعب)} = \frac{\text{وزن الخرسانة بهذه السيارة (كتافه)}}{\text{وزن وحدة الحجوم لهذه الخرسانة (كتافه / م}^3)}$$

المواد الداخلة في صناعة الخرسانة : -

في حالة عدم وجود مواصفات تستخدم في تحديد جودة المواد الداخلة في صناعة الخرسانة يجب أن يراعى الآتي : -

أ - **Cement.**

يجب أن يطابق الاسمنت المستخدم المواصفات القياسية المصرية أو البريطانية أو الأمريكية ASTM C-150 وعلى العميل أن يوضح نوع الاسمنت المطلوب استخدامه وفي حالة عدم اشتراطه لنوع معين يكون الاسمنت البورتلاندي العادي المطابق للمواصفات هو المطلوب في هذه الحالة .

(راجع دليل المهندس رقم ١ " الخاص بالأسمنت) .

ب - **الركام Aggrate.**

يجب أن يطابق الركام الصغير (الرمل) والركام الكبير المستخدم المواصفات المصرية أو البريطانية أو الأمريكية ASTM C - 33 .

(راجع دليل المهندس رقم ٢ " الخاص بالركام) .

جـ - المياه Water.

مياه الخليط يجب أن تكون صافية وغير محتوية على المواد المعكرة وفي حالة احتواء المياه على مثل هذه المواد التي تؤثر في لون المياه أو تجعل له رائحة أو طعم غير عادي لا يتم استخدام هذه المياه في خلط الخرسانة إلا بعد إجراء الاختبارات الالزمة لها للتأكد من صلاحيتها ، (راجع دليل المهندس رقم (٤) الخاص بمياه الخلط) ويجب ألا يتعدي الماء المشكوك في مصدره أو صلاحيته الحدود المبينة في الجدول التالي : -

الحدود المقبولة لاستخدام الماء المشكوك في مصدره

نوع الاختبار	حدود المواصفات
مقاومة الخرسانة للضغط بعد ٧ أيام كنسبة مئوية من خلطة التحكم	لاتقل عن ٩٠%
الفرق في زمن الشك والخيود عن خلطة التحكم	فـ س لزيادة عن - ١ تعجيل ولزيادة عن ٣٠ تأخير

ويمكن الكشف على صلاحية المياه بعمل خلطتين من الخرسانة أحدهما مخلوطة بمياه صالحة للشرب مصدرها شبكة المياه العمومية للمدينة وتسمى خلطة التحكم ، وال الخلطة الأخرى مخلوطة بالماء المشكوك في مصدرها وجودتها مع مراعاة ثبيت نسب الخلطتين بنفس الأسماء ونفس الركام من ناحية الوزن وال النوع وثبيت حجم المياه المستخدم من النوعين في الخلطتين .. ومقارنة النتائج الموضحة بالجدول السابق .

والجدول التالي يوضح الشروط والمواصفات القياسية المصرية لمياه خلط الخرسانة : -

رقم	اسم المركب الكيميائي	حدود المواصفات
١	الأملاح الكلية الذائية	لاتزيد عن ٢٠٠٠ جرام في اللتر
٢	أملاح الكلوريدات	لاتزيد عن ٥٥٠ جرام في اللتر
٣	أملاح الكبريتات	لاتزيد عن ٣٠٠ جرام في اللتر
٤	أملاح الكربونات والبيكربونات	لاتزيد عن ١٠٠ جرام في اللتر
٥	كبريتيد الصوديوم	لاتزيد عن ١٠٠ جرام في اللتر
٦	المواد العضوية	لاتزيد عن ٢٠٠ جرام في اللتر
٧	الطين والمواد المعلقة غير الرسوبيّة التي تعكر ماء الخليط	لاتزيد عن ٣٠٠ جرام في اللتر

مياه الغسيل.

يمكن إعادة استخدام المياه المستخدمة في غسل معدات الخرسانة أو الركام في خلط الخرسانة بشرط أن تطابق نتائج اختبارات هذه المياه حدود المواصفات الموضحة في الجدول التالي مع تكرار هذه الاختبارات على فترات أسبوعية أو شهرية حسب حالة العمل لضمان عدم حدوث زيادة كبيرة في تركيز الأملاح الناتجة عن الغسيل .

حدود المواصفات القياسية الأمريكية لمياه الغسيل المستخدمة في خلط الخرسانة

الحدود والمواصفات	نوع المكونات الكيميائية في المياه	رقم
لاتجاوز ٥٠٠ جزء في المليون	الكلوريدات على هيئة $-CL$ في الخرسانة سابقة الاجهاد أو الكبارى في بقية أنواع الخرسانات المسلحة	١
لاتجاوز ١٠٠٠ جزء في المليون	الكبريتات على هيئة $-SO_4^{2-}$	٢
لاتجاوز ٣٠٠٠ جزء في المليون	القلويات على هيئة $(Na_2O + 0.658 K_2O)$	٣
لاتجاوز ٦٠٠ جزء في المليون	الأملاح الكلية الذائبة	٤
لاتجاوز ٥٠٠٠ جزء في المليون		

د - الاضافات.

يجب أن تفي الاضافات المستخدمة باشتراطات المواصفات القياسية المصرية أو المواصفات القياسية الأمريكية
ASTM C - 260 , C - 494 , C - 618 , C - 989 طبقاً لكل نوع والغرض المطلوب استخدامها فيه .
 (راجع دليل المهندس رقم " ٧ " اخواص بالاضافات).

المعلومات الفنية الواجب توافرها من العمالء لمنتجى الخرسانه قبل توريد الخرسانة الجاهزة: -

- ١- المقاس الاعتبارى الأكبير للركام المطلوب استخدامه فى الخلطة الخرسانية.
- ٢- درجة تشغيل الخرسانة المطلوبة بالملوّع (اختبار الهبوط باستخدام مخروط المسوّط) مع الالتزام بالتفاوّات (الخيود) المنصوص عليها فيما بعد ص ٧
- ٣- في حالة طلب خرسانة تحتوى على هواء محبوس فيجب تحديد نسبة الهواء المطلوبة بالخرسانة عند نقطة تفريغ الخرسانة بالملوّع مع الالتزام بالتفاوّات (الخيود) المنصوص عليها فيما بعد ص ٨

كيفية التعاقد بين منتجي الخرسانة الجاهزة والمعاملين معهم : -

يتم التعاقد بين منتج الخرسانة الجاهزة والعميل بناء على عدة أسس وقواعد وسنوضح فيما يلى هذه الأسس بالتفصيل : -

أولاً : في حالة أن يكون منتج الخرسانة هو المسئول مسئولة كاملة أمام العميل عن اختيار نسب الخلط .

وفي هذه الحالة يجب على العميل أن يحدد الآتي : -

١- تحديد مقاومة الضغط للعينات القياسية من الخرسانة التي يتم صبها في موقع الصب أثناء تفريغ الخرسانة مع ضرورة

أن يتم معالجة هذه العينات تحت الظروف المعملية القياسية من الرطوبة ودرجة الحرارة إلى أن يحين موعد اختبارها .

٢- تحديد العمر المطلوب عنده اجراء اختبار المقاومة للضغط لهذه العينات

٣- تحديد شكل العينات القياسية (مكعبات $15 \times 15 \times 15$ سم أو اسطوانات ٠٠٠٠٠١م)

ويجب على منتج الخرسانة أن يتلزم بتقديم نسب مكونات الخلطة الخرسانية المقترن استخدامها لتحقيق المطلوب بما

فيها من وزن الأسمنت والركام الصغير والكبير ونسبة المياه للأسمنت وفي حالة استخدام اضافات يجب تحديد نوع

وكمية الاضافات لكل نوع خرسانة تم طلبها بمعرفة العميل .

ثانياً : في حالة أن يكون العميل هو المسئول عن تحديد نسب مكونات الخلطة الخرسانية .

وفي هذه الحالة عليه أن يقوم بإخطار منتج الخرسانة بالآتي : -

١- تحديد نوع ومحنوى الأسمنت بالكيلو جرام لكل متر مكعب واحد من الخرسانة .

٢- تحديد كمية المياه المسموح بها لكل متر مكعب واحد من الخرسانة ولا يدخل في هذه الكمية المياه المتتصبة بالركام .

٣- في حالة استخدام اضافات بالخرسانة يتم تحديد النوع والجرعة ولا يجوز تقليل محتوى الأسمنت المقدم بمعرفة العميل نتيجة استخدام هذه الاضافات بدون طلب مكتوب من العميل يفيد بتنقليل محتوى الأسمنت .

وعلى منتج الخرسانة الالتزام باعطاء العميل شهادات فيه بمصدر ونوع الركام والوزن النوعي له وتدرجاته وزون

الأسمنت والركام واسم الاضافات وكيمياتها في كل نوع خرسانة تم طلبها من العميل وذلك قبل البدء الفعلى في توريد الخرسانة .

ثالثاً : في حالة أن يطلب العميل من المنتج أن يكون مسؤولاً عن نسب مكونات الخلطة الخرسانية كما في الحالة الأولى ولكن بشرط أن محتوى الأسمنت في الخلطة يكون محدداً بقيمة معينة لا يقل عنها .

وفي هذه الحالة يجب على العميل أن يحدد الآتي : -

١- ماتم تحديده في أولاً .

٢- تحديد الحد الأدنى للأسمنت المطلوب بالكيلو جرام لكل متر مكعب واحد من الخرسانة .

وعلى منتج الخرسانة أن يكون ملتزم بتقديم ما هو متبع في أولاً .



Slump test apparatus

صورة رقم (٢) توضح مخروط الهبوط لقياس هبوط الخرسانة

طبقاً للمواصفات البريطانية والمصرية والأمريكية

درجة تشغيل الخرسانة (اختبار الهبوط) : -

اختبار الهبوط هو احدى طرق قياس

درجة تشغيل الخرسانة التي يتم فيها قياس

الهبوط باستخدام مخروط الهبوط

عمل اختبار الهبوط

Slump test

الحيود في اختبار الهبوط للخرسانة : -

في حالة عدم وجود تفاوتات

(حيدود) منصوص عليهما مواصفات

المشروع يتم الالتزام بالتفاوتات (الحيود)

الأتية : -

أولاً : عند ـ يكون

منصوص في مواصفات المشروع بأن

الهبوط لا يزيد عن ٠٠٠٠٠ أو بالحد

الأقصى ٠٠٠٠٠٠

الحيود في اختبار الهبوط

الحيود بالزيادة

الحيود بالنقصان

الهبوط المنصوص عليه بالمواصفة بالملليمتر		الحيود في اختبار الهبوط
اذا كان أكبر من ٨٠	اذا كان ٨٠ فأقل	
صفر	صفر	الحيود بالزيادة
٦٠ -	٤٠ -	الحيود بالنقصان

ويكن قبل الخرسانة اذا تمت زيادة المياه للخرسانة بالموقع مرة واحدة لرفع درجة التشغيل وبالتالي زيادة اختبار الهبوط لتطابق ما هو مذكور في الجدول السابق بشرط ان يكون اجمالي محتوى المياه لا يتجاوز نسبة المياه للأسمدة المنصوص عليها في تصميم الخلطة.


ثانياً : عندما لا يكون منصوص في مواصفات المشروع بأن الهبوط لا يزيد عن ٠٠٠٠٠ أو بالحد الأقصى للهبوط ٠٠٠٠٠ تكون التفاوتات المسموح بها كالتالي :-

التفاوتات المسموح بها (مم)	مقدار الهبوط (مم)
١٥ ±	٥٠ أو أقل
٢٥ ±	١٠٠ إلى ٥٠
٤٠ ±	أكبر من ١٠٠

تعتبر الخرسانة صالحة للصب عندما يكون مقدار الهبوط داخل التفاوتات (الميدود) الخاصة بها في فترة زمنية لاتزيد عن ٣٠ دقيقة من لحظة وصولها للموقع . ولا يصبح منتج الخرسانة مسؤولاً عن عدم مطابقة اختبار الهبوط هذه الخرسانة اذا تجاوز التأخير لمدة أكبر من ٣٠ دقيقة بسبب أى أعطال تؤخر الخرسانة بالموقع .

الخرسانة المحتوية على نسبة فراغات هوائية :-

في حالة طلب العميل خرسانة بها نسبة فراغات هوائية (فقاعات دقيقة من الهواء منتشرة داخل الخرسانة) يجب أن يوضح النسبة المئوية لحجم هذه الفقاعات المئوية كنسبة مئوية من حجم الخرسانة وعلى منتجي الخرسانة تنفيذ ذلك بنفس النسب المطلوبة بميدود $\pm ٥\%$ (النسبة المئوية لحجم فراغات الهواء الى حجم الخرسانة) بالموقع عن طريقأخذ عينات من الخرسانة أثناء تفريغها ويتم قياسها بالجهاز الخاص بذلك .



Standard compression machine

صورة رقم (٣) توضح جهاز قياس مقاومة الضغط للخرسانة (مكعبات ١٥×١٥ سم)

المقاومة Strength.

عندما تكون المقاومة للخرسانة هي الأساس في التعامل بين منتج الخرسانة والعميل فإنه يجب أخذ عينات قياسية من الخرسانة ودمكها ومعالجتها تحت الظروف العملية القياسية من درجة الحرارة والرطوبة طبقاً للمواصفات .

- اختبار مقاومة الخرسانة مثلها مثل اختبار الهبوط ونسبة الهواء وتجري مرة واحدة لأى كمية أقل من 100 m^3 ويجب تكرارها لكل 100 m^3 خرسانة يتم وصولها للموقع يومياً .

- لاختبار المقاومة يتم عمل ٢ عينة قياسية من الخرسانة المراد اختبارها ويتم عمل حساب المتوسط لنتيجة الاختبار عند العمر المحدد في المواصفة وفي حالة عدم تحقيق أحد العينتين للمقاومة المطلوبة لميوب في الصناعة أو النقل أو المعالجة أو الاختبار يتم استبعاد هذه النتيجة من المتوسط ويتمأخذ نتيجة العينة الأخرى كأساس لعينات المقاومة .
- على مندوب العميل عمل سجل بالموقع موضح به بيان القلة ومكان صبها حتى يمكن تحديد مكان أي خرسانة يثبت عيدها .

والجدول التالي يوضح العلاقة بين عدد العينات المأخوذة من كمية الخرسانة المصبوحة ومتوسط قيمة مقاومة هذه العينات للضغط منسوبة إلى المقاومة المطلوبة حسب نوع التصميم للمنشأ :

عدد العينات	متوسط المقاومة المطلوبة لعينات متتابعة	
	في حالة التصميم بطريقة حالات الحدود Ultimate Stress	Working Stress
١	٠٨٩	٠٧٩
٢	٠٩٧	٠٩٠
٣	١٠٢	٠٩٤
٤	١٠٥	٠٩٧
٥	١٠٧	٠٩٩
٦	١٠٨	١٠٠

يجب أن تتطابق متوسطات نتائج اختبار عينات مقاومة ضغط الخرسانة لكل رتبة خرسانة طبقاً للمواصفات الأمريكية للشروطين الآتيين :-

- ١ - متوسط ثلاث اختبارات متتابعة لمقاومة الخرسانة للضغط يجب أن تساوى أو تكون أكبر من المقاومة المقصوص عليها.
- ٢ - يجب الا تقل أى نتيجة لأى عينة من العينات عن $35 \text{ كجم} / \text{سم}^2$ أقل من المقاومة المقصوص عليها مع مراعاة أنه نظراً لاختلاف المواد والمتغيرات الناتجة عن طريقة التشغيل وطريقة الاختبارات فإن متوسطات مقاومة الخرسانة للضغط تكون غالباً أعلى من المقاومة المقصوص عليها وتعرف هذه الزيادة على الانحراف المعياري لنتائج الاختبارات والجدول التالي يوضح العلاقة بين عدد الاختبارات والانحراف المعياري والقيمة الواجب اضافتها لكل رتبة خرسانة عند تصميم خلطات الخرسانة طبقاً للمواصفات الأمريكية .

هامش الأمان في تصميم الخلطات الخرسانية طبقاً للمواصفات الأمريكية : -

الآخراف المعياري				عدد الاختبارات
٥٠ ر	٤٠ ر	٣٠ ر	٢٠ ر	
٢ كجم / سم ١٠٠	٢ كجم / سم ٧٣	٢ كجم / سم ٤٧	٢ كجم / سم ٣١	١٥
٢ كجم / سم ٩١	٢ كجم / سم ٦٦	٢ كجم / سم ٤٣	٢ كجم / سم ٢٩	٢٠
٢ كجم / سم ٨٢	٢ كجم / سم ٥٨	٢ كجم / سم ٤٠	٢ كجم / سم ٢٧	٣٠ أو أكثر

أما الكود المصري فقد حدد هامش الأمان في تصميم خلطات الخرسانة كالتالي : -

$$F_m = F_{cu} + M$$

Target mean strength

حيث F_m = متوسط المقاومة المستهدفة

Characteristic strength

F_{cu} = متوسط المقاومة المميزة للخرسانة

M = هامش أمان تصميم الخلطة ويعين من الجدول الآتي :

هامش أمان تصميم خلطات الخرسانة طبقاً للكود المصري

هامش أمان تصميم الخلطة (M) الواجب اضافته عند تصميم الخلطة الخرسانية		عدد نتائج اختبارات المقاومة المتوفرة
في حالة ما اذا كانت F_{cu}	في حالة ما اذا كانت F_{cu}	
٢ كجم / سم < ٢٠٠	٢ كجم / سم > ٢٠٠	
٤٠ كجم / سم عن ٥٠	٤٠ كجم / سم عن ٦٤	١- أكثر من ١٠٠ نتيجة اختبار في مدة لا تزيد عن ١٢ شهر
(٤٠ كجم / سم عن ١٠٠) ولا يقل عن ١٢٠	(٤٠ كجم / سم عن ٦٤) ولا يقل عن ٤٠	٢- من ٥٠ - ١٠٠ نتيجة اختبار في مدة ٦ شهور
	٤٠ كجم / سم	٣- أقل من ٥٠ نتيجة اختبار في مدة لا تزيد عن ٦ شهور

عدم مطابقة العينات للمقاومة المطلوبة .. Failure to meet strength required..

في حالة عدم مطابقة العينات المأخوذة من الخرسانة الجاهزة للمقاومة المطلوبة يحدث ذلك عندما يكون : -

- ١- متوسط العينات المأخوذة أقل من المقاومة المطلوبة أو عندما يقل قراءة أى عينة عن المقاومة المطلوبة بأكثر من ٣٥ كجم / سم² (طبقاً للمواصفات القياسية الأمريكية).

-٢- وطبقاً للكود المصرى :

تعتبر الخرسانة مستوفية لرتبة المقاومة المميزة المطلوبة F_{cu} أثناء التنفيذ إذا تحقق ما يلى :-

- اذا كان عدد عينات اختبارات مقاومة الضغط للخرسانة أقل من ٢٠ عينة فلا تقل أية نتيجة اختبار عن رتبة الخرسانة المطلوبة ولا يزيد الفرق بين أكبر قراءة وأصغر قراءة على ٢٠٪ من متوسط جميع القراءات.
- اذا كان عدد عينات اختبار مقاومة الضغط للخرسانة أكبر من ٢٠ عينة فلا يزيد عدد نتائج الاختبارات التي تقل عن رتبة الخرسانة المطلوبة على قراءة واحدة لكل عشرين قراءة ، ولا يزيد الفرق بين أكبر وأصغر قراءة على ٢٠٪ من متوسط جميع القراءات .

اختبار القلب الخرساني . Concrete core samples.

يتم اللجوء لهذا الاختبار اذا لم تتحقق نتائج العينات المقاومة المطلوبة أو في حالة عدمأخذ عينات من الخرسانة المطلوب لها اجراء هذا الاختبار.

ويتم أخذ هذه العينات طبقاً للمواصفات القياسية الأمريكية وتعتبر هذه النتائج مقبولة اذا كان متوسط المقاومة لهذه العينات أكبر من ٨٥٪ من المقاومة المطلوبة بشرط ألا تقل أى قراءة عن ٧٥٪ من المقاومة المطلوبة.

وطبقاً للكود المصرى فان الخرسانة تعتبر مقبولة اذا كان متوسط المقاومة المحسوبة للعينة القياسية لا يقل عن ٨٠٪ من المقاومة المطلوبة وبشرط ألا يزيد الفرق بين المقاومة العليا والمقاومة الدنيا لقلوب الخرسانة عن ٢٥٪ من متوسط المقاومة .

وفي حالة عدم مطابقة نتائج اختبار القلوب للشروط السابقة فإنه يتم اللجوء لاختبار التحميل .

اختبار التحميل : -

حيث يتم تحمل المنشآت الخرسانية بعد ٦ اسابيع من ابتداء وتصليد الخرسانة وفي هذا الاختبار يتم اخذ القراءات الاساسية لحمل الانحصار قبل اجراء التحميل مباشرة ثم يعرض جزء المنشآت المراد اختباره لحمل مقداره مرتين ونصف الحمل حتى المنصوص عليه في التصميم بالإضافة إلى حمل مكافئ لجميع الاموال الميتة في صورتها النهائية (من ارضيات وقواطع ... الخ) وذلك على اربعه مراحل متساوية تقريراً مع مراعاة عدم حدوث أي صدمات أثناء التحميل ثم تؤخذ قراءات سهم الانحراف وعرض الشروخ بعد ٢٤ ساعة من وضع الاموال النهائية ثم يرفع الحمل ويتم اخذ قراءة سهم الانحراف وعرض الشروخ بعد ٤٤ ساعة من رفع حمل الاختبار .

ويجب وضع قوائم متبه وبالعدد الكافى قبل البدء فى الاختبار لتحمل الحمل بأكمله ويراعى وضعها بطريقة تسمح بترك فراغ مناسب تحت اعضاء المنشآت موضوع الاختبار يسمح بمدلوث الاختلاء المتوقع (راجع الكود المصرى بنـد ٦-٧-٨).

- عندما يكون متوسط نتائج الاختبار أقل من القيمة المطلوبة فإنه يتم الاتفاق بين العميل ومنتج الخرسانة لتحديد المسئولية ، وفي حالة عدم اتفاقهم فإنه يتم تشكيل لجنة من ثلاثة مهندسين أحدهم عن العميل والثانى عن منتج الخرسانة على أن يتم اختيار المهندس الثالث بموافقة العميل ومنتج ليقرروا من الذى سيتحمل مسئولية التكلفة الناتجة عن هذا الخلل ، ويصبح هذا القرار ملزما لطرفى النزاع ولا يمكن الغائه الا بحكم نهائى من المحكمة المختصة.

طريقة قياس كميات المواد الداخلة في صناعة الخرسانة الجاهزة .. Measuring materials..

يتم قياس كمية المواد الداخلية في الخرسانة بالوزن باستثناء الماء والإضافات البالائنة فيمكن أن تكون بالحجم أو بالوزن وفيما يلى الحدود التي لا يمكن التجاوز عنها عند معايرة الأجهزة المستخدمة في القياس :-

- الركام . Aggregates .

يجب ألا يزيد الحبيبات في ميزان الركام عن $\pm 2\%$ من الوزن المطلوب.

وفي حالة ما إذا كان وزن الركام المطلوب للخلطه أكبر من 30% من سعة الميزان يجب ألا يزيد الحبيبات عن $\pm 1\%$ من وزن الركام المطلوب.

وفي حالة اذا كان وزن الركام أقل من 30% من سعة الميزان يجب ألا يزيد الحبيبات عن 3% من سعة الميزان أو 3% من وزن الركام المطلوب أيهما أقل .

- الأسمنت .. Cement..

في حالة اذا كان وزن الأسمنت المطلوب أكبر من 30% من سعة الميزان يجب ألا يزيد الحبيبات في وزن الأسمنت والإضافات الصلبة عن $\pm 1\%$ من الوزن المطلوب.

في حالة او زان الأسمنت الصغيرة يجب ألا يقل الميزان عن الوزن المطلوب ولا يزيد عن 4% من هذا الوزن. يمكن استخدام الأسمنت المعاد في شكاير بدون وزن على اعتبار أن وزن الشيكارة بالأسمنت $5\text{ كجم} \pm 3\%$ ولا يتم استخدام أي شكاير أسمنت مفتوحة أو ممزقة الا بعد وزنها.

- ماء الخلط . Mixing water.

ماء الخلط يشمل المياه المضاف للخرسانة وكذلك الثلوج المضاف والرطوبة الموجسدة على السطح الخارجي للركام في حالة الخرسانة المخلوطة خلطًا تاماً في خلاطة الخلط ، الحيد في جهاز قياس الماء وزناً أو حجمًا لا يتجاوز $\pm 1\%$ من كمية المياه المضاف لاتمام الخلط .
في حالة الخرسانة المخلوطة في سيارات الخلط الحيد لا يتجاوز $\pm 3\%$ من كمية المياه الكلية المطلوبة .

- الاضافات .. Admixtures..

يجب ألا يزيد الحيد في جهاز قياس الاضافات سواء سائلة أو صلبة $\pm 3\%$ من الوزن المطلوب أو \pm الجرعة الالزمة لوزن شيكارة أسمنت واحدة أيهما أكبر .

محطات خلط الخرسانة



كما يتضح من الرسم الكروكي لخطة خلط خرسانة فإنه يتم تغذية خزان الركام بالأنواع المختلفة من الركام عن طريق سير متحرك .

ويتم استقبال الركام بعد وزنه باستخدام الميزان الموجود أسفل خزان الركام في قمع التجمع أو في حالة الخلط عن طريق سير ثابت .

ويتم نقل الأسمدة من صومعة الأسمدة السايب عن طريق الخلزونه الى ميزان الأسمدة الموجود أعلى قمع التجمع.

ويتم قياس كمية مياه الخلط باستخدام عداد لقياس المياه موجود داخل كابينة التشغيل ..


وفي داخل كابينة التشغيل يتم التحكم في السيطرة على عصابة الخلط وتفریغ المواد بعد خلطها جيداً في سيارات نقل الخرسانة في حالة الخلط البليل أو تفريغ هذه المواد داخل سيارات خلط ونقل الخرسانة في حالة الخلط الجاف حيث يتم الخلط داخل سيارات خلط ونقل الخرسانة .

وتكون عصبات خلط الخرسانة غالباً من المعدات والمستلزمات الآتية : - - -


١- مكان لتشوين الركام الكبير بمقاساته المختلفة - ان وجدت - والركام الصغير (الرمل) ويجب وجود فاصل واضح بين هذه الأنواع حتى لا يحدث الاختلاط بينهما .

٢- وسيلة نقل مناسبة لحمل التشوينات من أماكنها إلى العيون التي يتم سحب المواد منها للميزان وهذه الوسيلة غالباً ما تكون لودر ويراعى تلافى حدوث انفصال حبيبي للركام عند التحميل ومراعاة عدم تساقط زيت أو شحوم على الركام من هذه الوسائل .

٣- صوامع الركام التي يتم تخزين الركام بأنواعه ومقاساته المختلفة بها والتي غالباً ما تكون أعلى الميزان ويراعى فيها أن تكون مقسمة إلى عدة عيون ولا يحدث الاختلاط بينها كما يراعى أن تكون هذه العيون مصممة بطريقة يسهل معها سحب التشوينات منها عن طريق بوابة تعمل يدوياً أو آلياً بأقل قدر ممكن من الانفصال الحبيبي وكذلك ضمان عدم تسرب أي من المواد بعد وزنها حتى وصولها إلى حالة الخلط وذلك عن طريق السيور الناقلة أو ما شابه ذلك .



شكل (٢) قطاع في خزان الركام موضح به بوابات لتغذية الميزان بالأنواع المختلفة للركام




صورة رقم (٤) توضح جهاز قياس الاضافات السائلة للخرسانة وعدد قياس المياه في الخلط

٤- يجب أن تكون الموازين المستخدمة في وزن الركام والأسنث محكمة حتى لا تفقد منها أي مواد بعد الوزن نتيجة التسريب

- يجب أن تكون أجهزة قياس المواد بحالة جيدة وواضحة وأن توضع في مكان قريب حتى يمكن في التشغيل من قراءتها بسهولة ، كما يجب توافر عدد من الصنح بالخطة لاجراء عملية مراجعة لدقة هذه الموازين على فترات ويجب ألا تتعدي دقة هذه العدادات عن $+ 4\%$ من سعة الجهاز . وفي حالة قياس الماء بالحجم يجب أن يكون عداد المياه واضحا وبدرجة دقة تسمح بعرصيل المياه ولا يتأثر بتغير الضغط داخل الماسير الموصولة لها ، كما يجب أن يتواجد بالخطة صهريج مدرج أو يمكن وزنه لتحديد وزن المياه بداخله لمراجعة عداد المياه من وقت لآخر .

- يشترط في مقاييس لوحت التشغيل أن تكون مميزة بعلامات توضح الغرض منها (مقايس تشغيل حذرونات الأسمدة وطلبة المياه والسيور الناقلة والبوابات الخاصة بالركام بأنواعه . الخ)



صورة رقم (٥) لوحة تشغيل الخطة داخل كابينة التشغيل

الخلاطات والخاضفات Mixers and Agitators

الخلاطة هي حلة الخلط التي يتم فيها خلط الخرسانة بالكامل وهذه الخلاطات يمكن أن تكون خلاطات ثابتة بالخطة

Truck mixers أو السيارات الخلاطة Stationary mixers

أ - الخلاطات الثابتة بالخطة Stationary mixers

يجب أن تكون معدة خصيصاً لهذا الغرض ومجهمزة بنظام معين من الريش المصنوعة من معدن خاص لهذا الغرض ومثل هذه الخلاطات تكون مزودة بجهاز توقت حتى لا يتم تفريغ الخرسانة إلا بعد انتهاء زمن الخلط اللازم خلط المواد خلطاً تماماً وفي هذا النوع يراعى الصيانة الدورية بالإضافة إلى نظافة الحلة بعد كل توقف عن إنتاج الخرسانة حتى يتم الحفاظ على كفاءة الخلط لهذا النوع .

ب - السيارات الخلاطة Truck mixers

وفي هذا النوع يتم سكب جزء من الماء داخل حلة الخلط أولاً ثم تفريغ بقية مكونات الخلطة داخلها وهذا النوع مصمم بطريقة تؤدى إلى تام الخلط في خلال فترة زمنية معينة بشرط تشغيل هذه الخلطة بسرعة الخلط القصوى المصممة بمعرفة المصنع لضمان خلط الخرسانة داخلها خلطاً تماماً يجب ألا يزيد حجم الخرسانة عن ٦٣٪ من حجم

حالة الخلط وعند استخدام هذا النوع في نقل خرسانة جاهزة الخلط لا يزيد حجم الخرسانة عن ٨٠٪ من حجم حلة الخلط ويجب الاتزيد سرعة دوران حلة الخلط أثناء النقل عن ٣-٢ لفة في الدقيقة .

ج - الخصائص . Agitators

وهي عبارة عن وسيلة نقل الخرسانة مخلوطة بالمحطة خلطاً كاملاً إلى مكان الصب .
ويجب أن يكون للخصائص القدرة على حفظ الخرسانة مخلوطة خلطاً جيداً ومتجانسة ، وكذلك القدرة على تفريغ هذه الخرسانة بتجانس - (كما سيوضح بعد ذلك تحت عنوان كيفية التأكيد من كفاءة الخلط) . وهذه الخصائص لا تصلح في خلط الخرسانة الجافة مالم تكن مزودة بنظام داخلي للخلط حتى تطابق الخرسانة المنتجة منها شروط الخلط حسب المواصفات المطلوبة للخرسانة ، كما سنوضح بعد ذلك .
يجب مراجعة الخلطات والخصائص كل فترة للتأكد من عدم تعرض ريش الخلط للبرى أو تجمّع خرسانة أو مواد ملتحمة بالأسمدة فرق هذه الريش حتى لا تتدحرج كفاءة الخلط ، كما يجب إجراء اختبارات قياس كفاءة الخلط على مثل هذه المعدات كل فترة للتأكد من صلاحيتها .



صورة (٦) توضح سيارة نقل الخرسانة الجاهزة من المحطة إلى موقع الصب

قياس كفاءة الخلط لخلاطة الخرسانة

يتم أخذ عينتين (أ ، ب) من الخرسانة التي تم خلطها ، وفي حالة الخلطة الناتجة يتم إيقاف حلة الخلط تماما ثم تؤخذ العينتين بأدوات مناسبة تضمن عدم فقد أي من مواد الخرسانة أثناء أخذها من نقطتين على بعدين متساوين من مقدمة الخلطة ومن نهاية الخلطة ويبلغ وزن كل عينة حوالي ١٠٠ كجم ، وهناك طريقة أخرى حيث يتم أخذ العينة الأولى (أ) بعد تفريغ حوالي ١٥٪ من حولة الخلطة .

وبعد تفريغ حوالي ٨٥٪ من حولة الخلطة يتم أخذ العينة الأخرى (ب) بشرط أن يتم الانتهاء من أخذ العينتين في مدة لا تتجاوز ١٥ دقيقة ويتم اجراء الاختبارات الموضحة في الجدول التالي ، يعتبر الخلط جيدا والخرسانة متجانسة اذا لم تتعدي نتائج الاختبار للعينتين الفروق الموضحة في الجدول لعدد حسنة اختبارات من الاختبارات الستة.

نوع الاختبار	الحد الأقصى لفرق نتائج الاختبار للعينتين (أ ، ب)	م
وزن وحدة الحجوم للخرسانة الطازجة	١٦ كجم / م٣	١
النسبة المئوية لحجم الهواء في الخرسانة	١	٢
الهبوط في حالة ما إذا كان ١٠ سم فاقل	٢٥ سم	٣
الهبوط في حالة ما إذا كان أكبر من ١٠ سم	٤ سم	٤
النسبة المئوية للركام الكبير المحجوز على منخل رقم ٤ مم	٦	٥
النسبة المئوية لوزن وحدة الحجوم للمونة (رمل + سمنت + ماء) بدون الهواء	١٦	
متوسط مقاومة الضغط للخرسانة (٣ عينات) بعد ٧ أيام كنسية مئوية من متوسط نتائج العينات كلها (٦ عينات)	٧٥	٦

ويمكن حساب النسبة المئوية للركام الكبير لكل عينة على حدة وذلك بغسيل كمية معينة من الخرسانة على منخل رقم ٤ (٤ مم) ووزن الركام المحجوز على هذا المنخل ويطبق القانون التالي : -

$$P = \frac{c}{b} \times 100$$

حيث P = النسبة المئوية للركام الكبير في الخرسانة

و c = وزن الركام الكبير المحجوز على منخل رقم ٤ مشبع

جاف السطح الناتج بعد غسل الخرسانة من المواد

الناعمة كجم

و b = وزن عينة الخرسانة المستخدمة في الاختبار كجم

ويمكن حساب النسبة المئوية للمونة (رمل + سمنت + ماء) بدون الهواء من القانون التالي : -

$$M = \frac{b - c}{V - \left\{ \frac{V \times A}{100} + \frac{c}{1000 G} \right\}}$$



صورة رقم (٧) توضح جهاز قياس النسبة المئوية

لحجم الهواء في الخرسانة

حيث M = وزن وحدة الحجوم من المونة كجم / م^3
و b = وزن عينة الخرسانة المستخدمة في الاختبار كجم .


و C = وزن الركام الكبير المخبوz على منخل رقم ٤ مشبع جاف السطح الناتج من غسيل الخرسانة من المواد الناعمة كجم
و V = حجم الوعاء المستخدم في تحديد وزن وحدة الحجوم لعينة الخرسانة المستخدمة م^3 .

و A = النسبة المئوية لحجم فراغات الهواء في الخرسانة .
و G = الوزن النوعي للركام الكبير على أساس أنه مشبع جاف السطح .

شروط خلط ونقل الخرسانة الجاهزة : -

- يتم الخلط باضافة جزء من الماء الى حلة الخلط ثم يضاف بعد ذلك الأسمدة ثم الركام مع بقية ماء الخلط ويتم الخلط بالسرعة المصممة بكل مصنع .

- يعتبر الزمن الكافي لخلط واحد متراً مكعب من الخرسانة أو أقل حوالي ٨٠ ثانية يتم زيادة هذا الزمن حوالي ٢٠ ثانية لكل متراً مكعب اضافي يتم اضافته حلة الخلط وفي حالة استخدام **Truck Mixer** السيارات الخلطة يتم الخلط بأقصى سرعة مصممة من المصنع للخلط ويستمر الخلط لعدد لفات من ١٠٠-٧٠ لفة ، وعند اعتماد سيارات الخلط أو سيارات الخضر في نقل الخرسانة الجاهزة بعد تمام خلطها لا يتم اضافه أي مياه أثناء النقل تحت أى ظرف من الظروف ، ويمكن في حالة معينة تحت اشراف مهندس ضبط الجودة اضافه المياه لتعديل درجة التشغيل بشرط ألا تتجاوز المياه المضافه + المياه الأصلية حدود المياه المحددة في تصميم الخلطة . وعند هذه الحالة يتم تشغيل حلة الخلط بالسرعة القصوى (سرعة الخلط) لعدد ٣٠ لفة اضافية لضمان اعادة خلط الخرسانة بعد اضافه المياه .



صورة (٨) توضح عداد قياس لفات ودوران حلة في السيارات الباقلة للخرسانة الجاهزة

- يتم تفريغ الخرسانة قبل أن يصل عدد لفات الحلقة ٣٠٠ لفة (بما فيها عدد اللفات أثناء النقل) أو قبل مرور ساعة ونصف من لحظة إضافة الماء للأسمدة الأولى ويمكن التجاوز عن هذا الشرط اذا مر على الخرسانة أكثر من ساعة ونصف أو عدد اللفات أكبر من ٣٠٠ لفة ولم يتم إضافة مياه لها بالموقع اذا كانت الخرسانة محفوظة بالقوام المطلوب وها نفس اختبار الهبوط المطلوب وكذلك في حالة استخدام مؤخرات الشك في هذه الخرسانة .
- على منتج الخرسانة توصيل الخرسانة الى موقع الصب في الجلو الحار بأقل درجة حرارة ممكنة ولاتجاوز هذه الحرارة ٣٢ درجة مئوية ويمكن استخدام المبردات أو الثلاج المبروش لخفض حرارة الخرسانة .

المعلومات الواجب توافرها في اخطار تسليم الخرسانة : -

- على منتج الخرسانة ارسال تذكرة أو بون أو اخطار مع كل نقلة خرسانة للعميل يتم اعتمادها أو ختمها بالموقع قبل التفريغ وبها البيانات الآتية : -
 - ١- اسم محطة خلط الخرسانة المرسل منها نقلة الخرسانة .
 - ٢- رقم مسلسل للبون أو الاخطار .
 - ٣- التاريخ .
 - ٤- رقم السيارة.

- ٥- اسم العميل .
- ٦- الاسم النوعى للعملية (الاسم والموقع)
- ٧- رتبة الخرسانة المرسلة أو ما يتطابق مع مسميات مواصفة المشروع .
- ٨- كمية الخرسانة بالمتر المكعب .
- ٩- وقت التحميل (اضافة المياه للأسمدة والركام فى بداية الخلط)
- ١٠- كمية المياه بنقطة الخرسانة والكمية المقترن اضافتها بالموقع .
- ١١- أي معلومات أخرى إضافية يرغب العميل في تسجيلها في بون الخرسانة ومطلوبه بمواصفات المشروع مثل : -
 - أ- رقم العداد الخاص بعدد دوران حلة السيارة الناقلة للخرسانة عند التحميل .
 - ب- نوع وكمية والعلامة التجارية للأسمدة .
 - ج- نوع وكمية والعلامة التجارية للإضافات .
 - د- المقاس الاعتباري الأكبر للركام في الخلطة .
 - هـ - توقيع مسئول المخططة المرسل منها الخرسانة .

رقابة الجودة والتفتيش على الخرسانة الجاهزة

- على منتج الخرسانة أن يكون لديه نظام كامل وفعال لعمل رقابة جودة على المواد الداخلة في صناعة الخرسانة (الأسمدة ، الركام بنوعية ، المياه ، الإضافات) والتأكد من مطابقة هذه المواد للمواصفات المعتمدة بها مع الالتزام بعدم استخدام أي مواد غير مطابقة للمواصفات ، وكذلك اجراء جميع التجارب الالزامية على الخرسانة المنتجة سواء في المختبر أو في الموقع للتأكد من أن هذه الخرسانة مطابقة للشروط المتفق عليها مع العميل وتقديم نتائج هذه الاختبارات للعميل حسب طلبه .
- وعلى منتجي الخرسانة التعاون الكامل مع مفتشي الخرسانة المعنين للعملاء أو الجهات الحكومية وتقديم كافة التسهيلات الالزامية لضمان جودة الخرسانة المنتجة وكذلك تقديم الأدلة والشهادات المطلوبة للعملاء للتأكد من جودة هذه الخرسانة .

الخرسانة الجاهزة والمحافظة على البيئة : -

ان اقامة أي منشأة بال المدينة يحدث تلوث وانتشار للغبار والأتربة نتيجة اجراء عملية الخلط وتخزين مواد الخرسانة أمام هذا المنشأة هذا بالإضافة الى سوء الجودة .

وعندما يتم استخدام خرسانات جاهزة سابقة الخلط يتم التغلب على جزء كبير جداً من هذا التلوث وكذلك المحافظة على نظافة ومحظوظ الطرق وبخاصة داخل المدن المزدحمة .

وفي محطات خلط الخرسانة الجاهزة وبخاصة المسورة داخل المدن يتم استخدام الفلتر لامتصاص الغبار والأتربة الناتجة عن التشغيل سواء أكانت من الأسمنت أو خلافه وبذلك يتم المحافظة على صحة العاملين داخل هذه المختبرة وعدم انتشار الأتربة بالمنطقة الموجودة بها المختبر ، والمحافظة على نظافة البيئة ..

وهناك عدة أنواع من الفلاتر المختلفة تتناسب مع الغرض المطلوب من أجله استخدام الفلتر ..
وفي الصورة أحد أنواع هذه الفلاتر والتي يتم استخدامها بادارة الخرسانة الجاهزة ..



صورة رقم (٩) توضح عدد ٢ فلتر لسحب الغبار والأتربة الناتجة عن العمل من داخل المختبر المركبة

References :

- 1-Annual Book of ASTM Standards .**
Concrete and aggregates , volume 4.02.
- 2-American concrete institute**
ACI 301 , . 305R , 306 R , 318 .
- الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية - 3**

الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع م
٢	١ مقدمة
٣	٢ وحدة قياس كميات الخرسانة الجاهزة
٣	٣ المواد الداخلة في صناعة الخرسانة الجاهزة
٥	٤ المعلومات الفنية الواجب توافرها من العملاء لمنتجى الخرسانة قبل التوريد
٦	٥ كيفية التعاقد بين منتجى الخرسانة الجاهزة والمعاملين معهم
٧	٦ درجة تشغيل الخرسانة (اختبار الهبوط)
٨	٧ الخرسانة المحتوية على نسبة فراغات هوائية
١٠	٨ هامش الامان في تصميم الخلطات الخرسانية
١٢	٩ طريقة قياس كميات المواد الداخلة في صناعة الخرسانة الجاهزة
١٢	١٠ محطات خلط الخرسانة
١٦	١١ الخلطات والخضاضات
١٩	١٢ شروط خلط ونقل الخرسانة الجاهزة
٢٠	١٣ المعلومات الواجب توافرها في اخطار تسليم الخرسانة
٢١	١٤ رقابة الجودة والتفتيش على الخرسانة الجاهزة
٢٢	١٥ الخرسانة الجاهزة والمحافظة على البيئة
٢٣	١٦ المراجع